PRIMALEX®



tekutá tónovací barva

- **vysoká barevná stálost**
- **využití v interiéru i exteriéru**
- **18 vybraných odstínů**

VLASTNOSTI

Primalex TEKUTÁ TÓNOVACÍ BARVA je univerzální akrylátový tónovací přípravek určený k obarvování malířských nátěrových hmot.
Je připravena k okamžitému použití pro snadné a rychlé namíchání.

POUŽITÍ

Běžné barevné řešení všech typů obytných i komerčních interiérů. V případě přímé aplikace pro dekorativní nebo písmomalířské prvky v interiéru. Lze jej také kombinovat s jiným odstínem a docílit tak škálu dalších barevných tónů, nebo aplikovat i přímo ve formě koncentrátu.
Je také možné je vzájemně kombinovat a docílit tak bohaté škály dalších barevných odstínů nebo je aplikovat i přímo ve formě koncentrátu.
Pro exteriér používejte pouze doporučené odstíny.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Veškeré povrchy a vybavení, které nemají být znečištěny, důkladně zakryjte. Povrchy určené pro nátěr musí být obecně pevné, suché, čisté, zbavené nečistot, vosků, mastnoty a barvu odpuzujících částic.

Při použití TTB jako tónovací složky do bílé nátěrové hmoty - podklady musí být připraveny standardně, odpovídající poža davkům pro aplikaci příslušné nátěrové hmoty - naleznete vždy u konkrétního Primalex obarvovaného produktu (viz Příprava podkladu).

Při samostatném použití TTB - nátěrová hmota použitá pro celoplo šnou finalizaci podkladu musí být dokonale suchá, bez volných nečis tot, mastnosty a barevně podobná odstínu používané TTB (neaplikovat na barevně výrazně odlišné podklady).

PŘÍPRAVA NÁTĚROVÉ HMOTY

Před použitím tekutou tónovací barvu, řádně protřepejte. Dávkujte podle reálného vzorníku (dostupného v prodejnách) tak, že potřebné množství TTB rozmícháte přímo v bílé nátěrové hmotě (optimálně pomocí vrtačky s míchacím nástavcem). U nátěrových hmot, které se výrazněji ředí vodou, lze potřebné množství TTB rozmíchat nejprve v odměřeném množství vody k naředění a poté společně s vodou vmíchat do bílé nátěrové hmoty. Dosažení požadovaného odstínu zkontrolujte zkušebním nátěrem.
Poměr ředění 1:5 neaplikujte pro nátěrové hmoty otěruvzdorné za mokra. TTB není určena pro silikonové a silikátové barvy.

ŘEDENÍ

Samostatné použití	neředěná připravená k okamžitému použití
Obarvování bílých nátěrových hmot	neředěná

APLIKACE

Při použití TTB jako tónovací složky do bílé nátěrové hmoty se aplikace řídí dle aplikačního postupu stanoveného pro příslušnou Primalex bílou nátěrovou hmotu (viz Technické listy Primalex nátěrových hmot vhodných pro obarvování TTB). Před celoplošnou aplikací je vhodné zkontrolovat namíchaný odstín zkušebním nátěrem. Aplikace samostatné TTB se provádí štětcem nebo válečkem (viz Doporučené pracovní prostředky), při teplotách +5 až +25°C, a to nejméně ve dvou vrstvách, u nových nebo odstínově podobných podkladů podle potřeby i ve více vrstvách. TTB nejsou určeny pro silikonové, silikátové a vápenné barvy. Pro dosažení požadovaných odstínů v kategorii Primalex silikonových nebo silikátových barev využijte Primalex tónovací systém. Poměr ředění s bílou nátěrovou hmotou 1:5 neaplikujte pro nátěrové hmoty oděruvzdorné za mokra.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová hmotnost (g/cm^3)	1,01
Obsah netěkavých látek — sušiny (hm. %)	cca 8,5
Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	0
Přídržnost k betonu (MPa)	min. 0,25
Obsah organických rozpouštědel (kg/kg produktu)	cca 0,003

INFORMACE O PRODUKTU

Velikost obalu	250 ml; 500 ml; 1000 ml
Barevnost	antracitová*, azurová*, banánová, chilli, citrónová, čokoládová*, fialková, hrášková, jantarová, karamelová*, korálová, limetková, malinová, mandarinková, mátová*, meruňková, skořicová*, višňová*
Vydatnost v jedné vrstvě (m^2/kg)	Závisí na zvoleném odstínu. V případě kombinace s bílou nátěrovou hmotou na použitém druhu nátěrové hmoty.
Základní složení	Vodná suspenze pigmentových past, organické disperze, záhustek a dalších chemických aditiv .

*vhodné i do exteriéru

tekutá tónovací barva

DOBA SCHNUTÍ

Při použití TTB jako tónovací složky bílé NH se doba schnutí řídí schnutím příslušné NH. Při samostatném použití je nátěr suchý na dotek cca po 2 hodinách. Další vrstvu je možné nanášet po 2 — 4 hodinách (Údaje platí pro jednu vrstvu nátěru o standardní tloušťce při teplotě +20°C, relativní vlhkosti vzduchu 50%).
Odolnost čerstvě natřených ploch proti poškození (omytí vrstvy barvy) je za standard ních podmínek (T = 20°C; rel. vlhkost vzduchu = 65%) dosaženo nejpozději za 24 hodin. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti vzduchu může prodloužit dobu schnutí.

DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Nářadí pro aplikaci nátěrové hmoty:

Polyakrylový váleček s délkou vlasu 18 mm;

Polyamidový váleček s délkou vlasu 12 — 18 mm;

Štětec - kombinace přírodních a umělých vláken (pro detail nebo plochy nedostupné válečkem);

Prostředky pro očištění povrchů před malováním - vysavač (popř. smeták); mýdlový roztok;
Doplňkové prostředky pro přípravu nátěrových hmot - míchací nástavec do vrtačky (popř. dřevěné míchátko) pro rozmíchání barvy;
Obarvovaná nátěrová hmota Primalex - dle výběru zákazníka (malíře);
Materiál pro ochranu proti znečištění nenatíraných povrchů - zakrývací folie, netkané textilie a pásky.

ÚDRŽBA A OBNOVA HOTOVÝCH POVRCHŮ

Pro dlouhodobé zachování standardních užitných i dekorativních parametrů nátěru je vhodné provádět jednoduchou údržbu natřených povrchů. Usazený prach a jiné volné nečistoty omést nebo vyluxovat. Povrchy, u kterých není možné nečistoty nebo skvrny uvedeným způsobem odstranit, opatříme renovačním nátěrem (viz Aplikace nátěrové hmoty).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Neoplachujte malířské nářadí ani nevylévejte barvu do dřezu nebo odtoku.

Obsahuje kalafunu, Amines, rosin, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on a reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on

a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).

Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje biocidní přípravek: C(M)IT/MIT (3:1), BIT.

VOC:

IIA/a. Matné nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru (stupeň lesku <25@60°). Limitní hodnoty EU: 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 2 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

Zbytky výrobku: O 08 01 12 Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 06 — Směsné obaly.

Případné další podrobnější informace je možné nalézt v Bezpečnostním listu k výrobku na **www.primalex.cz**.

SKLADOVÁNÍ

SKLADOVAT PŘI TEPLOTĚ +5°C až +35°C.

NESMÍ ZMRZNOUT! NEPOŽIVATELNÉ.

Tento výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu uchovává užitné vlastnosti minimálně do dne uvedeného na obalu.

OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností tak, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto uživateli doporučujeme naše materiály na vlastní zodpovědnost odborně a řemeslně správně vyzkoušet, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu. Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Datum poslední revize: **09/2026**