


Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

VERNIS AQUA MAT



Définition

Vernis ultra mat transparent à base de résines acryliques en phase aqueuse doté de la technologie BRS*, pour une excellente durabilité.

* Barrière Renforcée contre la Salissure.

Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Destiné aux boiseries, menuiseries, meubles ou autres objets en bois.

Propriétés

- Conserve la structure naturelle du bois.
- Séchage rapide.
- Absence de jaunissement.
- Protège des chocs domestiques.

Caractéristiques générales

Aspect en pot Fluide.	Masse volumique (En incolore : g/cm ³) ■ 1,04 ± 0,05	Rendement 12 à 15 m ² /L environ.
Aspect du feuil sec Ultra mat.	Extrait sec En poids (norme EUR PL 005) : 24,8 ± 2 %. En volume (théorique) : 23,2 ± 2 %.	Conditionnement 1 L - 5 L
Brillant spéculaire 3 à 5 % sous 60° d'angle.	Temps de séchage (à 23 °C - 50 % HR) ■ Sec au toucher : 1 h. ■ Recouvrable : 4h.	Conservation 24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.
Teintes Incolore et teintes du nuancier CHROMATIC® Bois.		

Application

Matériel d'application Brosse, rouleau microfibres polyester 6 mm.	Dilution Ne pas diluer.	Nettoyage du matériel À l'eau ou au solvant si le produit a séché.
--	-----------------------------------	--

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

VERNIS AQUA MAT

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/L ■ Ce produit contient au maximum 80g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ VERNIS AQUA MAT est éligible aux certifications LEED[®], HQE[™], BREEAM[®] ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
■ NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2.	■ Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage. ■ Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

VERNIS AQUA MAT

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bois neufs*	■ Ponçage, époussetage, dégraissage. ■ Gratter puis isoler les nœuds et poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté.	1 couche de VERNIS AQUA MAT	2 couches de VERNIS AQUA MAT
Boiseries lasurées ou vernis en bon état	■ Nettoyage ■ Brossage ■ Ponçage ■ Époussetage		
Boiseries lasurées ou vernis dégradés	■ Décapage ■ Lessivage ■ Rinçage si nécessaire ■ Séchage ■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage selon bois*	1 couche de VERNIS AQUA MAT puis ponçage et époussetage	1 couche de VERNIS AQUA MAT

Supports :

- Tous bois bruts, lasurés, vernis, en bon état, suivant préparation de surface conformément aux spécifications de la norme NF DTU 59.1.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer sur support condensant ou humide.
- Les rendements pratiqués sur chantier dépendent de la nature et du degré d'absorption du support.
- Sur bois tannique, appliquer le vernis AQUA MAT uniquement en incolore. Ne pas appliquer en teinté.
- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.
- Mélanger avant emploi.

