

reliéf

- **reliéfny efekt bez prasklín**
- **paropriepustnosť**
- **vysoká oteruvzdornosť**

VLASTNOSTI

Primalex RELIÉF je matný biely dekoratívny vnútorný náter, ktorý je umožňujúce vytvárať originálne designové efekty podľa vašej fantázie. Vďaka obsahu prírodných celulózových vlákien je možné dosiahnuť reliéfnu štruktúru s hrúbkou 3 — 4 mm bez praskania. Reliéfný efekt navyše pomáha opticky zakryť drobné nerovnosti povrchu a vlasové trhliny.



POUŽITIE

Náter je určený na reliéfnu maľbu omietok a sadrokartónových dosiek v interiéri. Vhodný do obývacích, komerčných a verejných priestorov alebo na ich časti napr. niky, jedálenské kúty, bary, stĺpy, krby a pod., so zámerom netradične ich odlišiť alebo zvýrazniť.



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky povrchy a zariadenie, ktoré nemajú byť znečistené, dôkladne zakryte. Povrchy určené k maľbe musia byť pevné, suché, zbavené nečistôt, vosku, mastnoty a farbu odpudzujúcich častí.

Nové omietky vápenno-cementové a cementové – Nové minerálne omietky musia byť vyzreté min. 4 týždne. Na takto vyzreté omietky aplikujte základný penetračný náter Primalex UNIVERZÁLNI PENETRACE príp. HLOUBKOVÁ PENETRACE. Prípadné opravy musia byť dostatočne zatvrdnuté a vyschnuté (až 4 týždne podľa hrúbky nanesej vrstvy). Takto opravené podklady odporúčame penetrovať výrobkom Primalex HLOUBKOVÁ PENETRACE. Vždy postupujte podľa návodu na použitie.

Sádrové omietky – Sádrové omietky jemne obrúste, očistite od prachu a ošetríte základným náterom (penetráciou) - Primalex UNIVERZÁLNI príp. HLOUBKOVÁ PENETRACE podľa návodu na použitie výrobku.

Sádrokartónové dosky - Pre zjednotenie nasiakavosti podkladu penetrujte 2x správne pripravené a v spojoch prebrúsené povrchy (najskôr lokálne vo vytmelených spojoch, následne po min. 2 hodinách po celej ploche) výrobkom Primalex UNIVERZÁLNI PENETRACE príp. HLOUBKOVÁ PENETRACE podľa návodu na použitie výrobku.

Betón, pórobetón - Povrchy s usadenými nečistotami alebo zrnitou vrstvou, ktoré uvoľňujú prach, mechanicky očistite alebo umyte vodou. Po mokrom čistení a pred ďalším ošetrením nechajte plochy dostatočne preschnúť. Základný náter potom vykonajte výrobkom Primalex UNIVERZÁLNI príp. HLOUBKOVÁ PENETRACE podľa návodu na použitie výrobku.

Staršie súdržné nátery - Pôvodné nátery alebo ich nepriľnavé časti zbavte prachu a mechanických nečistôt. Prípadné mastnoty odstráňte umytím mydlovým roztokom. Drobné defekty opravte vhodným práškovým tmelom alebo jemnozrnnou vnútornou stierkou. Väčšie trhliny je potrebné opraviť vhodným akrylátovým tmelom. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou a menej pevné povrchy penetrujte výrobkom Primalex HLOUBKOVÁ PENETRACE podľa návodu na použitie.

Staršie nesúdržné nátery – Nepriľnavé nátery alebo ich časti dôkladne odstráňte obrúsením, oškrabaním, umytím či použitím kefy. Po mokrom čistení nechajte plochy dostatočne preschnúť. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou a menej pevné povrchy penetrujte výrobkom Primalex HLOUBKOVÁ PENETRACE podľa návodu na použitie.

Povrchy napadnuté plesňami – Na napadnuté povrchy aplikujte Primalex MYKOSTOP ČISTIČ a nechajte pôsobiť podľa návodu na použitie u výrobu. Zvyšky plesní/húb odstráňte mechanickou cestou za mokra (umytím, zotretím, oškrabaním). Plochy nechajte dostatočne vyschnúť. V tomto prípade použite prípravok Primalex PROTIPLÍSŇOVÁ (FUNGICIDNÍ) PENETRACE (podľa návodu na použitie).

Povrchy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí – Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo masné škvrny umyte vodou s pridaním čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody očistite kefou za sucha. Následne použite Primalex UNIVERZÁLNI (príp. HLOUBKOVÁ) PENETRACE v kombinácii s náterom Primalex IZOPRIM (podľa návodu na použitie u daného výrobku).

Lokálne miesta pre opravu – Drobné defekty opravte vhodným práškovým tmelom alebo jemnozrnnou vnútornou stierkou. Väčšie trhliny je potrebné opraviť vhodným akrylátovým tmelom. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou a menej pevné povrchy penetrujte výrobkom Primalex HLOUBKOVÁ PENETRACE podľa návodu na použitie.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Belosť (% BaSO ₄)	min. 86
Objemová hmotnosť (kg/cm ³)	cca 1,812
Priepustnosť pre vodnú paru s _d (m)	max. 0,07
Obsah neprchavých látok — sušiny (hm. %)	cca 75
Obsah organických rozpúšťadiel (kg/kg produktu)	cca 0,0006

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Veľkosť obalu	7,5kg; 15kg
Farebnosť	biela *
Výdatnosť v jednej vrstve (m ² /kg)	1,3 — 1,6 Výdatnosť závisí od dekoratívneho štýlu.
Základné zloženie	Vodná suspenzia titánovej bieloby, kaolínu, jemne a stredne mletých vápencov, karboxymethylcelulózy, organickej disperzie, mikovláken a chemických aditív.

* Primalex Reliéf je tónovateľný výrobkom PRIMALEX TEKUTÁ TÓNOVACÍ BARVA.



PRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY

Pred použitím náterovú hmotu v obale dôkladne premiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Potrebné množstvo farby vypočítajte podľa výmery jednotlivých plôch a údajov o priemernej výdatnosti. Riedenie vykonávajte podľa nižšie uvedenej tabuľky a opäť dôkladne premiešajte.

Riedenie

1. vrstva	max. 0,3 l vody na 1 kg farby
2. vrstva	neriedená



APLIKÁCIA

Takto pripravenú náterovú hmotu je možné ihneď nanášať vhodným dekoratívnym valčekom (plyšovým, molitanovým), alebo nerezovým hladítkom v príslušnej hrúbke. Následne povrch štruktúrujte do konečnej podoby rôznymi typmi dekoratívnych nástrojov (napr. špeciálne valčeky, špachtle, hladítko, hubky atď.). Takto vytvorenú reliéfnu štruktúru je ďalej možné upravovať vybranými produktmi značiek PPG (Primalex, Balakryl...) a dosiahnuť tak požadovaného farebného riešenia prípadne aj s umývateľným povrchom. Konkrétne odporúčania na aplikáciu a typy finálnych dekoratívnych úprav nájdete na webových stránkach Primalex a Balakryl.

Znečistené miesta, náradie a pracovné pomôcky je potrebné umýť pred zaschnutím náteru.



DOBA SCHNUTIA

Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu je možné nanášať po 2 – 4 hodinách (údaje platné pre jednu vrstvu náteru pri štandardnej hrúbke a podmienkach T = 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%). Odolnosť čerstvo natretých plôch voči bežnému poškodeniu je za štandardných podmienok dosiahnutá najneskôr za 24 hodín. Nižšia teplota vzduchu alebo vyššia vlhkosť môžu predĺžiť dobu schnutia.



ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

KVALITNÉ ROVNÉ AJ HRUBŠIE POVRCHY (hladké štukové a sadrové omietky, hladké doskové materiály, štruktúrované omietky, staršie nerovné omietky, staré maľby a pod.):

Penové moltoprérenové, kreatívne a dekoratívne valčeky.

Nerezové hladítko

Prípadne ďalšie kreatívne nástroje na vytvorenie štruktúry napr. hubka, špachtľa, kefa a pod.

Prostriedky na očistenie povrchov pred maľovaním - vysávač (príp. zmeták); mydlový roztok;

Materiál na opravy prasklín a nerovností povrchov:

Primalex VNITŘNÍ STĚRKA (1mm, 2mm) alebo Primalex PRÁŠKOVÝ TMEL, vhodný akrylátový tmel alebo akrylátový štukový tmel;

Základná náterová hmota na zjednotenie nasiakavosti podkladu a zvýšenie prídržnosti vrchného náteru – podľa charakteru podkladu použite vhodný typ Primalex penetrácie.

Náradie na odstránenie starých náterov príp. na opravy – špachtľa, prípadne hladítko (nerezové, molitanové); brúsna mriežka (príp. brúsny papier) alebo profi brúsiace zariadenie vrátane odsávania;

Materiál pre ochranu proti znečisteniu nenatieraných povrchov – zakrývacie fólie, netkané textílie a pásky.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávať mimo dosahu detí.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblasťnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsahuje 1,2-benzizo tiazol-3(2H)-ón

a reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu

a 2-metyl-2H-izo tiazol-3-ónu (3:1).

Môže vyvolať alergickú reakciu.

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Obsahuje biocídny výrobok: C(M)IT/MIT (3:1), BIT.

VOC:

IIA/a. Matné na vnútorné steny a stropy (lesk < 25@60°).

Limitné hodnoty EU: 30 g/l (2010.) Tento produkt obsahuje maximálne 5 g/l VOC.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné, ako uvedené v 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly.

Prípadné ďalšie podrobnejšie informácie je možné nájsť v Karte bezpečnostných údajov k výrobku na www.primalex.sk.



SKLADOVÁNÍ

SKLADUJTE PRI TEPLOTE 5 °C až 35 °C na suchom mieste, ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

NESMIE ZAMRZNÚŤ!

NEPOŽÍVATEĽNÉ.

Tento výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale uchováva úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedeného na obale.



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností tak, aby pri použití výrobku boli dosahované čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku alebo jeho nevhodným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto užívateľovi odporúčame naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne a remeselne správne vyskúšať, či sú vhodné na predpokladané použitie za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním novelizácie. Výrobca si vyhradzuje právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie: **07/2026**