GUITAFLEX D2-I4 CONFORT

Peinture ou revêtement semi-épais (D2-I4) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement.

DESTINATION

Pour la décoration et la protection des façaces par système peinture D2 ou revêtement D3 et systèmes d'imperméabilité (I1 à I4).

QUALITÉS DOMINANTES

- Polyvalent : D2-I4, un seul produit pour toute la façade sur la majorité des chantiers (système d'application monoproduit jusqu'en I2)
- Allégé : application et manutention facilitées
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau
- Grande souplesse du film
- Grande durabilité des teintes
- Excellente résistance à l'encrassement grâce à la technologie NPS
- Non appétant pour les escargots (sans carbonate de calcium)
- Entretien ou rénovation des systèmes ETICS, présentant des désordres de type K1/K2/K3 seulement pour les bâtiments de première et deuxième famille.

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC® façade

Caractéristiques techniques

ASPECT

Mat

RENDEMENT

Selon le système appliqué :
- Peinture : 7m²/L/couche
- Revêtement : 3 m²/L/couche

CONDITIONNEMENT

3L - 15L

DENSITÉ MOYENNE

1,01

EXTRAIT SEC EN VOLUME

51 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS

59 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE
(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Peinture :

Hors pluie : 20min
Sec au toucher : 2h
Recouvrable : 6 à 8h

- Revêtement :

Sec au toucher : 4h
Recouvrable : 24h

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

En décoration : brosse, rouleau polyamide texturé 14mm en D2 ou 18 mm en D3, pistolet. En revêtement d'imperméabilité : brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet.

DILUTION

Prêt à l'emploi, Diluer entre 0% et 15% en fonction du relief et de la porosité du support (voir tableau de mise en œuvre)

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com

GUITAFLEX D2-I4 CONFORT

Peinture ou revêtement semi-épais (D2-I4) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement.

Mise en œuvre

Les travaux préparatoires se feront conformément à la norme NF DTU 42.1 ou à la norme NF DTU 59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin. Si nécessaire, assainir les fonds avant peinture avec une solution contre les algues et les lichens. Les supports doivent être durs, sains, compacts et secs et faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression. Les supports ne répondant pas aux exigences de l'étude préalable NF D.T.U 42.1 devront être mis à nu par décapage puis rincés soigneusement par lavage sous pression puis séchés avant application d'une impression du type GUITECH. Sur pâte de verre et carreaux céramique (< 7,5 x 7,5 cm), sur ancienne peinture minérale et de façon générale sur fonds excessivement poreux ou pulvérulent, on utilisera GUITTEX FIXATEUR en couche d'impression pour tous les systèmes.

Consulter les fiches techniques correspondantes GUIOFIX, GUITTEX FIXATEUR et GUITTEX L INTER.

ATTENTION
GUITAFLEX D2-I4 CONFORT ne doit pas être appliqué dans les conditions suivantes :

- Par temps de pluie, de gel, de brouillard ou d'humidité relative ≥ à 80%
- Sur support gelé, givré ou d'humidité ≥ 5% en masse
- Sur des supports dont la température superficielle est ≤ 5 °C ou ≥ 35 °C
- En plein soleil ou par vent fort.

Les revêtements GUITAFLEX D2-I4 CONFORT devront s'arrêter à 25 cm minimum du sol. Ces 25 cm seront traités avec 2 couches de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT IMPERATIVEMENT dilué à 10 %.

Lorsque le produit est appliqué en D2 ou D3, il est IMPERATIF de respecter les dilutions indiquées dans le tableau de mise en oeuvre sous peine de ne pas obtenir le résultat voulu.

Il est déconseillé d'utiliser des teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) sur des surfaces pouvant être exposées au soleil. Toutefois, la technologie Outside Unlimited Colors® permet de réaliser les teintes soutenues du Chromatic® façade avec un coefficient d'absorption conforme aux normes en vigueur. En effet, cette technologie permet, par une formulation spécifique des teintes, d'obtenir un coefficient d'absorption <0,7 et ainsi rester dans le domaine d'acceptation du NF DTU 59.1. Une sous-couche blanche est nécessaire avant application des couches de finitions.

09/11/2026

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com

Guittet

GUITAFLEX D2-I4 CONFORT

Peinture ou revêtement semi-épais (D2-I4) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Enduits de liants hydrauliques neufs, sains, secs, propres Bétons bruts, neufs, sains, secs, propres Anciennes peintures adhérentes et non pulvérulentes	• Égrenage • Brossage • Époussetage ou Lavage haute pression • Séchage complet	• Système D2 et D3 1 couche GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué entre 5 et 10% à 145 g/m² • Système I1 et I2 1 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 15% à 240 g/m²	Classe D2 (A0) • Film décoratif • 1 à 2 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 10% à 145 g/m²/couche Classe D3 (A1) • Résiste au faïençage • 1 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou •• 2 couches de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 5% à 160 g/m²/couche Classe I1 (A2) • Résistance à la microfissuration existante ≤ 0,2 mm • 1 couche de GUITTEX L INTER dilué à 15% à 250 g/m² et une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou • 1 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 15% à 240 g/m² et une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 390 g/m² Classe I2 (A3) • Résistance à la fissuration existance ≤ 0,5 mm • Si désordre, après l'impression, appliquer 1 couche de GUITTEX L INTER à 300g/m² et une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou • Si support sain, après l'impression, appliquer : 2 couches de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 290 g/m² Classe I3 (A4) • Résistance à la fissuration existante ou à venir < 1mm • 1 couche de GUITTEX L INTER à 450 g/m² • 1 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² Classe I4 (A5) • Résistance à la fissuration existante ou à venir < 2mm • 1 couche de GUITTEX L INTER à 400 g/m2 • Maroufler l'Armature Non Tissée 1M NON TISSEE EFFRANGEE sur le produit frais. • Immédiatement 1 couche de GUITTEX L INTER à raison de 400 g/m2 • Appliquer 24 heures après une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com

Guittet

GUITAFLEX D2-I4 CONFORT

Peinture ou revêtement semi-épais (D2-I4) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement.

Enduits, bétons et dérivés anciens non peints **Anciennes peintures présentant une pulvérance résiduelle**	• Nettoyage • Brossage • Lavage machine sous pression • Séchage complet	Application d'une couche de GUITTEX FIXATEUR ou de GUIOFIX	Classe D2 (A0) • Film décoratif • 1 à 2 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 10% à 145 g/m²/couche Classe D3 (A1) • Résiste au faïençage • 1 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou •• 2 couches de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 5% à 160 g/m²/couche Classe I1 (A2) • Résistance à la microfissuration existante ≤ 0,2 mm • 1 couche de GUITTEX L INTER dilué à 15% à 250 g/m² et une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou • 1 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 15% à 240 g/m² et une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 390 g/m² Classe I2 (A3) • Résistance à la fissuration existance ≤ 0,5 mm • Si désordre, après l'impression, appliquer 1 couche de GUITTEX L INTER à 300g/m² et une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou • Si support sain, après l'impression, appliquer : 2 couches de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 290 g/m² Classe I3 (A4) • Résistance à la fissuration existante ou à venir < 1mm • 1 couche de GUITTEX L INTER à 450 g/m² • 1 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² Classe I4 (A5) • Résistance à la fissuration existante ou à venir < 2mm • 1 couche de GUITTEX L INTER à 400 g/m2 • Maroufler l'Armature Non Tissée 1M NON TISSEE EFFRANGEE sur le produit frais. • Immédiatement 1 couche de GUITTEX L INTER à raison de 400 g/m2 • Appliquer 24 heures après une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com

Guittet

GUITAFLEX D2-I4 CONFORT

Peinture ou revêtement semi-épais (D2-I4) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement.

Anciens films de peinture peu adhérents	• Lavage haute pression • Séchage complet	Application d'une couche de GUIOFIX	Classe D2 (A0) • Film décoratif • 1 à 2 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 10% à 145 g/m²/couche Classe D3 (A1) • Résiste au faïençage • 1 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou •• 2 couches de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 5% à 160 g/m²/couche Classe I1 (A2) • Résistance à la microfissuration existante ≤ 0,2 mm • 1 couche de GUITTEX L INTER dilué à 15% à 250 g/m² et une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou • 1 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 15% à 240 g/m² et une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 390 g/m² Classe I2 (A3) • Résistance à la fissuration existance ≤ 0,5 mm • Si désordre, après l'impression, appliquer 1 couche de GUITTEX L INTER à 300g/m² et une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou • Si support sain, après l'impression, appliquer : 2 couches de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 290 g/m² Classe I3 (A4) • Résistance à la fissuration existante ou à venir < 1mm • 1 couche de GUITTEX L INTER à 450 g/m² • 1 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² Classe I4 (A5) • Résistance à la fissuration existante ou à venir < 2mm • 1 couche de GUITTEX L INTER à 400 g/m2 • Maroufler l'Armature Non Tissée 1M NON TISSEE EFFRANGEE sur le produit frais. • Immédiatement 1 couche de GUITTEX L INTER à raison de 400 g/m2 • Appliquer 24 heures après une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com

Guittet

GUITAFLEX D2-I4 CONFORT

Peinture ou revêtement semi-épais (D2-I4) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement.

Revêtements ne répondants pas aux exigences de l'étude préalable NF DTU 42.1	• Mise à nu du support par décapage intégral • Rinçage soigné par lavage sous pression • Séchage complet	Application d'une couche de GUITECH	Classe D2 (A0) • Film décoratif • 1 à 2 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 10% à 145 g/m²/couche Classe D3 (A1) • Résiste au faïençage • 1 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou •• 2 couches de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 5% à 160 g/m²/couche Classe I1 (A2) • Résistance à la microfissuration existante ≤ 0,2 mm • 1 couche de GUITTEX L INTER dilué à 15% à 250 g/m² et une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou • 1 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 15% à 240 g/m² et une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 390 g/m² Classe I2 (A3) • Résistance à la fissuration existance ≤ 0,5 mm • Si désordre, après l'impression, appliquer 1 couche de GUITTEX L INTER à 300g/m² et une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou • Si support sain, après l'impression, appliquer : 2 couches de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 290 g/m² Classe I3 (A4) • Résistance à la fissuration existante ou à venir < 1mm • 1 couche de GUITTEX L INTER à 450 g/m² • 1 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² Classe I4 (A5) • Résistance à la fissuration existante ou à venir < 2mm • 1 couche de GUITTEX L INTER à 400 g/m2 • Maroufler l'Armature Non Tissée 1M NON TISSEE EFFRANGEE sur le produit frais. • Immédiatement 1 couche de GUITTEX L INTER à raison de 400 g/m2 • Appliquer 24 heures après une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com

Guittet

GUITAFLEX D2-I4 CONFORT

Peinture ou revêtement semi-épais (D2-I4) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement.

Enduits au mortier de plâtre "type parisien" (classes possibles : I3 et I4) **Enduits monocouche brut**	• Egrenage • Brossage • Dépoussiérage	Application d'une couche de GUITTEX FIXATEUR	Classe D2 (A0) • Film décoratif • 1 à 2 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 10% à 145 g/m²/couche Classe D3 (A1) • Résiste au faïençage • 1 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou •• 2 couches de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 5% à 160 g/m²/couche Classe I1 (A2) • Résistance à la microfissuration existante ≤ 0,2 mm • 1 couche de GUITTEX L INTER dilué à 15% à 250 g/m² et une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou • 1 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 15% à 240 g/m² et une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 390 g/m² Classe I2 (A3) • Résistance à la fissuration existance ≤ 0,5 mm • Si désordre, après l'impression, appliquer 1 couche de GUITTEX L INTER à 300g/m² et une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou • Si support sain, après l'impression, appliquer : 2 couches de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 290 g/m² Classe I3 (A4) • Résistance à la fissuration existante ou à venir < 1mm • 1 couche de GUITTEX L INTER à 450 g/m² • 1 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² Classe I4 (A5) • Résistance à la fissuration existante ou à venir < 2mm • 1 couche de GUITTEX L INTER à 400 g/m2 • Maroufler l'Armature Non Tissée 1M NON TISSEE EFFRANGEE sur le produit frais. • Immédiatement 1 couche de GUITTEX L INTER à raison de 400 g/m2 • Appliquer 24 heures après une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT

Observations

NORMALISATION

Systèmes de décoration :
- NF T 36-005 : Famille 1 - Classe 7b2

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com

Guittet

GUITAFLEX D2-I4 CONFORT

Peinture ou revêtement semi-épais (D2-I4) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement.

- NF T 34-722 : Peinture D2 /Revêtement D3
- NF EN 1062-1 : Peinture E3, V2, W3,A0 / Revêtement E4 , V2, W3, A1

Systèmes d'imperméabilité :
- NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- NF DTU 42.1 : I1 à I4
- NF EN 1062-1 : E4 à E5 - V2, W3, A2 à A5, C1

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L (2010).
Ce produit contient maximum 40 g/L COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Eliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne jetez pas le produit à l'égout.

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com

Guittet