

NU-KLAD™ IMP

BESKRIVELSE

To-komponent, solventfri, imprægnerende epoxy gulv primer

EGENSKABER

- Primer for NU-KLAD gulvmalings system
- Fremragende imprægneringsegenskaber (penetration og mætning af beton)

KULØR OG GLANS

- Semi-transparent, grå
- Halvblank

PRODUKTDATA VED 20°C (68°F)

Data for det blandede produkt	
Antal komponenter	To
Vægtfylde	1,2 kg/l (9,9 lb/US gal)
Volumen tørstof	100%
VOC (Leveret)	UK PG 6/23(92) Bilag 3: maks. 0,0 g/l (ca. 0,0 lb/US gal)
Anbefalet tørfilmstykkelse	[Select correct formula] [Select correct formula]
Overmalingsinterval	Minimum: 16 timer Maksimum: 7 dage
Tør til at gå på	16 timer
Fuldt hærdet efter	7 dage
Holdbarhed	Base: mindst 12 måneder ved kølig og tør opbevaring Hærder: mindst 12 måneder ved kølig og tør opbevaring

Noter:

- Den tørre filmtykkelse og spredningsrate afhænger af absorptionsevnen, der kommer fra betonens ruhed og porøsitet
- Se SUPPLERENDE DATA - Overmalingsintervaller
- Se SUPPLERENDE DATA - Hærdetid

ANBEFALEDE OVERFLADEFORHOLD OG TEMPERATURER

Beton

- Mindst 28 dages tørretid under gode ventilerede forhold
- Vandindholdet bør ikke overstige 4,5%
- Beton skal være fast, tør, fri for cementslam og forurening
- Ru overflade; eventuelt slib med sandpapir eller diamantskive

NU-KLAD™ IMP

Overfladetemperatur

- Temperaturen under påføring og hærkning skal være mellem 10°C (50°F) og 30°C (86°F)
- Den relative luftfugtighed under påføring og hærkning må ikke overstige 85%
- Overfladetemperaturen under påføring og hærkning skal være mellem 10°C (50°F) og 30°C (86°F)
- Overfladetemperatur under påføring skal være mindst 5°C (7°F) over dugpunkt

SYSTEMSPECIFIKATION

- Brug et lag til mætning af betonen. Et ekstra lag anbefales, i tilfælde hvor det første lag ikke fremstår med et homogent mat / lyst udseende forårsaget af forskel i absorption i betonen.

PÅFØRINGSINSTRUKTIONER

Blandingsforhold ved volumen:#base til hærder#69.6 : 30.4|blandingsforhold ved vægt:#base til hærder#74.0 : 26.0

- Materialernes temperatur bør være mellem 10°C (50°F) og 30°C (86°F)
- Bland base og hærder grundigt med en mikser i 3 minutter til den er homogen
- Hæld blandingen over i en ande spand og bland i yderligere 1 minut

Forreaktionstid

Ingen

Pot life

40 minutter ved 20°C (68°F)

Note: Se SUPPLERENDE DATA - Pot life

Spartel

- Anvend spartler for ru, ok stærkt absorberende overflader

Anbefalet fortynder

Fortynder bør ikke anvendes

Pensel/rulle

- For glatte, og normalt absorberende overflader

Anbefalet fortynder

Fortynder skal ikke tilsættes

RENSEFORTYNDER

THINNER 90-53

NU-KLAD™ IMP

YDERLIGERE DATA

Overmalingsinterval på TFT på op til 50 µm (2.0 mils)				
Overmaling med...	Interval	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)
Med sig selv, NU-KLAD COATING, NU-KLAD SL eller NU-KLAD HD	Minimum	30 timer	16 timer	8 timer
	Maksimum	7 dage	7 dage	4 dage

Noter:

- Overfladen skal være tør og fri for urenheder
- For intervaller som overgår det maksimale overmalingsinterval, bør overfladen tilstrækkeligt rugøres før overmaling
- Rugøring er anbefalet i tilfælde hvor der ikke er tilstrækkeligt med ruhed efter hærkning

Hærdetider på TFT på op til 50 µm (2.0 mils)			
Overfladetemperatur	Betrædnings tør	Let trafik/slid	Fuldt hærdet
10°C (50°F)	30 timer	34 timer	14 dage
20°C (68°F)	16 timer	18 timer	7 dage
30°C (86°F)	8 timer	10 timer	4 dage

Note: Tilstrækkelig ventilation skal opretholdes under påføring og hærkning

Pot life (ved påføringsviskositet)	
Det blandede produkts temperatur	Pot life
10°C (50°F)	1 time
20°C (68°F)	40 minutter
30°C (86°F)	20 minutter

SIKKERHED

- Da forkert brug og håndtering kan være farligt for helbredet og forårsage brand eller eksplosion, skal de sikkerhedsforanstaltninger, der følger med Produktdata/Anvendelsesinstruktion og materialesikkerhedsdatabladet, overholdes under al opbevaring, håndtering, brug og tørringsperioder

LAGER VERDEN OVER

Da det altid er PPG Protective & Marine Coatings mål at levere det samme produkt over hele verden, kan det være nødvendigt at modificere produktet for at overholde lokale eller nationale regler og/eller opfylde lokale behov. Hvis det er tilfældet, udsendes der et alternativt datablad.

NU-KLAD™ IMP

REFERENCER

• Oversættelsestabeller	INFORMATIONSAK	1410
• Forklaring til produktdatablade	INFORMATIONSAK	1411

GARANTI

PPG garanterer (i) virksomhedens rettighed til produktet, (ii) at kvaliteten af produktet er i overensstemmelse med PPG's gældende specifikationer for dette produkt på produktionstidspunktet, og (iii) at produktet leveres fri for noget berettiget krav fra nogen tredjepart i anledning af krænkelse af noget patent i De Forenede Stater, der vedrører dette produkt. DETTE ER DE ENESTE GARANTIER, PPG GIVER, OG PPG FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR I HENHOLD TIL ALLE ANDRE UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, I HENHOLD TIL ELLER I MEDFØR AF LOVGIVNINGEN, UD FRA TIDLIGERE FORRETNINGSFORBINDELSER ELLER HANDELSÆDVANE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, NOGEN ANDEN GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER EN BESTEMT BRUG. Ethvert krav i henhold til denne garanti skal af køberen fremsættes skriftligt over for PPG inden for 5 (fem) dage fra køberens opdagelse af den påståede defekt, men under ingen omstændigheder senere end udløbet af det pågældende produkts holdbarhed eller ét år fra den dato, hvor produktet er leveret til køberen – alt efter hvilken dato der indtræder først. Hvis køberen ikke retter meddelelse til PPG om en sådan uoverensstemmelse som krævet heri, vil køberen være afskåret fra nogen kompensation i henhold til denne garanti.

ANSVARSBEGRÆNSNING

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL PPG I HENHOLD TIL NOGEN KOMPENSATIONSTEORI (UANSET OM DENNE ER BASERET PÅ FORSØMMELIGHED AF NOGEN ART, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER SKADE UDEN FOR KONTRAKT) VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, SPECIEL ELLER TILFÆLDIG SKADE ELLER FØLGESKADE, DER PÅ NOGEN MÅDE HAR FORBINDELSE TIL, STAMMER FRA ELLER ER RESULTATET AF NOGEN BRUG AF PRODUKTET. Oplysningerne på dette datablad er kun beregnet som vejledning og er baseret på laboratorietester, som PPG mener er pålidelige. PPG kan til enhver tid ændre oplysningerne indeholdt heri som resultat af praktiske erfaringer og fortsat produktudvikling. Alle anbefalinger eller forslag med hensyn til anvendelse af PPG-produktet, hvad enten dette er i teknisk dokumentation eller som svar på en specifik forespørgsel eller i nogen anden form, er baseret på data, som efter PPG's bedste overbevisning er pålidelige. Produktet og oplysninger i forbindelse hermed er beregnet for brugere, som har den fornødne viden og de nødvendige kvalifikationer inden for industrien, og det er slutbrugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet for vedkommendes egen specifikke brug, og det tages for givet, at køberen har gjort dette efter eget skøn og for egen risiko. PPG har ingen kontrol over hverken kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer, der påvirker brugen og påføringen af produktet. Derfor påtager PPG sig intet ansvar som følge af noget tab eller nogen person- eller tingskade som resultat af en sådan brug eller af indholdet af disse oplysninger (medmindre der er skriftlige aftaler, som fastslår noget andet). Ændringer i påføringsmiljøet, ændringer i anvendelsesprocedurer eller ekstrapolering af data kan forårsage utilfredsstillende resultater. Dette datablad erstatter alle tidligere versioner, og det er køberens ansvar at sikre, at disse oplysninger er aktuelle, inden produktet anvendes. De aktuelle datablade for alle produkter fra PPG Protective & Marine Coatings findes på adressen www.ppgpmc.com. Den engelsksprogede udgave af dette datablad har forrang over enhver oversættelse heraf.

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

