Brander Stucco Beton

OMSCHRIJVING

Decoratieve pleister met een natuurlijk, robuust beton-effect voor binnen op basis van kunstharsdispersie.

GEBRUIKSDOEL

Het decoratief afwerken van wanden in hotels, winkels, theaters, showrooms, kantoren, restaurants, woningen en andere representatieve ruimten.
Toe te passen op alle vlak en glad geëgaliseerde minerale ondergronden.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Natuurlijke en robuuste beton uitstraling.
- In vrijwel alle kleuren leverbaar.
- Gebruiksklaar.
- Gemakkelijk te verwerken.
- Meerdere effecten mogelijk.

KLEUREN EN GLANS

Vrijwel alle kleuren.

Gezien de minerale oorsprong van de gebruikte grondstoffen zijn geringe kleurafwijkingen tussen twee partijen soms mogelijk. Derhalve geen materiaal van verschillende partijnummers op eenzelfde wandvlak toepassen.

Mat.

VERPAKKING

Plastic emmer van 10 liter.

BASISGEGEVENS

Dichtheid	:	ca. 1,35 kg/dm^3
Percentage vaste stof	:	ca. 67,1 gew.%
Vlampunt	:	niet van toepassing

Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.

2^e laag aanbrengen na	:	6 uur
Doorgedroogd na	:	24 uur

VERBRUIK

Van het complete Brander Stucco Beton systeem: 1-2 m²/liter.

ONDERGROND-CONDITIES

Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog.
Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 4%.
Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%.
Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
Zie ook Brander Informatieblad 1391.

vanzelfsprekend
Brander®
PPG

Brander Stucco Beton

VERWERKINGS-CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.
- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.
- Goede ventilatie.

SYSTEMEN

Hiervoor wordt verwezen naar Brander systeemblad:
Decoratief pleistersysteem met een natuurlijk, robuust beton-effect Brander Stucco Beton - 4952

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Gereedschap
Stuccospaan (roestvast stalen spaan met afgeronde hoeken).

Verdunning
Geen, product is gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap
Direct na gebruik met leidingwater.

VEILIGHEIDS-MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brander Stucco Beton.

AANVULLENDE GEGEVENS

Belastbaarheid
Het Brander Stucco Beton systeem is toe te passen in droge ruimten.
Het product kan ook toegepast worden in natte ruimten (badkamers en keukens), echter niet op oppervlakken die aan directe vochtbelasting onderhevig zijn, zoals bij douches, wastafels en aanrechten.
Oppervlakken die onderhevig zijn aan een spatbelasting van vet zijn ongeschikt.

HOUDBAARHEID

Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.

REFERENTIES

Informatieblad	nummer
Toelichting op de Brander kenmerkenbladen	1390
Bepalingen t.a.v. de uitvoering van stuc- en schilderwerk	1392

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, `s-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwprodukten is een merk van PPG.

september 2026

vanzelfsprekend Brander