


Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# PARAGRAF VERNIS SATIN



## Définition

Vernis bi-composant à base de résine polyuréthane en phase aqueuse.

## Destination

- Gamme anti-graffiti.
- Finition satinée du système PARAGRAF.

## Propriétés

- Produit de protection facilitant l'élimination des graffitis.
- Permet la conservation de l'esthétique.

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Liquide.

### Aspect du feuil sec

Satiné.

### Teintes

Incolore.

### Masse volumique

- 1,11 ± 0,05 kg/dm<sup>3</sup>

### Extrait sec

En poids : 39 ± 2 %

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR) :

- Hors poussière : 2 h
- Sec : 6 h
- Durée de vie du mélange en pot : 3 h
- Recouvrable : 6 h minimum - 72 h maximum.

### Rendement

8 à 12 m<sup>2</sup>/L environ.

### Conditionnement

Base : 2,5 L. Durcisseur : 1 L.

### Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé.

### Temps de vie du mélange

3 h

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau microfibre polyester 10 mm, pistolet

### Dilution

Bien homogénéiser la base et incorporer le DURCISSEUR sous agitation mécanique ou manuelle jusqu'à obtention d'un mélange homogène et limpide. Après le temps de mûrissement (15 minutes), procéder à l'application.

### Nettoyage du matériel

À l'eau suivi d'un rinçage à l'acétone.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# PARAGRAF VERNIS SATIN

## Données Environnementales et Sanitaires

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)</li></ul>              | <ul style="list-style-type: none"><li>Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/j) : 140 g/L</li><li>Ce produit contient au maximum 140 g/L de COV</li></ul>                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Certification de Construction, Qualité et Environnement</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></li><li>Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.environnementale.gouv.fr">www.declaration.environnementale.gouv.fr</a></li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Production</li></ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Fiche de Données de Sécurité</li></ul>                            | Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>                                                                                                                                                                                                            |

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

- NF T 36-005 : Famille I - Classe 6a - 7b2



## PARAGRAF VERNIS SATIN

# MISE EN ŒUVRE

---

### Précautions d'emploi

- Ne pas utiliser lorsque la température est inférieure à 10 °C, ni lorsque l'humidité relative est supérieure à 75 %.
- S'applique sur support à faible relief. Les reliefs (type crépi tyrolien, par exemple) rendent difficiles l'élimination des graffitis.
- Il est impératif de ne pas créer de surcharge pour éviter des phénomènes d'opalescence blanche.
- Afin de limiter les risques liés aux remontées d'humidité par capillarité, nous recommandons l'arrêt du système PARAGRAF au minimum à 0,25 m au-dessus du niveau du sol fini (terre, dallage, revêtement, etc.).