TEKNİK VERİ SAYFASI

Düzenleme tarihi:
Şubat 2020

SELEMIX® 1K SENTETİK HIZLI KURUYAN MAT SONKAT
7-611

ÜRÜN AÇIKLAMASI

"Selemix 7-611 1K Sentetik Hızlı Kuruyan Mat Sonkat, Sağlam karakterli renkler ve tek katmanlı metalik kaplamalar için mat 1K sentetik alkid kaplamadır. Yarı parlak ve yarı mat kaplamalar vermek için 7-610 Parlak Bağlayıcı ile harmanlanabilir.

Dayanıklı bir boya sistemi sağlayan Selemix Fast Dry astarlarla uyumludur. İyi bir dayanıklılığa ve mat bir kaplamaya sahiptir. Uygulama geleneksel veya hava destekli havasız sprey ile yapılabilir. Makine, tarım ve inşaat ekipmanlarının ve mat bir yüzeyin gerekli olduğu diğer birçok endüstriyel boyama uygulamasının kaplanması için uygundur. ".

ÜRÜNLER

7-611	*Selemix* Sentetik Hızlı Kuruyan Mat Sonkat
NPxx	*Selemix* NP Anarenkler

Tinerler:

1-610	Sentetik Tiner
1-215	Nitrocellulose Tiner
1-205	Aromatiksiz Tiner

Sertleştirici (opsiyonel):

9-510	PU Sertleitirici

YÜZEYLER VE AÇIKLAMALAR

Boyalı Yüzeyler Poliüretan veya Polyester Dolgular	P320-400 disk ile zımparalama ve yağ alma
Selemix 1K Astaralar : 7-810, 7-820, 2.708.080X	Referans için ilgili Astar Veri Sayfasına Bakınız
Çelik (aşındırıcı ortamlarda astar kullanın)	P80-120 disk ile zımparalama ve yağ alama
Buğulanmadan sakınmak için çiy noktasının üzerinde bir sıcaklığa sahip temiz ve kuru bir yüzeye uygulayın. Kapalı alanlarda, uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın ..	

KARIŞIM

Boyayı etkinleştirmeden önce iyice karıştırın ve kullanmadan önce rengi kontrol edin

Önemli	Conventional	Air-Assisted Airless
Ağırlıkçat: 7-611 Sonkat 1-610/1-215/1-205 Thinner	 1000 250-350	 1000 80-90
Hacimce: 7-611 Sonkat 1-610/1-215/1-205 Thinner	 6 2 - 3 (35-40%)	 10 1 (10%)
Viscosity (20°C'de): Karışım Ömrü (20°C'de):	18-22 saniye DIN4 Limitsiz	Yüksek Viscosity Limitsiz

UYGULAMA

Önemli	Conventional	Air-Assisted Airless
Boya Tabancası Ayarı: Hava Basıncı: Sıvı Basıncı:	Nozzle: Üstten depo: 1.3-1.4mm Alttan depo: 1.6-1.8mm Basınçlı kap: 0.85-1.2mm HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar N/A	Nozzle: 9-11 thou 0.23-0.28mm 2.5 Bar 100-120 Bar
Kat Sayısı: Katlar Arası bekleme:	2 10-15 dakika	2 10-15 dakika
Kuruma: Yaş Film Kalınlığı: Kuru Film Kalınlığı:	Hava Kuruma 120 microns 40-50 microns	Hava Kuruma 120 microns 40-50 microns

KURUMA SÜRELERİ



20°C'de

Toz Tutmaz Kuruma	10-15 dakika
Dokunma Kuruması	1-2 saat
Bantlama Kuruması	16 saat
Tutulabilir Kuruma	4-5 saat
Sert Kuruma:	24-48 saat
Yeniden boyama :	Minimum: 6 gün Maximum: 1 ay kendisi ile zımparasız
Not:	%10 9-510 Sertleştirici ilavesiyle Minimum: 1 gün Maksimum: zımparalamadan 3 gün kendisi ile Düşük sıcaklık veya 50µm'dan daha yüksek film kalınlığı kuruma süresini uzatacak

TEKNİK VERİ

Kullanıma hazır karıştırılmış tiner dahil:	
VOC (g/L):	577-619 g/L (renk ve incelmeye göre)
Katı madde içeriği (ağırlıkça):	47-51 %
Katı madde içeriği (hacimce):	29-34 %
Solvent içeriği (ağırlıkça):	49-53 %
Özgül ağırlık (Kullanıma hazır)	1.10-1.26 Kg/L
Teorik Kaplama alanı:	50 microns KFK ile 5.8-6.8 m^2/L
Görünüm:	Matt
Boya Karıştırma Hakkında Not:	Renkleri karıştırırken, bağlayıcıların ve tonerlerin önce tartılması ve kurutucuların eklenmesinden önce iyice karıştırılması önerilir.

ÜRÜN KODLARI VE AÇIKLAMA

Selemix Kodu	Kısa Kod	Ürün Açıklaması	Ambalaj	
1.776.1100/E3.6K	7-611	Sentetik Hızlı Kuruyan Mat Sonkat	3.6	Kg
1.776.1100/E14.4K	7-611	Sentetik Hızlı Kuruyan Mat Sonkat	14.4	Kg
1.911.5610/E5	1-610	Sentetik Tiner	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	Nitrocellulose Tiner	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitrocellulose Tiner	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Aromatiksiz Tiner	25	Lt
1.959.3510/E1	9-510	Poliüretan Sertleştirici	1	Lt
1.959.3510/E5	9-510	Poliüretane Sertleştirici	5	Lt

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Kapsamlı Sağlık, Güvenlik ve Çevre tavsiyeleri için lütfen ilgili Malzeme Güvenliği Veri Sayfalarına ve Ürün kutu etiketlerine bakın.

BU ÜRÜN SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Bu sayfada verilen bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Ürünü, amaçlanan amaç için ürünün stabilitesi hakkında daha fazla sorgulama yapmadan kullanan herhangi bir kişi bunu kendi sorumluluğunda yapar ve ürünün performansı veya herhangi bir kayıp veya hasar (ölüm ya da hasar dışında) için hiçbir sorumluluk kabul edemeyiz. ihmalimizden kaynaklanan kişisel yaralanma). Bu sayfada yer alan bilgiler, deneyimimiz ve sürekli ürün geliştirme politikamız ışığında zaman zaman değişiklik yapmakla yükümlüdür. Belirtilen kuruma süreleri 20 ° C'deki ortalama sürelerdir. Film kalınlığı, nem ve atölye sıcaklığı kurutma sürelerini etkileyebilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİM:
PPG Industries Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. , PPG Oto Tamir Boyaları Merkezi, Cevizli Mh. Cevizli D-100 Güney Yanyol Üzeri Kuriş Kule No:2 Kat 15 34865 Kartal, İstanbul / Türkiye
Tel :+90 216 593 90 96 (5Hat), Faks : +90 216 593 90 95

PPG Logosu ve SELEMIX tescilli ticari markalardır ve Hexagon Logosu PPG Industries Ohio, Inc.'in ticari markasıdır.
© 2020 PPG Industries, Inc. Tüm hakları saklıdır.