

legend



- kryvost v jedné vrstvě
- bez použití základu
- šetří čas

VLASTNOSTI

Primalex LEGEND je vysoce kvalitní omyvatelný nátěr pro interiérové stěny a stropy. Poskytuje hladký, hluboce matný povrch s výjimečnou krycí schopností v jediné vrstvě. Díky High Opacity Technology dokáže jeho jediná vrstva nahradit základní i další dva vrchní nátěry. Nabízí řešení šetřící čas na zakázce s omezeným přístupem a časem.



POUŽITÍ

Vnitřní povrchová úprava všech typů vnitřních stěn a stropů, nových i dříve natřených, včetně omítek, sádkartonu, betonu, tvárnic, cihel, cementové omítky, napenetrovaného podkladu.

Ideální pro nové projekty a rekonstrukce ve vysoce frekventovaných prostorách vyžadujících odolnost, jako jsou např. schodiště v obytných i komerčních budovách.

K dispozici v bílé barvě a v pastelových odstínech.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy určené pro nátěr musí být obecně pevné, suché, čisté, zbavené nečistot, mastnoty a barvu odpuzujících částic.

Na velmi savé podklady (vápennocementové omítky) použijte Primalex UNIVERZÁLNÍ nebo HLOUBKOVOU PENETRACI dle návodu k použití.

Kvalitní vápennocementové a cementové omítky – pro vizuální sjednocení povrchu, odstranění nečistot a nesoudržných zrnitých částí omítek povrch přebrouste, důkladně odstraňte prach a nečistoty.

Sádrové omítky – sádrové omítky se slinutou vrstvou jemně obruste a důkladně očistěte prach a nečistoty.

Sádkartonové desky – povrch přezkontrolujte z hlediska rovinnosti a kvality povrchu, důkladně odstraňte prach a nečistoty.

Stávající kvalitní soudržné (omyvatelné) nátěry – povrchy omyjte čistou vodou a odstraňte nečistoty.

Měně kvalitní a nesoudržné staré nátěry – odstraňte oškrábáním, vyspravte a následně použijte Primalex HLOUBKOVOU PENETRACI dle návodu k použití.

Staré nekvalitní nátěry, loupající a sprašující malby – celoplošně odstraňte oškrábáním, vyspravte a následně použijte Primalex HLOUBKOVOU PENETRACI dle návodu k použití.

Nenatřené vláknité nebo papírové tapety s reliéfem – Pokud povrch splňuje obecné platné základní podmínky, je možné nanášet nátěrovou hmotu bez nutnosti předchozího ošetření a penetrace.

Cementovláknité desky, betonové povrchy – Povrchy s usazenými nečistotami nebo zrnitou vrstvou uvolňující prach očistěte mechanicky nebo omytím vodou.

V případě vysoce kontrastních stávajících povrchů nebo velmi porézních podkladů mohou být pro dosažení dokonalého výsledku nutné dva nátěry.



PŘÍPRAVA NÁTĚROVÉ HMOTY

Před použitím je třeba nátěrovou hmotu v obalu pečlivě promíchat (nevymíchat vzduchové bubliny). **NEŘEDÍ SE.**



APLIKACE

Veškeré povrchy a vybavení, které nemají být znečištěny, důkladně zakryjte. **Primalex LEGEND** lze aplikovat přímo na dostatečně stabilní, bezprašné a rovnoměrně savé povrchy.

U dříve natřených povrchů s vysokým kontrastem a/nebo velmi porézními podklady mohou být pro dosažení optimálních výsledků nutné 2 vrstvy.

Produkt lze nanášet štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pro dosažení správného krytí je nutné použít nástroje, které dokáží nanést správné množství barvy na povrch.

Aplikační teplota produktu a podkladu musí být nad 8 °C a relativní vlhkost pod 65 %. Nenatírejte barvou při vysokých okolních teplotách, protože rychlé schnutí zhoršuje zpracovatelnost barvy a může způsobit estetické vady.

Znečištěná místa, nářadí a pracovní pomůcky je nutné umýt vodou před zaschnutím nátěru. Zaschlý nátěr se obtížně umývá zvláště u porézních a keramických podkladů.

Aplikace Airless

Tryska	517, 519
Tlak (bar)	120 — 150
Ředění (obj.%)	neředit (max. 5%)



TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová hmotnost (kg/dm ³)	1,51 ± 0,03
Obsah netěkavých látek — sušiny (hm. %)	cca 58,5
Kryvost dle ČSN EN 13 300 (tř.)	1
Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13 300 (tř.)	1
Obsah organických rozpouštědel (kg/kg produktu)	cca 0,023

INFORMACE O PRODUKTU

Velikost obalu	10 l
Barevnost	bílá / báze L
Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /l)	6 — 7
Konečný vzhled	hluboký mat



DOBA SCHNUTÍ

Nátěr je suchý na dotek cca po 2 hodinách. Další vrstvu je možné nanášet po 6 hodinách pro dosažení dokonalé kvality natíraného povrchu (údaje platí pro jednu vrstvu nátěru o standardní tloušťce a standardních podmínkách ($T = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$; relativní vlhkost vzduchu 50 %).

Odolnost čerstvě natřených ploch proti běžnému poškození je za standardních podmínek dosaženo nejpozději za 24 hodin. Deklarovaná odolnost proti oděru za mokra je dosažena po 3 – 4 týdnech od provedení nátěru. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti vzduchu může prodloužit dobu schnutí.



DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Polyamidový váleček s délkou vlasu 12-14mm

Štětce – z přírodních, umělých vláken, popř. jejich kombinace (pro detaily nebo plochy nedostupné válečkem).



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Je-li nutná lékařská

pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Neoplachujte malířské nářadí ani nevylévejte barvu do dřezu nebo odtoku.

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on a reakční směs:

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on

a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).

Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Obsahuje biocidní přípravek: BIT, C(M)IT/MIT (3:1).

VOC:

IIA/a. Matné nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru (stupeň lesku $<25@60^{\circ}$). Limitní hodnoty EU: 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 8 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

Zbytky výrobku: O 08 01 12 Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 06 — Směsné obaly.

Případné další podrobnější informace je možné nalézt v Bezpečnostním listu k výrobku na www.primalex.cz.



SKLADOVÁNÍ

SKLADOVAT PŘI TEPLOTĚ $+5^{\circ}\text{C}$ až $+35^{\circ}\text{C}$.

NESMÍ ZMRZNOUT! NEPOŽIVATELNÉ.

Tento výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu uchovává užité vlastnosti minimálně 24 měsíců od data uvedeného na obalu.



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností tak, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto uživateli doporučujeme naše materiály na vlastní zodpovědnost odborně a řemeslně správně vyzkoušet, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu. Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Datum poslední revize: **09/2026**



Zabraňte plýtvání barvou odhadem potřebného množství. Nespotřebovanou barvu uložte pro budoucí použití. Opětovné použití barvy je účinný způsob, jak snížit dopad výrobků na životní prostředí po celou dobu jejich životního cyklu. Výrobek a jeho obal zlikvidujte v autorizovaném zařízení. Informujte se u místních úřadů o správném sběru a likvidaci. Při stříkání nezapomeňte nosit osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice, maska a ochranné brýle. Neoplachujte malířské nářadí ani nevylévejte barvu do dřezů nebo odpadů.