

GLIDDEN DRY WALL

Pintura elastomerica impermeable para muros exteriores. Acrílica base agua



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Pintura elastomerica impermeable para muros exteriores. Acrílica base agua

TIPO

Acrílico.

USOS RECOMENDADOS

Acabado decorativo para muros exteriores en donde requieran un acabado impermeable y con propiedades elastomerica y protección contra la humedad.

Acabado que se puede aplicar en muros exteriores de block, concreto, aplanados de cemento arena, y superficies de nueva tecnología, como elemento prefabricados de fibrocemento o similares, etc.

Este producto es capaz de cubrir pequeñas fisuras propias de los acabados de mortero y concreto.

Para cubrir superficies previamente pintadas.

COLORES

Blanco y 1400 colores en sistema de color para el muestrario "Voice of Color"

COLORACION

Con los colorantes se preparan las fórmulas para cientos de tonos. El máximo de colorante que se puede agregar por cada litro son:

Base Pastel	5mL
Base Intermedia	25mL
Base Deep	40 mL
Base Accent	50 mL

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

47.5 ± 2 ASTM 1644

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

45.0 ± 2 Calculado por formula

VISCOSIDAD

90 - 110 KU ASTM D 562

DENSIDAD (lb/gal)

12.70 - 13.11

pH

8.0 - 10.0

V.O.C.

56.7 g/L, ASTM 3960-05

RESISTENCIA AL TENSION (%)

Mínimo 200 lb/pulg² ASTM D 2370

ELONGACIÓN (%)

Mínimo 200 % ASTM D2370

3. EN RELACION AL MEDIO AMBIENTE

Este producto está fabricado con materias primas que no están elaboradas a base de plomo ni de mercurio

No contiene compuestos tóxicos.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de polvo, aceite, grasa, eflorescencias, salinas, agentes curadores de concreto, moho y otros contaminantes.

En caso de fisuras por fallas mecánicas, se recomienda resanar con sellador de poliuretano.

Superficies nuevas es recomendable aplicar el producto al menos 2 meses después de aplicado, ya que las superficies nuevas tienden a presentar fisura, propias del secado, estas pueden generar el rompimiento del recubrimiento.

En caso de que aparezcan hay reparar con Sellador de Poliuretano y aplicar el producto.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha: para obtener un acabado más terso se recomienda usar brocha de cerdas sintéticas.

Rodillo: se recomienda usar un rodillo profesional con cubierta de lana sintética o natural que tenga una longitud de pelo acorde con la rugosidad de la superficie a aplicar.

Equipo Airless: para grandes áreas, siga las recomendaciones de tipo de boquilla y filtro del fabricante del equipo.

Cepillo: se recomienda para superficies muy rugosas.

APLICACIÓN

1. Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación. Cuando use más de un envase del mismo color, mézclelos entre si antes de usarlos para uniformar el color.
2. El producto viene listo para ser aplicado, pero se puede diluir con un máximo de 10% de agua en volumen.
3. Aplique con brocha, cepillo, pad, rodillo o equipo de aspersión sin aire (Airless) a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano mínimo 60 minutos. Puede lavar después de siete días de aplicada.
4. Cuando pinte pase la brocha de la parte húmeda hacia las áreas secas. Evite volver a pasar la brocha en las áreas ya

GLIDDEN DRY WALL

Pintura elastomerica impermeable para muros exteriores. Acrílica base agua



CARTA TÉCNICA

pintadas. Nota: Nunca descarte la operación de empapelado

DILUCIÓN

El producto tiene la consistencia adecuada y no requiere dilución, pero si por razones

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezcle bien antes de usarse.

ESPOSOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

0.2 mm 0.3 mm (8 a 12 milésimas de pulgada).

ESPOSOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.1 mm (3.97 milésimas de pulgada.)

TIEMPO DE SECADO

A 25° C (77° F) y 50% de humedad relativa:

La primera mano seca al tacto 60 minutos. Para aplicar la segunda mano debe esperar 120 minutos.

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire, (ventilación).

RENDIMIENTO TEÓRICO

Cada 4 litros rinden 16 a 22 m² (teórico a 4 mil de espesor)

El rendimiento no incluye pérdidas por variaciones en el espesor de película, rugosidad y porosidad de la superficie y desperdicios.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave la brocha, los rodillos y otros utensilios de pintar con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre los 10° C (50° F) y los 35/40° C (90/100° F). Evite aplicar la pintura cuando la humedad relativa este arriba del 85% ya que no permite que seque. Si va a pintar al exterior se debe evitar pintar tarde cuando hay más probabilidad de rocío y condensación, no aplique la pintura si hay sospecha de lluvia. Evite que se congele.

5. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

Evite aplicar cuando pueda formarse rocío o condensación o bien cuando la superficie esta mojada o cuando amenace lluvia.

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar.

No es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas, y ninguna otra condición extrema.

No se recomienda su uso en superficie de concreto directamente en contacto con pisos de tierra suelta, ni tampoco utilizar en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas

6. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

INFLAMABILIDAD

Producto base agua no inflamable.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5° y 35°C. Úsese preferentemente antes de **24 meses** a partir de la fecha de fabricación.

PRECAUCIONES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos y después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

¡ATENCIÓN! Nocivo en caso de ingestión. Puede ocurrir irritación gastrointestinal, se recomienda no provocar el vómito y proporcionar atención medica de inmediato. Puede causar ligera irritación en los ojos, sobre todo si hay contacto directo.

PRIMEROS AUXILIOS: Contacto con los ojos, mantenga sus ojos enfrente del chorro de agua, por lo menos 15 minutos. Contacto con la piel, retire el exceso de pintura y lave la parte de la piel afectada suavemente con agua y jabón. Ingestión, no administre nada por la boca, no provoque el vómito. Inhalación: Lleve la victima a un lugar bien ventilado. Ahogamiento: para evitar que un niño caiga boca abajo dentro de una cubeta, mantenga cerrado el envase antes y después de usar.

Nota: Para más detalles consulte la Hoja de Datos de Seguridad.

7. PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Bote de 4 litros

Cubeta de 19 litros

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta

GLIDDEN DRY WALL

Pintura elastomerica impermeable para muros exteriores. Acrílica base agua



CARTA TÉCNICA

Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

800-1244 SIN COSTO