Scheda tecnica QT-6xxx_V

BASI OPACHE ALL'ACQUA

Descrizione	Una linea di basi opache all'acqua caratterizzata da semplice applicazione e da ottimi risultati finali.		
Prodotti	Basi opache Diluenti:	QT-6xxx QS-5720 QS-5730	Basi Opache all'acqua Diluente Standard Diluente Lento
Supporti	Fondo 2K QP-3405/3407 o finiture originali in buone condizioni		
Preparazione 	P360 o più fine		
Pulizia	Prima dell'applicazione della base opache, pulire la superficie con QA-1090 pre-pulitore all'acqua.		
Miscelazione 	Basi opache all'acqua QT-xxxx Diluenti QS-5720/5730 Vita utile (prodotto diluito)	A volume 1 Parte 0.15– 0.20 Parti 3 mesi	
Applicazione 	Ugello: 1,3-1,4 mm		
Mani 	Mani singole a copertura seguite da una mano leggera applicata a bassa pressione per un miglior controllo del metallizzato. I colori pastello non richiedono la mano leggera finale.		
Appassimento 	10 - 15 minuti tra le mani a 20ºC (<50% umidità) o fino a completa opacizzazione.		
Essiccazione 	20 – 30 minuti a 20ºC (<50% umidità) o fino a completa opacizzazione prima dell'applicazione del trasparente.		

Sfumatura
Applicare la base fino a coprire l'area del fondo, ridurre la pressione dell'aerografo e raccordare all'area circostante. Lasciare appassire fino a completa opacizzazione. Per metallizzati e perlati, prima dell'applicazione del trasparente, applicare la mano di controllo finale.

Informazioni in materia di COV
Il contenuto massimo di COV consentito ai sensi della normativa UE per il prodotto (categoria: IIB.d) nella forma pronto all'uso è pari a 420 g/litro.
Il contenuto effettivo di COV del prodotto pronto all'uso è massimo 420 g/litro.

Questi prodotti sono destinati esclusivamente alla verniciatura professionale e non utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo.

Le informazioni in materia di salute e sicurezza si trovano nelle Schede Tecniche di Sicurezza.
Copyright © 2018 PPG Industries, tutti i diritti riservati.
Agosto 2018

PPG ITALIA SALES & SERVICES srl
DIREZIONE REFINISH
Via De Gasperi 17/19
20020 LAINATE (MI)
Tel: 02 931792.1 Fax: 02 931792.53

Quickline® è un marchio registrato di PPG Industries Ohio, Inc. Tutti i diritti riservati.

QUICKLINE®