SEIGNEURIE®
L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

SILIKAMAT PRIM

EAU EXT CHROMATIC® FAÇADE

Définition

Sous-couche d'impression finement granitée, à base de silicates de potassium en dispersion aqueuse.

Destination

- Extérieur : Sous-couche des finitions des systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur : REVITHERM EP, REVITHERM EP LM, REVITHERM EP Résol et REVITHERM EP Bois.
- Sous-couche des systèmes de décoration et/ou protection des façades.

Propriétés

- Sous-couche régulatrice finement granitée.
- Très bonne perméabilité à la vapeur d'eau.
- Bonne résistance aux salissures.
- Bonne tenue aux U.V.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Peinture liquide.

Aspect du feuil sec

Mat.

Teintes

Blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC® Façade.

Masse volumique

En blanc :

- 1,52 ± 0,10 kg/dm^3.

Extrait sec

En blanc : (en poids) 59 % ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Recouvrable : 24 h, variable selon les conditions climatiques, plus long en période froide et humide.
- Produit à séchage (évaporation d'eau uniquement) sensible aux conditions climatiques trop froides, trop chaudes ou trop humides.
- Des mesures de protection particulières sont à prévoir sur la façade avant application ou sur un revêtement fraichement mis en oeuvre (ex : bâchage en cas de pluie ou forte hygrométrie).
- Ne pas appliquer par temps pluvieux, trop chaud ou trop venteux.

Rendement

0,15 L/m² à 0,18 L/m² selon le support et le mode d'application.

Conditionnement

Seau de 15 L

Conservation

9 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Application

Matériel d'application

Brosse (petites surfaces et réchampis), rouleau polyamide texturé 18 mm.

Nettoyage du matériel

À l'eau, ou si le produit a séché, au décapant.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com

SEIGNEURIE®
L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

SILIKAMAT PRIM

Données Environnementales et Sanitaires

■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L ■ Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et diluants éventuels préconisés
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification

- Produit minéral conforme à la norme AFNOR NF 30-808 (< 5 % de matière organique).
- Norme EN1062-1: G3 E4 S3 V1 W1 A0 C0.
- NFT 36-005, famille I cat 1b1.

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse (pH ~ 10-11), non soumis à étiquetage.
- Protection des personnes (lunettes, gants & manches longues obligatoires).

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com

PPG

SILIKAMAT PRIM

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Enduit EP Therm	■ Bien dépoussiérer le support	1 couche de SILIKAMAT PRIM	1 couche de SILIKAMAT TALOCHÉ 2.0 à raison de 2 kg/m² ou 1 couche de SILIKAMAT TALOCHÉ 2.5 à raison de 2,5 kg/m²

Mise en oeuvre :

- Appliquer le SILIKAMAT PRIM au rouleau.
- Dans certains cas, l'exactitude de teintes ou l'absence de taches ne pourra être garantie (absorption inégale du support, zones d'ombre fortement marquées sur revêtement fraichement appliqué, support de composition chimique hétérogène).
- Avant la mise en oeuvre, protection des surfaces vitrées, carreaux de céramique, composites aluminium etc.
- Dans le cas de teintes foncées, prévoir de teinter le SILIKAMAT PRIM (sous ton).

Précautions d'emploi :

- Appliquer par une température comprise entre + 8 °C et + 30 °C et un taux d'humidité relative de 80 % maximum.
- Teintes à coefficient d'absorption > 0,7 proscrites en finition des systèmes d'ITE.
- Ne pas appliquer en plein soleil ou sur un support surchauffé, sous la pluie ou sur un support gorgé d'eau, sur support gelé, par grand vent.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com