

textura

báze L **bílá**

- **vzhled jemného štku**
- **zakrývá nerovnost**
- **vysoká ořezuvzdornost**

VLASTNOSTI

Primalex TEXTURA je vnitřní malířský nátěr s jemnou zrnitostí, který spolehlivě sjednocuje strukturu stěn po drobných zednických opravách a věrohodně napodobuje jemný štukový povrch. Tento ořezuvzdorný nátěr se vyznačuje velmi dobrou krycí schopností a lze jej tónovat do více než 10 000 pastelových odstínů.



POUŽITÍ

Nátěr je určen k vytváření stejnorodé textury na hladkých (zejména sádrokartonových) i štukovaných podkladech. Skvěle poslouží k renovaci povrchů po drobných zednických opravách, instalacích nebo všude tam, kde po seškrábání starých nátěrů zůstaly rýhy a nejednotný vzhled. Spolehlivě eliminuje defekty a nerovnosti na stěnách i střepech z minerálních omítek v obytných, komerčních i užitkových interiérech.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Veškeré povrchy a vybavení, které nemají být znečištěny, důkladně zakryjte. Povrchy určené pro nátěr musí být obecně pevné, suché, čisté, zbavené nečistot, vosků, mastnoty a barvu odpuzujících částic.

Nové omítky vápenocementové a cementové – Nové minerální omítky musí být vyzrálé min. 4 týdny. Základní penetrační nátěr pak provádíme obvykle Primalexem Univerzální penetrace, popř. Hloubková penetrace. Případně vysrávky musí být dostatečně zatvrdlé a vyschlé (až 4 týdny dle tloušťky nanesené vrstvy). Takto vyspravené podklady doporučujeme penetrovat Primalexem Hloubková penetrace. Vždy postupujte dle návodu k použití u příslušného výrobku.

Sádrové omítky – Sádrové omítky se slinutou vrstvou jemně obruste, očistěte od prachu a opatřete základním nátěrem (penetrací) – Primalex Univerzální penetrace, popř. Hloubková penetrace dle návodu k použití.

Sádrokartonové desky – Správně připravené a ve spojích přebroušené sádrokartonové povrchy penetrujte 2x (nejprve lokálně ve vytmelených spojích, následně po min. 2 hodinách celoplošně) pro sjednocení savosti podkladů Primalexem Univerzální penetrace, popř. Hloubková penetrace dle návodu k použití výrobku.

Beton, pórobeton – Povrchy s usazenými nečistotami nebo zrnitou vrstvou uvolňující prach očistěte mechanicky nebo omytím vodou. Po mokrému čištění nechte plochy dostatečně proschnout před dalším ošetřením. Základní nátěr pak proveďte Primalexem Univerzální penetrace, popř. Hloubková penetrace dle návodu k použití.

Soudržné starší nátěry – Původní nebo křídující nátěry zbavte prachu a mechanických nečistot. Případné mastnoty odstraňte omytím mýdlovým roztokem. Drobné defekty vyspravte Primalexem

Práškovým tmelem nebo Primalex Vnitřní stěrkou jemnozrnnou. Větší trhliny je třeba vyspravit vhodným akrylátovým tmelem. Opravované povrchy s rozdílnou savostí a méně pevné povrchy penetrujeme Primalexem Hloubková penetrace dle návodu k použití.

Nesoudržné starší nátěry – Nepřílnavé nátěry nebo jejich části odstraňte beze zbytku obroušením, okartáčováním, oškrábáním nebo omytím. Po mokrému čištění nechte plochy dostatečně proschnout. Opravované povrchy s rozdílnou savostí pevné povrchy penetrujeme Primalexem Hloubková penetrace dle návodu k použití.

Povrchy napadené plísními – Z napadených ploch, míst odstraňte plísně nebo houby mechanickou cestou za mokra (např. seškrábáním, okartáčováním nebo setřením). Plochy ošetřete vhodným desinfekčním prostředkem proti plísním a nechte dostatečně vyschnout. V tomto případě použijte Primalex Hloubkovou penetraci (případně Primalex Univerzální penetraci) v kombinaci s Primalexem MYKOSTOP (aplikujte vždy dle návodu na použití u daného výrobku).

Povrchy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí – Znečištění od nikotinu a sazí nebo mastné skvrny omyjte vodou s přidavkem čistícího prostředku pro domácnost, rozpouštějícího tuky, a nechte dostatečně vyschnout. Zaschlé skvrny od vody vyčistěte kartáčem za sucha. V tomto případě použijte Primalex Univerzální penetraci (případně Primalex Hloubkovou penetraci) v kombinaci s Primalexem IZOPRIM (aplikujte vždy dle návodu na použití u daného výrobku).

Lokální místa k opravě – Drobné defekty vyspravte Primalexem Práškovým tmelem nebo Primalex Vnitřní stěrkou jemnozrnnou. Větší trhliny je třeba vyspravit vhodným akrylátovým tmelem. Opravované povrchy s rozdílnou savostí a méně pevné povrchy penetrujeme Primalexem Hloubková penetrace dle návodu k použití.



PŘÍPRAVA NÁTĚROVÉ HMOTY

Před použitím je třeba nátěrovou hmotu v obalu pečlivě promíchat (nevmíchat vzduchové bubliny). Potřebné množství barvy vypočteme z výměry jednotlivých ploch a údajů o průměrné vydatnosti. Následně ředíme dle tabulky níže a opět důkladně promícháme.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Bělost (% BaSO ₄)	min 89
Objemová hmotnost (g / cm ³)	1,58
Obsah netěkavých látek – sušiny (hm. %)	cca 62
Přidržitost k betonu (MPa)	min 0,4
Propustnost pro vodní páru S _d (m)	max 0,07
Odolnost proti ořezu za sucha (stupeň)	0
Obsah organických rozpouštědel (kg/kg produktu)	0,001

INFORMACE O PRODUKTU

Balení
Barevnost
Vydatnost v jedné vrstvě (m²/kg)
Základní složení

1 l; 5 l
 bílá* – báze L – Tónovací systém Primalex 4,5 - 6
 Vodná suspenze titanové běloby, kaolínu, mastku, jemně a středně mletých vápenců, dalších funkčních plniv, karboxymethylcelulózy, organické disperze a chemických aditiv.

*k dispozici je výběr z více než 20 000 odstínů dle vzorníků **PPG Voice of Colour**, a dalších.

Ředění

1. vrstva	0,5 l vody na 1 l barvy
2. vrstva	neředěná

*dle savosti podkladu



APLIKACE

Takto připravenou nátěrovou hmotu lze ihned nanášet válečkem (viz Doporučené pracovní prostředky) při teplotách +5 °C až +25 °C. Pro dosažení optimálního výsledku doporučujeme rychlé nanesení nátěru na co největší ucelenou plochu a poté jeho důkladné rozválčování do rovnoměrné vrstvy a textury. Pro „plnější“ vzhled a stejnorodou strukturu je ideální nanášet nátěr ve dvou vrstvách, přičemž druhou vrstvu aplikujeme vždy až po dokonalém zaschnutí té předchozí. Pokud chcete zachovat jednotný celkový vzhled povrchu stěn v interiéru nebo požadujete-li odstíny, které nelze do Primalexu TEXTURA namíchat (tj. střední a syté), je možné pro finální úpravu vybírat odpovídající nátěry zn. Primalex v požadovaném odstínu a příslušné kvalitě doporučené vašim prodejcem. Znečištěná místa, nářadí a pracovní pomůcky je nutné umýt před zaschnutím nátěru.



DOBA SCHNUTÍ

Nátěr je suchý na dotek cca po 2 hodinách. Další vrstvu je možné nanášet po 2–4 hodinách (údaje platí pro jednu vrstvu nátěru o standardní tloušťce a standardních podmínkách (T = 20 °C; relativní vlhkost vzduchu 50 %). Odolnost čerstvě natřených ploch proti běžnému poškození je za standardních podmínek dosaženo nejpozději za 24 hodin. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti vzduchu může prodloužit dobu schnutí.



DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Nářadí pro aplikaci nátěrové hmoty:

KVALITNÍ ROVNÉ POVRCHY (hladké štukové omítky):

Polyamidový váleček s délkou vlasu 9–12 mm;

Mikrovlákn s délkou vlasu 9–12 mm;

HRUBŠÍ POVRCHY (strukturované omítky, starší nerovné omítky, staré malby apod.):

Polyamidový váleček s délkou vlasu 12 mm

Štětce – kombinace přírodních a umělých vláken (pro detail nebo plochy nedostupné válečkem);

Prostředky pro očištění povrchů před malováním – vysavač (popř. smeták); mýdlový roztok;

Materiál pro opravy prasklin a nerovností povrchů – Primalex Vnitřní stěrka jemnozrnná (I, II) nebo Primalex Práškový tmel, vhodný akrylátový tmel nebo akrylátový štukový tmel;

Základní nátěrová hmota pro sjednocení savosti podkladu a zvýšení přídržnosti vrchního nátěru – vhodný typ Primalex Penetrace dle charakteru podkladu (viz Příprava podkladu);

Nářadí pro odstranění starých nátěrů, popř. pro opravy (vysprávký) - špachtle, případně hladítko (nerezové, molitanové); brusná mřížka (popř. smírkový papír) nebo profi brousící zařízení vč. odsávání;

Materiál pro ochranu proti znečištění nenatíraných povrchů – zakrývací folie, netkané textilie a pásky.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on a reakční směs:

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on

a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).

Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Obsahuje biocidní přípravek; BIT, C(M)IT/MIT (3:1).

VOC:

IIA/a. Matné nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru (stupeň lesku <25@60°). Limitní hodnoty EU: 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 1,1 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.



SKLADOVÁNÍ

SKLADOVAT PŘI TEPLOTĚ +5 °C až +35 °C.

NESMÍ ZMRZnout! NEPOŽIVATELNÉ.

Tento výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu uchovává užité vlastnosti minimálně do dne uvedeného na obalu.



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností tak, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto uživatelé doporučujeme naše materiály na vlastní zodpovědnost odborně a řemeslně správně vyzkoušet, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu. Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků. Datum poslední revize: **09/2026**.