Brava Salsa

OMSCHRIJVING

Decoratieve sierpleister voor binnen op basis van kunstharsdispersie in korrelgradaties 0,8 mm, 1,2 mm en 1,5 mm.

GEBRUIKSDOEL

Geschikt voor het afwerken van wanden in de woning- en utiliteitsbouw.
Toe te passen op minerale ondergronden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen elementen, gipsblokken, gipsgebonden mortels, gipsgebonden platen, gipskartonplaten, cementgebonden mortels en cementgebonden platen, mits vlak en glad.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Goed kras-, slag- en stootvast
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Dampdoorlatend
- Egale structuur
- Oplosmiddelvrij
- Geurarm

KLEUREN EN GLANS

Wit en lichte kleuren.

Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kan in de pleister soms een kleine hoeveelheid deeltjes met een afwijkende kleur voorkomen. Hierdoor kunnen na droging kleine zwarte puntjes zichtbaar worden. Als dit effect als storend ervaren wordt, dan volstaat het om de pleisterlaag over te schilderen met een laag Brander Tex Matt of Brander Tex Satin in de gewenste kleur.

Gezien de minerale oorsprong van de gebruikte grondstoffen zijn geringe kleurafwijkingen tussen twee partijen soms mogelijk. Derhalve geen materiaal van verschillende partijnummers op eenzelfde wandvlak toepassen.

Mat.

VERPAKKING

Plastic emmer (met handgreep) van 15 kg.

BASISGEGEVENS

Dichtheid	:	ca. 1,73 kg/dm^3
Percentage vaste stof	:	80-83 gew.%
Vlampunt	:	niet van toepassing

Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Handdroog na	:	6 uur
Droog na	:	24 uur

VERBRUIK

Brava Salsa 0,8 mm	:	ca. 1,5 kg/m²
Brava Salsa 1,2 mm	:	ca. 1,9 kg/m²
Brava Salsa 1,5 mm	:	ca. 2,5 kg/m²

vanzelfsprekend
Brander
PPG

Brava Salsa

ONDERGROND-CONDITIES

Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog.
Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 3%.
Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%.
Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
Zie ook Brander Informatieblad 1391.

VERWERKINGS-CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.
Relatieve vochtigheid maximaal 80%.
Zorg voor optimale ventilatie na verwerking.

SYSTEMEN

Hiervoor wordt verwezen naar Brander systeemblad:
Decoratief sierpleistersysteem Brander Tango en Brava Salsa - 4937.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Strakke afscheiding
Voor een strakke afscheiding langs kozijnen e.d., plakband aanbrengen op een afstand van de muur die overeenkomt met de korrelgrootte van de sierpleister.
Het plakband verwijderen voordat de laag is verhard.

SPAANAPPLICATIE

Gereedschap
Een schone roestvast stalen spaan voor het opbrengen.
Een kunststof spaan voor het structureren (een nieuwe spaan eerst even opruwen).

Verdunning
Voor gebruik goed roeren.
Zonodig verdunnen met ca. 1% leidingwater.
Geen sneldraaiende mengapparatuur gebruiken.

Applicatiemethode
Het materiaal met een roestvast stalen spaan in een volle laag opbrengen en gelijkmatig op korreldikte verdelen. De grootste korrels bepalen de laagdikte.
Zodra een vlak van enkele vierkante meters is behandeld, dit deel met de kunststof spaan in ronddraaiende bewegingen onder het uitoefenen van enige druk afwerken (structureren).
Na korte tijd wachten het reeds gestructureerde oppervlak weer even in ronddraaiende bewegingen met de kunststof spaan ‘afspanen’.
Bij deze laatste behandeling de spaan licht over het oppervlak heen laten glijden.
Bij grote oppervlakken is het raadzaam één persoon te belasten met het opbrengen en een ander met het structureren.

vanzelfsprekend
Brander
PPG

Brava Salsa

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Reiniging gereedschap
Direct na gebruik met leidingwater.

VEILIGHEIDS-MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brava Salsa.

AANVULLENDE GEGEVENS

Brava Salsa donker maken
Is een donkere kleur wenselijk, dan wordt geadviseerd om Brava Salsa na droging over te schilderen met Brander Tex Matt. Vanwege de dekking is het raadzaam Brava Salsa aan te brengen in een zo donker mogelijke kleur passend bij die van de aan te brengen muurverf. Afhankelijk van de kleur kan een extra laag Brander Tex Matt nodig zijn.

Toepassing in vochtige ruimten
Howel het niet gebruikelijk is, kan een systeem met Brava Salsa worden toegepast in vochtige ruimten, zoals badkamer en keuken, met uitzondering van het douchegedeelte.
Niet op een gesloten ondergrond (bijvoorbeeld alkydharsverf) aanbrengen.
De combinatie van een gesloten ondergrond met een dampdoorlatende muurverf kan bij vochtbelasting namelijk tot onthechting leiden.

Reinigen
Brava Salsa is reinigbaar met pH neutrale huishoudelijke reinigingsmiddelen.
Niet reinigbaar met sierpleisterreiniger.

Overschilderbaarheid
Brander Tex Mat en Brander Tex Satin kunnen worden toegepast als onderhoudslaag over Brava Salsa.

HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats ten minste 12 maanden.
Niet in felle zon plaatsen.

REFERENTIES

Informatieblad	nummer
Toelichting op de Brander kenmerkenbladen	1390
Bepalingen t.a.v. de uitvoering van nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden	1392

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, `s-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwprodukten is een merk van PPG.

september 2026

vanzelfsprekend Brander