

Brava Salsa

OMSCHRIJVING	Decoratieve sierpleister voor binnen op basis van kunstharsdispersie in korrelgradaties 0,8 mm, 1,2 mm en 1,5 mm.		
GEBRUIKSDOEL	Geschikt voor het afwerken van wanden in de woning- en utiliteitsbouw. Toe te passen op minerale ondergronden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen elementen, gipsblokken, gipsgebonden mortels, gipsgebonden platen, gipskartonplaten, cementgebonden mortels en cementgebonden platen, mits vlak en glad.		
VOORNAAMSTE KENMERKEN	• Goed kras-, slag- en stootvast • Gemakkelijk verwerkbaar • Dampdoorlatend • Egale structuur • Oplosmiddelvrij • Geurarm		
KLEUREN EN GLANS	Wit en lichte kleuren. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kan in de pleister soms een kleine hoeveelheid deeltjes met een afwijkende kleur voorkomen. Hierdoor kunnen na droging kleine zwarte puntjes zichtbaar worden. Als dit effect als storend ervaren wordt, dan volstaat het om de pleisterlaag over te schilderen met een laag Brander Tex Matt of Brander Tex Satin in de gewenste kleur. Gezien de minerale oorsprong van de gebruikte grondstoffen zijn geringe kleurafwijkingen tussen twee partijen soms mogelijk. Derhalve geen materiaal van verschillende partijnummers op eenzelfde wandvlak toepassen. Mat.		
VERPAKKING	Plastic emmer (met handgreep) van 15 kg.		
BASISGEGEVENS	Dichtheid	:	ca. 1,73 kg/dm ³
	Percentage vaste stof	:	80-83 gew. %
	Vlampunt	:	niet van toepassing
	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.		
	Handdroog na	:	6 uur
	Droog na	:	24 uur
VERBRUIK	Brava Salsa 0,8 mm	:	ca. 1,5 kg/m ²
	Brava Salsa 1,2 mm	:	ca. 1,9 kg/m ²
	Brava Salsa 1,5 mm	:	ca. 2,5 kg/m ²

Brava Salsa

ONDERGROND- CONDITIES

Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog.
 Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 3%.
 Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%.
 Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
 Zie ook Brander Informatieblad 1391.

VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.
 Relatieve vochtigheid maximaal 80%.
 Zorg voor optimale ventilatie na verwerking.

SYSTEMEN

Voorbehandeling

Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.

Reparatie en egalisatie

Waar nodig de ondergrond repareren en egaliseren met een geschikt kalkvrij reparatie- en egalisatiemiddel. Zie hiervoor Brander systeembladen 4933 en 4946. In onderstaande tabel is de aanbevolen glad- en vlakheid aangegeven.

Ondergrond:	Aanbevolen resultaat:	Afwerking met:
minerale ondergrond	Groep 0*	Brander Salsa 0,8 mm
	Groep 1*	Brander Salsa 1,2 en 1,5 mm
gipsplaten	Niveau A**	Brander Salsa 0,8 mm
	Niveau B**	Brander Salsa 1,2 en 1,5 mm

* Zie tabel oppervlaktebeoordelingscriteria "stukadoorwerk binnen" van Technisch Bureau Afbouw.

** Zie tabel 'Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskarton- en gipsvezelplaten op systeemwanden en -plafonds' van Technisch Bureau Afbouw.

Voorstrijken

niet of licht zuigende ondergrond	niet voorstrijken
matig zuigende ondergrond	Brander Haftgrund, 1:4 verdund
sterk zuigende ondergrond	Brander Haftgrund, onverdund
licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert	Brander Haftgrund, 1:4 verdund

Brava Salsa

SYSTEMEN

Afwerking

- Het geheel voorzien van een laag Brander Streichgrund in kleur gelijk aan die van de aan te brengen sierpleister.
- Het geheel afwerken met Brander Salsa 0,8 mm, 1,2 mm of 1,5 mm.

Opmerkingen

- Op vergeelde gipskartonplaten of ondergronden met doorslaggevoelige verontreinigingen Brander Isostreichgrund toepassen in plaats van Brander Streichgrund.
- Is een donkere kleur wenselijk, dan wordt geadviseerd om Brava Salsa na droging over te schilderen met Brander Tex Matt. Vanwege de dekking is het raadzaam Brava Salsa aan te brengen in een zo donker mogelijke kleur passend bij die van de aan te brengen muurverf. Afhankelijk van de kleur kan een extra laag Brander Tex Matt nodig zijn.
- Voor uitgebreide systeeminformatie wordt verwezen naar Brander systeemblad 4937.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Strakke afscheiding

Voor een strakke afscheiding langs kozijnen e.d., plakband aanbrengen op een afstand van de muur die overeenkomt met de korrelgrootte van de sierpleister. Het plakband verwijderen voordat de laag is verhard.

SPAANAPPLICATIE

Gereedschap

Een schone roestvast stalen spaan voor het opbrengen.
Een kunststof spaan voor het structureren (een nieuwe spaan eerst even opruwen).

Verdunning

Voor gebruik goed roeren.
Zonodig verdunnen met ca. 1% leidingwater.
Geen sneldraaiende mengapparatuur gebruiken.

Applicatiemethode

Het materiaal met een roestvast stalen spaan in een volle laag opbrengen en gelijkmatig op korreldikte verdelen. De grootste korrels bepalen de laagdikte. Zodra een vlak van enkele vierkante meters is behandeld, dit deel met de kunststof spaan in ronddraaiende bewegingen onder het uitoefenen van enige druk afwerken (structureren).
Na korte tijd wachten het reeds gestructureerde oppervlak weer even in ronddraaiende bewegingen met de kunststof spaan 'afspanen'.
Bij deze laatste behandeling de spaan licht over het oppervlak heen laten glijden. Bij grote oppervlakken is het raadzaam één persoon te belasten met het opbrengen en een ander met het structureren.

Brava Salsa

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK	Reiniging gereedschap Direct na gebruik met leidingwater.						
VEILIGHEIDS- MAATREGELEN	Zie productveiligheidsblad van Brava Salsa.						
AANVULLENDE GEGEVENS	Toepassing in vochtige ruimten Howel het niet gebruikelijk is, kan een systeem met Brava Salsa worden toegepast in vochtige ruimten, zoals badkamer en keuken, met uitzondering van het douchegedeelte. Niet op een gesloten ondergrond (bijvoorbeeld alkydharsverf) aanbrengen. De combinatie van een gesloten ondergrond met een dampdoorlatende muurverf kan bij vochtbelasting namelijk tot onthechting leiden.						
AANVULLENDE GEGEVENS	Reinigen Brava Salsa is reinigbaar met pH neutrale huishoudelijke reinigingsmiddelen. Niet reinigbaar met sierpleisterreiniger. Overschilderbaarheid Brander Tex Mat en Brander Tex Satin kunnen worden toegepast als onderhoudslaag over Brava Salsa.						
HOUDBAARHEID	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats ten minste 12 maanden. Niet in felle zon plaatsen.						
REFERENTIES	<table><tr><th>Informatieblad</th><th>nummer</th></tr><tr><td>Toelichting op de Brander kenmerkenbladen</td><td>1390</td></tr><tr><td>Bepalingen t.a.v. de uitvoering van nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden</td><td>1392</td></tr></table>	Informatieblad	nummer	Toelichting op de Brander kenmerkenbladen	1390	Bepalingen t.a.v. de uitvoering van nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden	1392
Informatieblad	nummer						
Toelichting op de Brander kenmerkenbladen	1390						
Bepalingen t.a.v. de uitvoering van nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden	1392						

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.blander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.