


Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

LISWOOD MAT



Définition

Lasure d'imprégnation et de finition aux résines alkydes en solution.

Destination

- Extérieur : neuf/entretien.
- Décoration et protection de tous les subjectiles bois usuels du bâtiment.

Propriétés

- Excellente pénétration dans le support.
- Applicable en lasure d'imprégnation.
- Applicable en multi-couches pour une finition mate.
- Assure une parfaite adhérence des systèmes lasures LISWOOD.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Fluide.

Aspect du feuil sec

Mat.

Brillant spéculaire

8 % sous 60°.

Teintes

Teintes du nuancier CHROMATIC[®] Bois.

Masse volumique

(en teintes : kg/dm³)

- 0,94 ± 0,05 (norme EUR PL 004).

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 61 ± 2 % (Incolore).

En volume (théorique) : 52 ± 2 % (Incolore).

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 3 h.
- Recouvrable : 16 à 24 h.

Rendement

14 à 18 m²/L par couche selon les bois.

Conditionnement

1 L - 5 L - 15 L selon teintes.

Conservation

18 mois en emballage d'origine non entamé.

Point éclair

53 °C.

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau microfibre polyester 6 mm.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

Au solvant.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

LISWOOD MAT

Données Environnementales et Sanitaires

■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/L ■ Ce produit contient au maximum 400 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
■ NF T 36-005 : Famille I - Classe 4a	■ Inflammable. ■ Ne pas respirer les aérosols. ■ En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

LISWOOD MAT

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bois neufs*	Nettoyage Brossage Ponçage Époussetage	1 couche de LISWOOD MAT	2 couches de LISWOOD MAT (1)
Ancienne peinture ou lasure en bon état			
Ancienne peinture ou lasure en mauvais état	Décapage Lessivage Rinçage Séchage Ponçage Époussetage Dégraissage selon bois		

*Pour les bois neufs, type Tropicaux et Résineux, ajouter un dégraissage au Xylène aux travaux préparatoires.

*Pour les bois neufs, type Iroko, ajouter un dégraissage au diluant Epoxy n°1Bis aux travaux préparatoires.

(1) Dans le cadre d'une utilisation du LISWOOD MAT en tant qu'imprégnation, remplacer les 2 couches de finition par une lasure solvant de votre choix.

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Ne pas appliquer sur bois exsudant des huiles antisiccatives; appliquer alors LISWOOD O'SATIN ÉVOLUTION.
- Ne pas appliquer en présence de résines ou essences, de fendillements et déformations du bois, de défauts d'assemblage, de dégradations ou d'humidité.
- Agiter avant et pendant l'application à intervalles réguliers.
- La teinte finale obtenue dépend de la nature du bois, de sa préparation et du nombre de couches appliquées et peut donc présenter des écarts avec le nuancier.
- En présence de nuancement, il est possible d'unifier la surface à l'aide de LISWOOD AQUA OPAQUE dilué avec 15 à 20 % d'eau.
- Les lasures incolores traditionnelles en système complet sont à proscrire en extérieur sur bois bruts.
- En extérieur, le LISWOOD MAT utilisé en couche d'imprégnation, doit être recouvert dans les trois mois qui suivent sa mise en œuvre.

