

Kenmerkenblad ProGold Acrylaatkit



Omschrijving	Semi-elastische, ééncomponent voegkit voor binnen op basis van hoogwaardige acrylaatdispersieharsen.																				
Gebruiksdoel	Het afdichten van voegen die aan geringe werking zijn blootgesteld, met name rond deur- en raamkozijnen, tussen muren en plinten enz. Het afdichten van scheuren en gaten in hout en muren. Bij plint- en plafondaansluitingen in systemen met ProGold Glasweefsel.																				
Voornaamste kenmerken	• Hoge duurzaamheid. • Soepele verwerking. • Uitstekende overschilderbaarheid. • Goed vervormbaar.																				
Kleuren en glans	Wit en zwart.																				
Verpakking	PVC-vrije polyethyleen kokers van 310 ml.																				
Basisgegevens	<table><tr><td>Dichtheid</td><td>:</td><td>ca. 1,71 kg/dm³</td></tr><tr><td>Percentage vaste stof</td><td>:</td><td>84%</td></tr><tr><td>Standvermogen</td><td>:</td><td><2 mm (ISO 7390)</td></tr><tr><td>Vlampunt</td><td>:</td><td>niet van toepassing</td></tr></table> Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V. <table><tr><td>Huidvorming</td><td>:</td><td>na 7 minuten*</td></tr><tr><td>Droging</td><td>:</td><td>2 mm per 24 uur*</td></tr></table> * lage temperatuur en hoge R.V. beïnvloeden de droging negatief.			Dichtheid	:	ca. 1,71 kg/dm³	Percentage vaste stof	:	84%	Standvermogen	:	<2 mm (ISO 7390)	Vlampunt	:	niet van toepassing	Huidvorming	:	na 7 minuten*	Droging	:	2 mm per 24 uur*
Dichtheid	:	ca. 1,71 kg/dm³																			
Percentage vaste stof	:	84%																			
Standvermogen	:	<2 mm (ISO 7390)																			
Vlampunt	:	niet van toepassing																			
Huidvorming	:	na 7 minuten*																			
Droging	:	2 mm per 24 uur*																			
Houdbaarheid	in gesloten originele verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C tot 18 maanden na productiedatum.																				
Fysische gegevens	<table><tr><td>Vorstbestendigheid tijdens transport</td><td>:</td><td>tot -15°C</td></tr><tr><td>Toelaatbare vervorming</td><td>:</td><td>+/- 12,5%</td></tr><tr><td>Temperatuurbestandheid na uitharden</td><td>:</td><td>van -20°C tot +75°C</td></tr></table>			Vorstbestendigheid tijdens transport	:	tot -15°C	Toelaatbare vervorming	:	+/- 12,5%	Temperatuurbestandheid na uitharden	:	van -20°C tot +75°C									
Vorstbestendigheid tijdens transport	:	tot -15°C																			
Toelaatbare vervorming	:	+/- 12,5%																			
Temperatuurbestandheid na uitharden	:	van -20°C tot +75°C																			
Mechanische eigenschappen	Bij 2 mm film <table><tr><td>Shore A hardheid (3 s)</td><td>DIN 53505</td><td>:</td><td>30</td></tr><tr><td>Modulus 100%</td><td>DIN 53504</td><td>:</td><td>0,4 MPa (N/mm²)</td></tr><tr><td>Rek bij breuk</td><td>DIN 53504</td><td>:</td><td>240%</td></tr></table>			Shore A hardheid (3 s)	DIN 53505	:	30	Modulus 100%	DIN 53504	:	0,4 MPa (N/mm²)	Rek bij breuk	DIN 53504	:	240%						
Shore A hardheid (3 s)	DIN 53505	:	30																		
Modulus 100%	DIN 53504	:	0,4 MPa (N/mm²)																		
Rek bij breuk	DIN 53504	:	240%																		

Kenmerkenblad ProGold Acrylaatkit



Ondergrond- condities

Materiaal

In het algemeen hecht ProGold Acrylaatkit, zonder primer, goed op vele bouwmaterialen, zoals beton, metselwerk, cellenbeton, gelakt hout, geanodiseerd aluminium en hard PVC.

Conditie

Schoon, droog en draagkrachtig.

Voorbehandeling

Zeer sterk zuigende ondergronden voorstrijken met een mengsel van 1 deel ProGold Acrylaatkit en 2 delen leidingwater.

Verwerkings- condities

Tijdens applicatie en droging mag de ondergrond- en omgevingstemperatuur niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan +40°C.

Reparaties

Mogelijk met hetzelfde materiaal.

Instructies voor gebruik

Koker

De top van de koker afsnijden. Vervolgens de spuitmond erop draaien en die afsnijden naar gelang de voegbreedte.

Gereedschap

Handkitpistool, luchtdrukkitpistool of plamuurmes.

Voegbreedte

Minimaal 4 mm.
Maximaal 25 mm.

Voegafwerking

De kit direct na applicatie afwerken.

Watergevoeligheid

Na droging is de kit bestand tegen incidentele vochtbelasting.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met leidingwater.
Gedroogde kit mechanisch verwijderen.

Veiligheids- maatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold Acrylaatkit.

Aanvullende gegevens

Overschilderen

Na volledige droging, zowel met producten op basis van acrylaatdispersie als op basis van alkylid-emulsie.
Overschilderen met hooggepulveerde dispersieverven kan barstvorming in de verf geven.