

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

GARNYTEX MAT AÉRO



Définition

Peinture ou revêtement semi-épais allégé, d'aspect mat minéral aux copolymères acryliques et polysiloxanes en dispersion aqueuse.

Bénéficie de la technologie Light&Easy* pour une grande facilité de manutention et d'application.

**Léger et facile.*

Destination

- Extérieur.
- Supports neufs/façades en service.
- Décoration et/ou protection des façades par système peinture ou revêtement.
- Entretien des systèmes ETICS présentant des désordres de type I ou II.

Propriétés

- Polyvalence peinture (D2) ou revêtement garnissant (D3).
- Spécialement adapté sur support structuré.
- Entretien de système d'imperméabilité.
- Excellente résistance aux intempéries et aux salissures grâce à ses propriétés hydrophobes.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Pâte onctueuse.

Aspect du feuil sec

Mat minéral profond. Grain plus ou moins poché suivant la consommation et le mode d'application.

Teintes

En stock : blanc. En machine à teinter : toutes teintes du nuancier CHROMATIC[®] Façade.

Masse volumique

(mesurée en blanc) : kg/dm³
0,99 ± 0,10 (norme NF EN ISO 2811-1).

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 51 ± 2 % (en blanc).

En volume (théorique) : 59 ± 2 % (en blanc).

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR) :

Pour une application Peinture :

- Sec : 2 h.
- Recouvrable : 12 h.

Pour une application Revêtement :

- Sec : 4 h.
- Recouvrable : 24 h.

Le film acquiert toutes ses propriétés après 2 à 3 semaines.

Rendement

- Peinture : 7 m²/L par couche environ.
- Revêtement : 3 m²/L par couche environ.

Une majoration, fonction de la porosité et du relief du support, est à déterminer sur chantier.

Conditionnement

15 L

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet.

Dilution

Brosse, rouleau : prêts à l'emploi. En première couche sans impression, ou sur fond à relief, diluer avec 5 % d'eau maximum. Pistolet : prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou, si le produit a séché, aux solvants aromatiques.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

GARNYTEX MAT AÉRO

Données Environnementales et Sanitaires

■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L ■ Ce produit contient au maximum 40 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
■ NF T 36-005 : Famille 1 - Classe 7b2/10c ■ NF T 34-722 : Peinture D2 / Revêtement D3 ■ NF EN 1062-1 : Peinture E3,V2,W3,A0 - Revêtement E4,V2,W3,A1	Consulter la fiche de données de sécurité.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

GARNYTEX MAT AÉRO

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques sains	■ Égrenage ■ Brossage/Époussetage ou ■ Lavage haute pression ■ Séchage complet	1 couche de GARNYTEX MAT AÉRO dilué à 5 % 0,140 L/m² (140 g/m²)	Finition de classe D2 (A0): Film décoratif : 1 à 2 couches de GARNYTEX MAT AÉRO non dilué 0,140 L/m²/couche (140 g/m²/couche)
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques poreux ou pulvérulents		1 couche de IMPRIDERME ou IMPRITEX	
Anciens films de peinture adhérents (ou peu adhérents localement) et sains	■ Élimination des parties écaillées et peu adhérentes par grattage, brossage ■ Lavage haute pression ■ Séchage complet	1 couche de GARNYTEX MAT AÉRO dilué à 5 % 0,140 L/m² (140 g/m²)	Finition de classe D3 (A1): Masque le faïençage : 1 couche de GARNYTEX MAT AÉRO à 0,340 L/m² (340 g/m²) ou 2 couches à 0,180 L/m²/couche (180 g/m²/couche)
Anciens films de peinture non-adhérents	■ Décapage par voie chimique ou par brûlage ■ Lavage soigné à l'eau sous pression ■ Séchage complet	1 couche de PRIMAIRE 872	
Anciens systèmes d'imperméabilité sains et exempts de désordres	■ Lavage haute pression ■ Séchage complet	1 couche de GARNYTEX MAT AÉRO dilué à 5 % 0,140 L/m² (140 g/m²)	Finition de classe D3 (A1): 1 couche de GARNYTEX MAT AÉRO à 0,340 L/m² (340 g/m²) ou 2 couches à 0,180 L/m²/couche (180 g/m²/couche)
Anciens systèmes d'ETICS présentant des désordres de type I ou II*		1 couche de GARNYTEX MAT AÉRO dilué à 5 % à 0,140 L/m² ou 1 couche d'IMPRITEX à 0,125 L/m² ou 1 couche de PANTIPRIM TT à 0,104 L/m²	1 couche de GARNYTEX MAT AÉRO à 0,340 L/m² (340 g/m²)

Mode d'application :

- En revêtement, GARNYTEX MAT AÉRO doit être employé grassement en prenant soin de garnir complètement l'ensemble du support.
- Ne pas travailler «mouillé sur mouillé».



GARNYTEX MAT AÉRO

Précautions d'emploi :

- Conditions climatiques d'application conformes à la norme NF DTU 59.1 : température ambiante et température du subjectile supérieures à + 5 °C, humidité relative ambiante inférieure à 80 %. Ne pas appliquer en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés, ni non plus, de façon générale dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc.).
- Le revêtement GARNYTEX MAT AÉRO devra s'arrêter à 25 cm minimum du sol. Ces 25 cm seront traités avec 2 couches de PANCRYL ou de PANCRYTEX D2 AÉRO ou de PANCRYTEX TT Bas Carbone.
- Il est déconseillé d'utiliser des teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) sur des surfaces pouvant être exposées au soleil.
- Les teintes vives (rouge/orange/jaune) nécessiteront une sous-couche teintée. Les teintes soutenues du nuancier CHROMATIC® Façade peuvent bénéficier de la nouvelle technologie Outside Unlimited Colors® pour devenir applicables en extérieur. En effet, cette technologie permet, par une formulation spécifique des teintes, d'obtenir un coefficient d'absorption <0,7 et ainsi rester dans le domaine d'acceptation du DTU 59.1. Une sous-couche blanche est nécessaire avant application des couches de finition.