




bacteria resist



- plně omyvatelný a čistitelný
- odolá dezinfekci
- odolný proti bakteriím a plísním

VLASTNOSTI

Primalex Bacteria RESIST je vysoce krycí a odolný vnitřní nátěr nové generace doplněný o aktivní ionty stříbra, díky kterým odolává bakteriím a plísním na povrchu nátěru. Poskytuje vysoce omyvatelný povrch odolný vůči dezinfekci a nečistotám. Je navržen do interiérů s vysokými hygienickými standardy jako jsou nemocnice, kliniky, lékařské ordinace, operační sály, školy, hotely a restaurace.



POUŽITÍ

Určený pro malování stěn a stropů z minerálních, sádrových omítek, betonových povrchů, sádkartonových i dřevotřískových desek, tapet (včetně skloláknitých) v extrémně namáhaných interiérech vystavených znečištění. Použití vysoce kvalitní disperze umožňuje správné "dýchání stěn", takže barvu lze použít i ve vlhkých místnostech (kuchyně, koupelny, prádelny atd.), kde může docházet k občasnému kontaktu s vodou nebo párou.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Veškeré povrchy a vybavení, které nemají být znečištěny, důkladně zakryjte. Povrchy určené pro nátěr musí být obecně pevné, suché, čisté, zbavené nečistot, vosků, mastnoty a barvy odpuzujících částic.

Nové omítky vápenocementové a cementové - Nové minerální omítky musí být vyzrálé min. 4 týdny. Přípravu podkladu provádíme výrobkem Primalex UNIVERZÁLNÍ penetrace nebo Primalex PRIMER. Případné výprasky musí být dostatečně zatvrdlé a vyschlé. Vždy postupujte dle návodu k použití u příslušného výrobku.

Sádrové omítky - Sádrové omítky se slinutou vrstvou jemně obruste, očistěte od prachu a opatřete základním nátěrem - výrobkem Primalex PRIMER popř. Primalex UNIVERZÁLNÍ penetrací dle návodu k použití.

Sádkartonové desky - Správně připravené a ve spojích přebroušené sádkartonové povrchy penetrujte 2x (nejprve lokálně ve vytmelených spojích, následně po nejméně 2 hodinách celoplošně) pro sjednocení savosti podkladů Primalexem UNIVERZÁLNÍ penetrace popř. základním nátěrem Primalex PRIMER dle návodu k použití výrobku.

Beton, pórobeton - Povrchy s usazenými nečistotami nebo zrnitou vrstvou uvolňující prach očistěte mechanicky nebo omytím vodou. Po mokrému čištění nechte plochy dostatečně proschnout před dalším ošetřením. Základní nátěr pak proveďte výrobkem Primalex PRIMER popř. penetrací Primalex UNIVERZÁLNÍ penetrace dle návodu k použití.

Nenatřené vláknité nebo papírové tapety s reliéfem - Pokud povrch splňuje obecně platné základní podmínky, je možné nanášet nátěrovou hmotu bez nutnosti předchozího ošetření a penetrace.

Soudržné starší nátěry - Původní nebo křídlicí nátěry zbavte prachu a mechanických nečistot. Případné mastnoty odstraňte omytím mýdlovým roztokem. Drobné defekty vyspravte Primalex PRÁŠKOVÝM TIMELEM nebo Primalex VNITŘNÍ STĚRKOU JEMNOZRNNOU. Větší trhliny je třeba vyspravit vhodným akrylátovým tmelem. Opravované povrchy s rozdílnou savostí a méně pevné povrchy penetrujte výrobkem Primalex HLOUBKOVÁ penetrace dle návodu k použití.

Nesoudržné starší nátěry - Nepřílnavé nátěry nebo jejich části odstraňte beze zbytku obroušením, okartáčováním, oškrábáním nebo omytím. Po mokrému čištění nechte plochy dostatečně proschnout. Opravované povrchy s rozdílnou savostí a méně pevné povrchy penetrujte výrobkem Primalex HLOUBKOVÁ penetrace dle návodu k použití.

Povrchy napadené plísními - Na napadené povrchy aplikujte Primalex MYKOSTOP ČISTIČ a nechte působit dle návodu k použití výrobku. Zbytky plísní/hub odstraňte mechanickou cestou za mokra (omytím, setřením, oškrábáním). Plochy nechte dostatečně vyschnout. V tomto případě použijte přípravek Primalex PROTIPLÍŠŇOVÁ penetrace (dle návodu k použití). Následně aplikujte finální nátěrovou hmotu s přídavkem Primalex MYKOSTOP PREVENCE (dle návodu k použití).

Povrchy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí - Znečištění od nikotinu a sazí nebo mastné skvrny omyjte vodou s přídavkem čistícího prostředku pro domácnost, rozpouštějícího tuky, a nechte dostatečně vyschnout. Zaschlé skvrny od vody vyčistěte kartáčem za sucha. V tomto případě použijte Primalex UNIVERZÁLNÍ penetraci (popř. Primalex HLOUBKOVOU penetraci) v kombinaci s výrobkem Primalex IZOPRIM (aplikujte vždy dle návodu na použití u daného výrobku).



PŘÍPRAVA NÁTĚROVÉ HMOTY

Před použitím je třeba nátěrovou hmotu v obalu pečlivě promíchat (zamezte vmíchání vzduchových bublin). Následně naředěte dle tabulky níže a opět důkladně promíchejte.

ŘEDENÍ

1. vrstva	max. 5 % vody (tj. 0,05 l vody na 1 l barvy)
2. vrstva	neředěná



TECHNICKÉ ÚDAJE

Bělost (% BaSO ₄)	min 88
Objemová hmotnost (g/cm ³)	1,414
Obsah netěkavých látek — sušiny (hm. %)	cca 59
Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13 300 (tř.)	1
Propustnost pro vodní páru s _d (m)	max 0,22
Obsah organických rozpouštědel (kg/kg produktu)	cca 0,008

INFORMACE O PRODUKTU

Velikost obalu	2,5 l; 9 l
Barevnost	bílá a báze L
Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /l)	12



APLIKACE

Takto připravenou nátěrovou hmotu lze ihned nanášet válečkem, štětcem nebo stříkáním v 1-2 vrstvách při teplotách +5 °C až +25 °C a rel. vlhkosti vzduchu 40-70 %. Druhý nátěr provádíme neředěnou nátěrovou hmotou, vždy po dokonalém zaschnutí předchozí vrstvy. Zředěný nátěr doporučuje me během malování občas promíchat. Znečištěná místa, nářadí a pracovní pomůcky je nutné umýt vodou před zaschnutím nátěru

Aplikace Airless

Tryska	517, 514
Tlak (bar)	120 (při trysce 517) 110 (při trysce 514)
Ředění (obj.%)	0



DOBA SCHNUTÍ

Nátěr je suchý na dotek po cca 2 hodinách. Další vrstvu je možné nanášet po 2 hodinách pro dosažení dokonalé kvality natíraného povrchu (údaje platí pro jednu vrstvu nátěru o standardní tloušťce a standardních podmínkách (T = 20 °C; relativní vlhkost vzduchu 50 %). Nátěr získává maximální úroveň mechanické odolnosti po 4 týdnech. Nižší teplota nebo vyšší vlhkost prodlužuje dobu schnutí.



DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Nářadí pro aplikaci nátěrové hmoty

KVALITNÍ ROVNÉ POVRCHY (hladké štukové omítky):

Polyamidový váleček s délkou vlasu max. 12 mm;

Váleček z mikrovlákna s délkou vlasu 9-11 mm.

HRUBŠÍ POVRCHY (strukturované omítky, starší nerovné omítky, staré malby, apod.):

Polyamidový váleček s délkou vlasu min. 12 mm;

Štětce - Přírodní, umělé štětiny a nebo jejich kombinace.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on a reakční směs:

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on

a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).

Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

PT6 Obsahuje biocidní přípravek pro konzervaci produktu: BIT, C(M)IT/MIT.

PT7 Obsahuje biocidní přípravky pro ochranu povlaku: IPBC, chlorid stříbrný.

Zabraňte kontaminaci vody a půdy. Nepoužívejte nad nebo v blízkosti půdy a vody.

VOC:

IIA/a. Matné nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru (stupeň lesku <25@60°). Limitní hodnoty EU: 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 2 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

Zbytky výrobku: O 08 01 12 Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 06 — Směsné obaly.

Případné další podrobnější informace je možné nalézt v Bezpečnostním listu k výrobku na www.primalex.cz.



SKLADOVÁNÍ

SKLADOVAT PŘI TEPLOTĚ +5°C až +35°C.

NESMÍ ZMRZNOUT! NEPOŽIVATELNÉ.

Tento výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu uchovává užité vlastnosti minimálně do dne uvedeného na obalu.



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností tak, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto uživateli doporučujeme naše materiály na vlastní zodpovědnost odborně a řemeslně správně vyzkoušet, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu. Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Datum poslední revize: **09/2026**