SIGMA THERMACTIVE

Pittura murale all'acqua anticondensa

9911

24 - 07 - 2026

DESCRIZIONE

Pittura anticondensa all'acqua; la bassa conducibilità termica della pittura Sigma ThermActive permette di ridurre la formazione di condensa superficiale, prevenendo così la formazione di muffe sulle pareti. Ideale per ambienti soggetti a formazione di condensa ed applicabile su cartongesso, intonaci nuovi e vecchi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Previene la formazione di muffe sulle pareti.
- Previene la formazione di condensa.
- Buona resistenza all'abrasione umida classe 2 secondo EN 13300.
- Inodore.

SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

- Certificazione rilasciata da GFC Chimica normata secondo UNI EN 15457:2014
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (VOC) nell'ambiente.
- Contenuto VOC< 1 g/l

COLORE

Bianco - Altri colori pastello riproducibili con sistema SigmaTint Absolu

BRILLANTEZZA

Opaco

DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 0,85 ± 0,05 Kg/l (bianco)
Contenuto solidi in volume	Circa 64,5 %
Resa teorica	Circa 3 – 3,5 m²/l per strato in funzione delle condizioni del supporto
Tempi d' essiccazione	Fuori polvere: dopo 2-3 ore Ricopribile: dopo 6 – 8 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy srl non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonchè sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy srl non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore

CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici com Sigma Fungisol. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.
N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

Fissativo

Applicazione del fissativo, in funzione del tipo di supporto:

1 x Sigmafix Universal	Acqua	Incolore	Per supporti in buone condizioni
1 x Sigmaprim Assist	Acqua	Pigmentato	Per supporti in buone condizioni
1 x Sigmaprim Silgrund	Acqua	Pigmentato	Per uniformare superfici leggermente irregolari
1 x Haftgrund Pigmentiert	Acqua	Pigmentato	Per supporti difficili

Finitura

2 x Sigma ThermActive

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI
SIGMA THERMACTIVE - Specifica Prodotto
Pittura murale all'acqua anticondensa per interni. Con VOC < 1 g/l. Resistente all'abrasione umida classe 2 secondo EN 13300. Con contenuto solidi in volume pari a circa 64,5%, peso specifico di circa 0,85 kg/l e resa teorica 3 – 3,5 m²/l per strato.

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy srl non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonchè sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy srl non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore