MAT 78 ST

Impression mate sans tension, à base de résines longues en huile, isolant et masquant les taches

DESTINATION

Pour la rénovation et la décoration des maçonneries intérieures y compris sur fonds difficiles

QUALITÉS DOMINANTES

- Sans tension : ne décolle pas les anciens fonds de peintures et badigeons adhérents.
- Isole et masque les taches (dûes aux dégâts des eaux, nicotine, suie, noir de fumée ou bistre...).
- Aspect mat absolu régulier et homogène masquant les légers défauts des supports.
- Rapidité de mise en oeuvre : application possible «mouillé sur mouillé».
- Excellente opacité.
- Permet l'accrochage des colles à tapisseries.

TEINTES

Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat < 2 % sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Mat

RENDEMENT

8 à 10 m²/L

CONDITIONNEMENT

3 L - 15 L

DENSITÉ MOYENNE

1,66 (± 0,05) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

57 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS

80 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE
(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 2 h
- Sec au toucher : 4 à 8 h
- Recouvrable : « mouillé sur mouillé » ou après 24 hminimum

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau polyester 10-12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White-spirit

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

NB : MAT 78 ST est également applicable sur subjectiles usuels neufs en intérieur. Sur métaux ferreux, après élimination de la rouille, prévoir OBLIGATOIREMENT 1 couche de primaire GUIFER PRIM avec application du système MAT 78 ST.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Anciennes peintures adhérentes Anciens badigeons adhérents	• Lessivage des fonds gras • Rinçage	• 1 couche de MAT 78 ST en direct	• Tous types de peintures intérieures dont lui-même
Anciennes peintures peu adhérentes	• Grattage • Lessivage des fonds gras • Rinçage		

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com

MAT 78 ST

Impression mate sans tension, à base de résines longues en huile, isolant et masquant les taches

Observations

NOTA

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – classe 4a/2b

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/L (2010). Ce produit contient maximum 350 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs 12 mois en emballage d'origine, non ouvert.

POINT ÉCLAIR

Compris entre 21 °C et 55 °C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

22/09/2026

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com

Guittet