

EXTERIÉR
INTERIÉR

ZÁKLAD

ZÁKLADNÁ FARBA NA DREVO



ATEST NA
DETSKÉ HRAČKY



VÝBORNÁ KRYCIA
SCHOPNOSŤ



VYPĽŇA
NEROVNOSTI

VLASTNOSTI

- Výborná priľnavosť k podkladu aj k vrchnému náteru
- Dobré brúsiteľný povrch
- Vynikajúca pružnosť a krycia schopnosť
- Rýchloschnúca a bez zápachu



POUŽITIE

Vodou riediteľná farba na základné nátery na tvrdé a mäkké drevo, drevotrieskové a drevotrásné dosky. Je určená na nové a renovačné nátery najmä okenných rámov, dreveného nábytku, dverí, drevených obložení, podhládov a iných stavebných stolárskych výrobkov v interiéri a exteriéri. Na Balakryl Základ je možné nanášať vodou riediteľné náterové hmoty napr. Balakryl Uni mat, Uni lesk, Okná a dvere, prípadne syntetický email vhodný na povrchovú úpravu dreva. Receptúra je vhodná aj na nátery hračiek a detského nábytku.



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť pevné, suché, hladké, čisté, zbavené živice, vosku a mastnôt.

Drevo: Odstráňte živicu z dreva omytím vhodným rozpúšťadlom a vybrúsením brúsnym papierom č. 80 - 120. Vlhkosť dreva max. 12 %.

Drevotrásné dosky: Odstráňte z povrchu voskové (parafínové) vrstvy vybrúsením brúsnym papierom č. 220 - 240.

Staré nátery: Zle priľnavé nátery odstráňte až na samý podklad. Dobré priľnavé nátery vybrúste brúsnym papierom č. 100 - 120, očistite a odmastite.

Tmelenie drobných nerovností: Použite vhodný akrylátový tmel, zasychanie pri teplote 20 - 24 °C - 3 hodiny. Vonkajšie plochy netmeliť. Pri brúsení tmelených miest za sucha - vybrúsenie brúsnym papierom č. 120 - 150 a dôkladne očistite podklad.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne rozmiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Na prvý náter neošetreného dreva v interiéri použite farbu nariadenú vodou v pomere 3:1 (3 diely farby a 1 diel vody). Pre vonkajšie viac namáhané nátery odporúčame použiť Balakryl Napúšťadlo - fungicídne napúšťadlo na drevo podľa návodu na etikete prostriedku. Následne neriedenú farbu aplikujte na napustený, čistý a vybrúsený, vosku a živice zbavený podklad v 1 - 2 vrstvách v intervale 4 hodín. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev farby je vhodné náter prebrúsiť jemným brúsnym papierom č. 120 - 150.

Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia než 75 %. Aplikčné zariadenie, náradie a pomôcky je potrebné po skončení práce ihneď umyť vodou.

Náradie pre aplikáciu: štetec so zmesou prírodných a syntetických štetín, pneumatikové striekanie.

Pneumatikové striekanie: Riedenie max. 5 % vody
Tryska 1,8 - 2,2 mm
Tlak vzduchu 0,3 - 0,4 MPa



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %

Suchý na dotyk: po 2 hodinách

Pretierateľný: po 4 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Uchovávať mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1).

Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť Kartu bezpečnostných údajov.

Obsahuje biocídny výrobok: BIT, C(M)IT/MIT (3:1).

Obsah VOC: IIA/d. Interiérové/exteriérové farby na armatúry a nosné obvodové konštrukcie z dreva a kovu. Limitné hodnoty EU: **130g/l** (2010). Tento výrobok obsahuje maximálne **130 g/l VOC** v stave pripravenom na použitie.

Podrobnejšie informácie nájdete v Karte Bezpečnostných údajov k výrobku, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie na www.balakryl.sk.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v O 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** Zmiešané obaly.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu: 1,38 g.cm⁻³
Obsah neprchavých látok – sušiny: max. 56% obj.
Obsah organických rozpúšťadiel: 0,038 kg/kg produktu

INFORMÁCIA O PRODUKTE

Balenie: 0,7 kg; 2,5 kg; 9 kg
Farebné odtiene: 0100 - biely
Konečný vzhľad: matný
Výdatnosť: 5 - 7 m²/kg v 1 vrstve v závislosti od druhu, štruktúry, hustoty dreva a spôsobu aplikácie.
Doba spotreby: 2,5 roka



Obal je úplne recyklovateľný. Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35 °C. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte. Prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale **minimálne do dátumu uvedeného na obale.**

Chráňte pred mrazom!



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.balakryl.sk.

Dátum poslednej revízie 09/2026