SEIGNEURIE®
L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

# EVOLUTEX 2EN1 VELOURS

Peintures, vernis et produits connexes – NF 130
www.ecolabels.fr

EAU INT CHROMATIC®

## Définition

Peinture veloutée-mat à base d'une dispersion mixte acrylique/alkyde.

## Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Peinture d'impression et de finition.
- Murs, plafonds, boiseries.
- Pièces sèches et humides.
- État de finition A ou B selon préparation des supports.

## Propriétés

- Esthétique soignée sans reprise ni embu.
- Grande facilité d'entretien : RAH Classe 1, lessivable.
- Adhérence multi-supports : plâtre, bois, PVC, zinc...
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures.

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Onctueux.

### Aspect du feuil sec

Mat-velouté, garnissant arrondi.

### Brillant spéculaire

5 % sous 60° (13 % sous 85°)

### Teintes

En stock : blanc. En machine à teinter : toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.

### Masse volumique

(en kg/dm$^3$)

- 1,44 ± 0,05 (norme EUR PL 004).

### Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 58 ± 2 % (en blanc).

En volume : 37 ± 2 % (en blanc).

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec hors poussière : 1 h.
- Recouvrable : 4 h ou "mouillé sur mouillé" (application de la 2$^{de}$ couche dès que la 1$^{re}$ couche commence à mater).

### Rendement

- Supports lisses : 9 à 11 m²/L
- Toiles à peindre : 7 à 9 m²/L

### Conditionnement

1 L - 3 L - 15 L

### Conservation

12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.

### Résistance à l'abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm, après 200 cycles).

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.

### Dilution

2 % maximum sur fonds absorbants.

### Nettoyage du matériel

À l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

**Dernière mise à jour : 23/04/2026** La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

**PPG AC - France**
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - seigneurie.com

SEIGNEURIE®
L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

# EVOLUTEX 2EN1 VELOURS

## Données Environnementales et Sanitaires

| | |
|---|---|
| ■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000) |  |
| ■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE) | ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L<br>■ Ce produit contient au maximum 30 g/L de COV<br>■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels |
| ■ Certification de Construction, Qualité et Environnement | ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com<br>■ Déclaration environnementale consultable sur www.declaration.environnementale.gouv.fr |
| ■ Production | ■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001 |
| ■ Fiche de Données de Sécurité | Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com |

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2 4a.

### Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à l'étiquetage.

**Dernière mise à jour : 23/04/2026** La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

**PPG AC - France**
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - seigneurie.com

# EVOLUTEX 2EN1 VELOURS

# MISE EN ŒUVRE

## Processus

| Support | Préparation | Impression | Finition |
|---|---|---|---|
| Plaques de plâtre à épiderme cartonnée | ■ Révision des joints<br>■ Époussetage | | 2 couches d'EVOLUTEX 2EN1 VELOURS |
| Plâtre et dérivés | ■ Brossage<br>■ Égrenage<br>■ Époussetage | 1 couche d'IMPRIMA RAPID diluée à 5 % (si pulvérulent) | |
| Mortier de ciment et dérivés | | 1 couche d'IMPRIMA RAPID diluée à 5 % | |
| Anciens fonds | ■ Grattage<br>■ Lessivage<br>■ Rinçage | | |

**Mise à la teinte :**

Par mélange avec nos colorants CHROMATIC SYSTEM®(2 % maximum).

**Précautions d'emploi :**

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

**Dernière mise à jour : 23/04/2026** La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

**PPG AC - France**
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - seigneurie.com