


PRACTI SATIN



Définition

Peinture de finition satinée aux résines acryliques en dispersion aqueuse.

Destination

- Intérieur neuf/entretien.
- Murs et plafonds.
- Pièces sèches et humides.
- État de finition B ou C (selon préparation des supports).

Propriétés

- Application et entretien faciles.
- Application possible sur toile de verre.
- Applicable au pistolet.
- Spéciale grands chantiers.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Liquide légèrement gélifié.

Aspect du feuil sec

Satiné, légèrement pommelé.

Brillant spéculaire

6 % sous 60° (32 % sous 85°).

Teintes

En stock : blanc. Réalisable en machine à teinter : tons pastel du nuancier CHROMATIC®.

Masse volumique

(en kg/dm³)

- 1,33 ± 0,05 (norme EUR PL 004).

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 55 ± 2 % (en blanc).

En volume (théorique) : 42 ± 2 % (en blanc).

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 1 h.
- Recouvrable : 6 h.

Rendement

7 à 9 m²/L

Conditionnement

5 L - 15 L

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Résistance à l'abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles).

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.

Dilution


Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

PRACTI SATIN

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L ■ Ce produit contient au maximum 30 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environmentale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).

PRACTI SATIN

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none"> ■ Révision des joints ■ Époussetage 	1 couche de PRACTI PRIM	2 couches de PRACTI SATIN
Plâtre et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brossage ■ Égrenage 	1 couche de PRINTOPRIM ou IMPRIMA RAPID diluée à 5 % (si pulvérulent)	
Mortier de ciment et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Époussetage 	1 couche de PRINTOPRIM ou IMPRIMA RAPID diluée à 5 %	
Anciens fonds adhérents	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lessivage ■ Ponçage 		
Anciens fonds non adhérents	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage 	1 couche de PRACTI PRIM	

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.