

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

ELYOPUR IMPRESSION



Définition

Impression à base de résines alkydes et acryliques.

Destination

- Intérieur.
- Neuf/entretien.
- Murs et plafonds de tous fonds usuels du bâtiment normalement absorbants (à l'exclusion des métaux et des matériaux alcalins) avant peinture, ratissage ou enduit.

Propriétés

- Polyvalence plâtre et dérivés, boiserie intérieure.
- Bon garnissant : masque les petits défauts du support.
- Très bonne opacité.
- Esthétique soignée.
- Taux de COV < 1 g/L.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Fluide.

Aspect du feuil sec

Mat-velouté semi tendu.

Brillant spéculaire

≤ 12 % sous 85° d'angle.

Teintes

En stock : blanc. En machine à teinter : teintes pastel du nuancier CHROMATIC®.

Masse volumique

(en kg/dm³) :

1,40 ± 0,05 (norme EUR PL 004).

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 59 ± 2 %.

En volume (théorique) : 45 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR) :

- Hors-poussière : 30 min.
- Sec : 6 h.
- Recouvrable : 24 h.

Rendement

8 à 10 m²/L selon le support.

Conditionnement

5 L - 15 L

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

ELYOPUR IMPRESSION

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/L ■ Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Empreinte carbone (selon unité fonctionnelle) : 0,163 kg CO2eq/m²/couche sur 10 ans ■ Empreinte carbone (calcul RE2020) : 0,815 kg CO2eq/m²/couche sur 50 ans ■ Possède un certificat M1, éligible aux chantiers LEED[®], HQE[™], BREEAM[®] ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 : Famille 1 - Classe 7b2 4a.

Hygiène et sécurité

■ Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.

■ Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).

Informations consommateurs

■ Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.

■ Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.

■ Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

■ Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

■ Ne jetez pas le produit à l'égout.



Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

ELYOPUR IMPRESSION

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	■ Révision des joints ■ Époussetage	1 couche d'ELYOPUR IMPRESSION	2 couches d'ELYOPUR ou ELYOPUR LAQUE
Anciens fonds non adhérents	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage		

Précautions d'emploi :

- Conditions d'applications conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

