

VOSKOVÝ OLEJ

INTERIÉROVÝ OLEJ NA DŘEVO



ATEST NA DĚTSKÉ HRAČKY



ATEST PRO STYK S POTRAVINAMI



ZVÝRAŽŇUJE KRESBU DŘEVA

VLASTNOSTI

- Dlouhodobá hloubková ochrana proti skvrnám a prachu
- Přirozený matný omyvatelný povrch
- Samoleštící a čistitelný povrch
- Nežloutne a je bez zápachu



POUŽITÍ

Pro použití na tvrdé i měkké dřevo v interiéru. Je určený k ochranným a dekorativním nátěrům dřevěných podlah, nábytku, obložení, schodišť, schodů, apod. Olej proniká hluboko do struktury dřeva. Chrání povrch proti skvrnám a prachu. Receptura je vhodná i na nátěry hraček a dětského nábytku.

Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 13 °C a nesmí být vyšší než 20 °C.

Náradí pro aplikaci: štětec se směsí přírodních a syntetických štětín, molitanová houba.

Pomůcky po použití ihned omyjte vodou.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Vrstvy starých nátěrů nebo laků odstraňte broušením až na čisté dřevo. Suché dřevo hladce vybruste brusným papírem č. 80 - 150. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 15%. Pro zvýšení ochrany dřevěných podlah je vhodné použít Balakryl Napouštědlo - fungicidní napouštědlo na dřevo podle návodu na etiketě prostředku.

Opotřebované dřevěné plovoucí podlahy:

Vrchní dřevo o tloušťce 1 mm - broušení není možné

Vrchní dřevo o tloušťce 4 mm - 1x přebroušení

Vrchní dřevo o tloušťce 6 - 10 mm - 2x přebroušení

Nové dřevěné podlahy: vybroušení do hladka, odstranění prachu.

U nově položených podlah doporučujeme počkat s aplikací oleje 2 měsíce. Staré lakované podlahy: důkladné odbroušení všech vrstev starých nátěrů a laků až na čisté dřevo, drátování, odstranění prachu a všech volných částic.

Staré voskované podlahy, povrchy: důkladné odstranění a obroušení všech vrstev. Vybroušený povrch doporučujeme vyluxovat. NELZE APLIKOVAT NA NAVOSKOVANÉ POVRCHY.



DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě 20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 50 %

Suchý na dotek: po 2 hodinách

Zcela suchý: po 24 hodinách

Plné mechanické zatížení podlahy doporučujeme až po 10 dnech.

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí. Plné mechanické zatížení podlahy doporučujeme až po deseti dnech.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Oči v případě zasažení vymývejte 10 – 15 minut proudem vody. Při náhodném požití a zasažení očí vždy neprodleně vyhledejte lékaře.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on a reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Obsahuje biocidní přípravky; BIT, C(M)IT/MIT (3:1).

Zbytky výrobku: O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí.

VOC:

IIA/f. Vnitřní/venkovní nefilmotvorná mořidla. Limitní hodnoty EU: 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 30 g/l VOC.



APLIKACE A PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Obsah před i v průběhu aplikace důkladně promíchejte. Neředěný olej aplikujte štětcem ve směru vláken dřeva ve 2 - 3 vrstvách v intervalu 2 hodin. V místech častého užívání podlahy jsou nutné 3 vrstvy. Mezi nanášením jednotlivých vrstev je vhodné nátěr přebrousit jemným brusným papírem (č. P150 — P220).

Doporučujeme používat výrobek z jedné šarže. Po aplikaci oleje už nepoužívejte další jinou úpravu - laky, nátěry.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová hmotnost (g/cm ³)	1,03
Obsah netěkavých látek — sušiny (hm. %)	max. 26
Obsah organických rozpouštědel (kg/kg produktu)	0,03
Konečný vzhled	matný

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	0,75 l; 2,5 l
Barevnost	dub bílý, dub přírodní, dub šedý, natural
Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /l)*	10

* při aplikaci v 1 vrstvě v závislosti na druhu, struktuře, hustotě dřeva a způsobu aplikace

Případné další podrobnější informace je možné nalézt v Bezpečnostním listu k výrobku na www.balakryl.cz.



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností tak, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto uživatelům doporučujeme naše materiály na vlastní zodpovědnost odborně a řemeslně správně vyzkoušet, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu. Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Datum poslední revize: **03/2026**



SKLADOVÁNÍ

SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ +5 °C až +35 °C.

NEPOŽIVATELNÉ!

NESMÍ ZMRZNOUT!

Tento výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu uchovává užité vlastnosti minimálně do dne uvedeného na obalu.