


Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# INITIA GLYCÉRO IMPRESSION



## Définition

Impression à base de résine alkyde en phase solvant.

## Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Murs et plafonds.

## Propriétés

- Convient sur fonds poreux et/ou pulvérulents.
- Régulatrice de fond.

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Fluide.

### Aspect du feuil sec

Semi-tendu.

### Brillant spéculaire

2 % sous 85°

### Teintes

En stock : blanc.

### Masse volumique

(mesurée en blanc : kg/dm<sup>3</sup>) :

- 1,52 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

### Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 75 ± 2 % (en blanc).

En volume (théorique) : 38 ± 2 % (en blanc).

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR) :

- Hors-poussière : 2 h
- Recouvrable : 24 h

### Rendement

6 à 7 m<sup>2</sup>/L selon le support.

### Conditionnement

15 L

### Conservation

12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

### Point éclair

Entre 21 °C et 55 °C.

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

### Dilution

Prêt à l'emploi.

### Nettoyage du matériel

Au solvant.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# INITIA GLYCÉRO IMPRESSION

## Données Environnementales et Sanitaires

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)              | <div>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 350 g/L (2010)</div> <div>■ Ce produit contient au maximum 350 g/L de COV</div> <div>■ Les valeurs indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels</div>                                                                                                                                                                                                       |
| ■ Certification de Construction, Qualité et Environnement | <div>■ INITIA GLYCÉRO IMPRESSION est éligible aux certifications : HQETM, LEED®, BREEAM®</div> <div>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></div> <div>■ Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.enviroennementale.gouv.fr">www.declaration.enviroennementale.gouv.fr</a></div> |
| ■ Production                                              | ■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ■ Fiche de Données de Sécurité                            | ■ Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Caractéristiques réglementaires

| Classification                        | Hygiène et sécurité                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ NF T 36-005 : Famille I - Classe 4a | <div>■ Inflammable.</div> <div>■ Ne pas respirer les aérosols.</div> <div>■ En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.</div> <div>■ Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).</div> |

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# INITIA GLYCÉRO IMPRESSION

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

| Support                      | Préparation                               | Impression                            | Finition              |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Plâtre et dérivés            | ■ Brossage<br>■ Égrenage<br>■ Époussetage | 1 couche de INITIA GLYCÉRO IMPRESSION | 2 couches de finition |
| Mortier de ciment et dérivés |                                           |                                       |                       |
| Anciens fonds non adhérents  | ■ Grattage<br>■ Lessivage<br>■ Rinçage    |                                       |                       |

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

