


Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PRIMWOOD AQUA ADR



Définition	Destination	Propriétés
Impression et finition microporeuse mate-veloutée aux résines acryliques en dispersion aqueuse.	■ Intérieur/Extérieur. ■ Neuf/Entretien. ■ Protection et décoration des menuiseries en impression et/ou finition.	■ Très bonne résistance aux intempéries. ■ Film souple pour une grande durabilité. ■ Microporeuse : laisse respirer le support. ■ Très bonne accroche.

Caractéristiques générales

Aspect en pot Peinture liquide.	Masse volumique (En blanc : en kg/dm ³) ■ 1,35 ± 0,05 (norme EUR PL 004).	Rendement 10 à 14 m ² /L environ.
Aspect du feuil sec Mat-velours.	Extrait sec En poids (norme EUR PL 005) : 55 ± 2 % (Blanc). En volume (théorique) : 39 ± 2 % (Blanc).	Conditionnement 1 L - 5 L - 15 L
Brillant spéculaire 13 % sous 60°.	Temps de séchage (à 23 °C - 50 % HR) ■ Sec : 3 h. ■ Recouvrable : 8 h.	Conservation 18 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.
Teintes En stock : blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.		

Application

Matériel d'application Brosse, rouleau microfibre polyester 10 mm, pistolet, spalter.	Dilution En impression : dilution de 5 à 10 % d'eau. En finition : prêt à l'emploi.	Nettoyage du matériel À l'eau ou au solvant si le produit a séché.
---	---	--

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PRIMWOOD AQUA ADR

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 130 g/L ■ Ce produit contient au maximum 128 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ PRIMWOOD AQUA ADR est éligible aux certifications LEED[®], HQE[™], BREEAM[®] ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2	■ Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage. ■ Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PRIMWOOD AQUA ADR

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bois neufs*	■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage	1 couche de PRIMWOOD AQUA ADR dilué à 5 %	2 couches de PRIMWOOD AQUA ADR
Bois tanniques (chêne, châtaignier, ...)		1 couche de PRIMWOOD RAPID ou MAT	
Ancienne peinture ou lasure en bon état	■ Grattage ■ Ponçage ■ Époussetage		
Ancienne peinture ou lasure en mauvais état	■ Décapage ■ Lessivage ■ Rinçage ■ Séchage ■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage	1 couche de PRIMWOOD AQUA ADR dilué à 5 %	

Mode d'application :

- Appliquer de préférence la 1^{re} couche à la brosse.
- Casser les arêtes vives et enrober complètement le bois avec le système de peinture.

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- En intérieur, appliquer au dessus de 8 °C. En extérieur, appliquer entre 5 °C et 35 °C et ne pas appliquer par temps de gel ou d'averse menaçante.
- Les fendillements, les défauts d'assemblages, les dégradations ponctuelles pourront être repris à l'aide de mastics spécifiques pour bois (en intérieur).
- En extérieur, les teintes de coefficient d'absorption solaire supérieur à 0,7 (teintes soutenues) sont déconseillées sur surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques.
- Remplacer les éléments défectueux si leur état ne permet pas une réparation correcte et durable.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C.
- Ne pas appliquer par hygrométrie ambiante supérieure à 80 %.

