TEKNİK VERİ SAYFASI

Düzenleme tarihi:
Şubat 2020

SELEMIX® BAZKAT BİNDER 7-540

ÜRÜN AÇIKLAMASI

"Selemix 7-540 Bazkat, metalik ve düz renk görünümler için 2 katmanlı bir Bazkattır.

Endüstriyel boyama için yüksek kaliteli metalik bir kaplama sağlar. Dayanıklı bir kaplama sistemi sağlamak için Selemix Vernikleri (4-0015 / 4-0090) ile kaplanacak şekilde tasarlanmıştır. Ürünün uygulaması kolaydır ve hızlı kurur. Birçok endüstriyel boyama uygulaması için uygundur ve gelişmiş renk kapasitesi ve mükemmel metalik kontrol sağlar. ".

ÜRÜNLER

7-540	*Selemix* Bazkat
NPxx	*Selemix* NP Anarenkler

Sertleştiricis:

9-080	Akrilik Sertleştirici

Tinerler:

1-440	Yavaş Tiner
1-470	Yavaş Direct Tiner

YÜZEYLER VE HAZIRLIK


	Boyalı Yüzeyler Poliüretan veya Polyester Dolgular	P320-400 disk ile zımparalama ve yağ almadiscs and degrease
	Selemix PU Astar 4-050X veya Plastic Astar 7-502	İlgili Astar Teknik very Sayfasına bakınız
	Buğulanmadan sakınmak için çiy noktasının üzerinde bir sıcaklığa sahip temiz ve kuru bir yüzeye uygulayın. Kapalı alanlarda, uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın .	

KARIŞIM

Boyayı etkinleştirmeden önce iyice karıştırın ve kullanmadan önce rengi kontrol edin

	Önemli Conventional Spray	Standard System	Geniş Yüzeyler ve Çok Renkli Çalışma
	**Ağırlıkça:** 7-540 Bazkat 9-080 Sertleştirici 1-440 / 1-470 Tiner	 1000 - gerekli değil 1000	 1000 100 1000
	**Hacimce:** 7-540 Bazkat 9-080 Sertleştirici 1-440 / 1-470 Tiner	 1 - gerekli değil 1 (100%)	 9 1 10 (110%)
	Viskozite (20°C'de): Karışım Ömrü (20°C'de):	16-18 saniye DIN4 Limitsiz	16-18 saniye DIN4 4 saat

UYGULAMA

	Önemli	Conventional Spray
	Boya tabancası ayarları: Hava Basıncı: Sıvı Basıncı:	Nozzle: Üstten depo: 1.3-1.4mm Alttan depo: 1.6-1.8mm Basınçlı Kap: 0.85-1.2mm HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar N/A
	Kat sayısı: Katlar arası bekleme :	2 Metalik veya efektli yüzeyler için bir kontrol katmanı uygulayın 5-10 dakika
	Kuruma : Katlar arası bekleme: Kuru Film Kalınlığı::	Minumum: 30 dakika / Maximum 24 saat havada kurutun Gerekirse, 24 saat içinde başka bir 7-540 renkle tekrar kaplayın Bitirmek için Selemix Vernik ile kaplayın 15-25 microns

KURUMA SÜRELERİ



20°C'de

Toz Tutmaz Kuruma	5-10 dakika
Dokunma Kuruması	20-30 dakika
Bantlama Kuruması	1-2 saat
Tutulabilir Kuruma	30 dakika
Sert Kuruma:	1-2 saat
Yeniden boyama :	Minimum: 30 dakika veya matlaşana kadar Maximum: 24 saat kendisi ile veya Vernik ile
Not:	Düşük sıcaklık veya 25µm'dan daha yüksek film kalınlığı kuruma süresini uzatacak

TEKNİK VERİ

Kullanıma hazır karıştırılmış tiner dahil:	
VOC (g/L):	788-804g/L (renk ve inceltmeye bağlı)
Katı madde içeriği (ağırlıkça):	17-20 %
Katı madde içeriği (hacimce):	12-14 %
Solvent içeriği (ağırlıkça):	80-83 %
Özgül ağırlık (Kullanıma hazır)	0.95-1.01 Kg/L
Teorik Kaplama alanı:	20 microns KFK ile 5.9-6.8 m^2/L
Görünüm:	Matt (verniksiz)

ÜRÜN KODLARI VE AÇIKLAMALAR

Selemix Kodu	Kısa Kod	Ürün Açıklaması	Ambalaj	
7-540/E2.1K	7-540	Bazkat	2.1	Kg
1.959.5080/E1	9-080	Akrilik Sertleştirici	1	Lt
1.959.5080/E5	9-080	Akrilik Sertleştirici	5	Lt
1.959.5080/E25	9-080	Akrilik Sertleştirici	25	Lt
1-440/E5	1-440	Yavaş Tiner	5	Lt
1.991.1470/E5	1-470	Yavaş Direct Tiner	5	Lt

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Kapsamlı Sağlık, Güvenlik ve Çevre tavsiyeleri için lütfen ilgili Malzeme Güvenliği Veri Sayfalarına ve Ürün kutu etiketlerine bakın.

BU ÜRÜN SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Bu sayfada verilen bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Ürünü, amaçlanan amaç için ürünün stabilitesi hakkında daha fazla sorgulama yapmadan kullanan herhangi bir kişi bunu kendi sorumluluğunda yapar ve ürünün performansı veya herhangi bir kayıp veya hasar (ölüm ya da hasar dışında) için hiçbir sorumluluk kabul edemeyiz. ihmalimizden kaynaklanan kişisel yaralanma). Bu sayfada yer alan bilgiler, deneyimimiz ve sürekli ürün geliştirme politikamız ışığında zaman zaman değişiklik yapmakla yükümlüdür. Belirtilen kuruma süreleri 20 ° C'deki ortalama sürelerdir. Film kalınlığı, nem ve atölye sıcaklığı kurutma sürelerini etkileyebilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİM:
PPG Industries Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. , PPG Oto Tamir Boyaları Merkezi, Cevizli Mh. Cevizli D-100 Güney Yanyol Üzeri Kuriş Kule No:2 Kat 15 34865 Kartal, İstanbul / Türkiye
Tel :+90 216 593 90 96 (5Hat), Faks : +90 216 593 90 95

PPG Logosu ve SELEMIX tescilli ticari markalardır ve Hexagon Logosu PPG Industries Ohio, Inc.'in ticari markasıdır.
© 2020 PPG Industries, Inc. Tüm hakları saklıdır.