

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PRIMWOOD AQUA ROBUST



Définition

Impression et finition acrylique microporeuse, satinée, offrant une excellente durabilité.

Destination

- Intérieur/Extérieur.
- Neuf/Entretien.
- Protection et décoration de tous les subjectiles bois usuels du bâtiment.

Propriétés

- Résines souples.
- Haute durabilité.
- Très bon garnissant.
- Bonne opacité.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Peinture fluide.

Aspect du feuil sec

Satin.

Brillant spéculaire

30-40 ± 5 % sous 60° d'angle.

Teintes

Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.

Masse volumique

Blanc : 1,25 ± 0,02 kg/dm³ (norme EUR PL 004).

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 50 ± 2 % (en blanc).

En volume (théorique) : 41 ± 2 % (en blanc).

Temps de séchage

Sec au toucher : 3 h

Temps de recouvrement

8 heures (à 23 °C - 50 % HR).

Rendement

8 à 12 m²/L environ par couche.

Conditionnement

1 L - 5 L - 15 L

Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé et fermé. Conserver à l'abri des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 8 mm, rouleau microfibre polyester 10 mm, pistolet, spalter.

Dilution

0 à 5 % (pistolet).

Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PRIMWOOD AQUA ROBUST

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/L ■ Ce produit contient au maximum 100 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ PRIMWOOD AQUA ROBUST est éligible aux certifications : LEED[®], HQE[™], BREEAM[®] ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2.	Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PRIMWOOD AQUA ROBUST

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bois neufs*	■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage	1 couche de PRIMWOOD AQUA ROBUST ou PRIMWOOD AQUA ADR dilué à 5 %	2 couches de PRIMWOOD AQUA ROBUST
Bois tanniques (chêne, châtaignier, ...)		1 couche de PRIMWOOD RAPID ou MAT	
Ancienne peinture ou lasure en bon état	■ Grattage ■ Ponçage ■ Époussetage		
Ancienne peinture ou lasure en mauvais état	■ Décapage ■ Lessivage ■ Rinçage ■ Séchage ■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage	1 couche de PRIMWOOD AQUA ROBUST ou PRIMWOOD AQUA ADR dilué à 5 %	

* Pour les bois neufs, type tropicaux et résineux, ajouter un dégraissage au xylène aux travaux préparatoires.

Supports :

- Bois de menuiserie de nature et qualité conformes à la norme NF DTU 59.1, neufs ou anciens recouverts d'anciennes peintures ou lasures en bon état.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations.

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Nettoyage, ponçage, époussetage soigné, le cas échéant, décapage total des anciennes peintures et vernis.
- En intérieur, appliquer au-dessus de 8 °C.
- En extérieur, appliquer entre 5 °C et 35 °C et ne pas appliquer par temps de gel ou d'averse menaçante.
- Les fendillements, les défauts d'assemblage, les dégradations ponctuelles pourront être repris à l'aide de mastics spécifiques pour bois (en intérieur).
- En extérieur, le PRIMWOOD AQUA ROBUST en couche d'impression doit être recouvert dans les trois mois qui suivent sa mise en oeuvre.
- Les teintes de coefficient d'absorption solaire supérieur à 0,7 (teintes soutenues) en extérieur sont déconseillées sur surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques.
- Remplacer les éléments défectueux si leur état ne permet pas une réparation correcte et durable.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C.
- Ne pas appliquer par hygrométrie ambiante supérieure à 80 %.