



DESTINATION

Maçonneries intérieures. Pièces sèches. Murs et plafonds. Travaux neufs ou d'entretien.
Travaux soignés.

QUALITÉS DOMINANTES

- Grande matité
- Véritable monocouche
- Grande blancheur durable dans le temps
- Minimise les risques de reprise sur grandes surfaces sous lumière rasante
- Esthétique conforme aux tendances actuelles
- Formulation à faible émission de carbone
- Répond aux exigences des chantiers HQE™, LEED®, BREEAM® grâce à la certification M1
- Empreinte carbone réduite*

TEINTES

Blanc

DEGRÉ DE BRILLANCE

< 2 % sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Poché Arrondi

RENDEMENT

Monocouche : 6 à 8 m²/l
Bicouche : 8 à 12 m²/l

CONDITIONNEMENT

3 L - 15 L

DENSITÉ MOYENNE

1,40 (± 0,05) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

36 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS

53 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 30 min
- Sec au toucher : 3 h
- Recouvrable : 6 h

RÉSISTANCE À L'ABRASION
HUMIDE

Norme NF EN 13 300 : Classe 2

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau polyamide 14 mm (monocouche), rouleau polyamide texturé 12 mm (bicouche), pistolet

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)



Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Nota :Pour obtenir la meilleure opacité possible en monocouche, nous déconseillons l'usage du rouleau antigoutte polyamide.

Supports	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bétons et dérivés neufs	- Brossage - Égrenage - Époussetage	1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit	1 à 2 couches de COVRYL+ MAT SILOXANE
Plâtre et dérivés Plaques de plâtre cartonné		1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit ou ODYSSEE PRIM ou DULIPRIM ou DULIPRIM HYDRO+	
Anciennes peintures adhérentes	- Lessivage - Ponçage	1 couche de COVRYL+ MAT SILOXANE	1 couche de COVRYL+ MAT SILOXANE
Anciennes peintures peu adhérentes	- Graffage - Lessivage/Rinçage - Rinçage	1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit - Ponçage éventuel	1 à 2 couches de COVRYL+ MAT SILOXANE

Observations

NOTA	
NORMALISATION	NF T 36-005 : Famille I – Classe 7a2
	Données environnementales : - Taux de recyclés : 16%** - Empreinte carbone (delon unité fonctionnelle) : 0,291 kg CO2eq/m²/couche sur 10 ans. - Empreinte carbone (calcul RE 2020) : 1,452 kg eq/m²/couche sur 50 ans. - Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.guiffet.com - Déclaration environnementale : www.declaration.environnementale.gouv.fr
	* L'empreinte carbone est réduite de 10% selon la norme ISO 14025:2006 sur la formule du COVRYL+ MAT SILOXANE par rapport à la formule précédente COVRYL MAT SILOXANE vendue jusqu'alors. ** COVRYL+ MAT SILOXANE contient 16% de matières premières recyclées selon la norme ISO 14021:2016.
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 2 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A+
CONSERVATION	12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.Utiliser rapidement après ouverture.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com
INFORMATION CONSOMMATEURS	- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. - Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. - Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. - Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. - Ne jetez pas le produit à l'égout.