

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# ECO MAT



## Définition

- Impression et finition acrylique.

## Destination

- Intérieur.
- Neuf/Entretien.

## Propriétés

- Formule économique.
- Bon garnissant.
- Recouvrable rapidement.
- Grande matité.

## Caractéristiques générales

|                                                |                                                       |                                                                                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspect en pot</b>                           | <b>Extrait sec</b>                                    | <b>Conditionnement</b>                                                                       |
| Fluide                                         | En poids (norme EUR PL 005) : 55 ± 2 %<br>(en blanc). | 15 L                                                                                         |
| <b>Aspect du feuil sec</b>                     | En volume (théorique) : 33 ± 2 % (en blanc).          | <b>Conservation</b>                                                                          |
| Mat                                            |                                                       | 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. |
| <b>Brillant spéculaire</b>                     | <b>Temps de séchage</b>                               | <b>Résistance à l'abrasion humide</b>                                                        |
| < 4 % sous 85°                                 | Sec au toucher : 1 h                                  | ■ Norme NF EN 13300 : Classe 5 (perte d'épaisseur du film > 70 µm après 40 cycles).          |
| <b>Teintes</b>                                 | <b>Temps de recouvrement</b>                          |                                                                                              |
| Blanc                                          | Recouvrable : 2 h                                     |                                                                                              |
| <b>Masse volumique</b>                         | <b>Rendement</b>                                      |                                                                                              |
| Blanc : 1,49 ± 0,05 kg/dm³ (norme EUR PL 004). | 7 à 9 m²/L                                            |                                                                                              |

## Application

|                                                    |                  |                                              |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| <b>Matériel d'application</b>                      | <b>Dilution</b>  | <b>Nettoyage du matériel</b>                 |
| Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet. | Prêt à l'emploi. | À l'eau ou au solvant si le produit a séché. |

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# ECO MAT

## Données Environnementales et Sanitaires

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)       |                                                                                                                                                                                                                   |
| ■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)              | ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L<br>■ Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV                                                                                                                                                                                             |
| ■ Certification de Construction, Qualité et Environnement | ■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a><br>■ Déclaration environnementale consultable sur <a href="http://www.declaration.enviroennementale.gouv.fr">www.declaration.enviroennementale.gouv.fr</a> |
| ■ Production                                              | ■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001                                                                                                                                                                                                                                            |
| ■ Fiche de Données de Sécurité                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Caractéristiques réglementaires

|                                                      |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classification</b>                                | <b>Informations consommateurs</b>                                                                                                                                                 |
| ■ NF T 36-005 Famille I - Classe 7a2.                | ■ Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.                                                                      |
| <b>Hygiène et sécurité</b>                           | ■ Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.                                                                                                    |
| ■ Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage. | ■ Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l’impact environnemental des produits sur l’ensemble de leur cycle de vie.                                                   |
|                                                      | ■ Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte. |
|                                                      | ■ Ne jetez pas le produit à l’égout.                                                                                                                                              |

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# ECO MAT

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

| Support                               | Préparation                                                                                         | Impression                                                         | Finition                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Plaques de plâtre à épiderme cartonné | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Révision des joints</li><li>■ Epoussetage</li></ul>         | 1 couche d'ECO MAT                                                 | 1 à 2 couches d'ECO MAT |
| Plâtres et dérivés                    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Brossage</li><li>■ Egrenage</li><li>■ Epoussetage</li></ul> | 1 couche d'ECO MAT ou de MATCH GLYCERO IMPRESSION (si pulvérulent) |                         |
| Anciens fonds adhérents               | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lessivage</li><li>■ Ponçage</li></ul>                       |                                                                    | 2 couches d'ECO MAT     |
| Anciens fonds non adhérents           | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Grattage</li><li>■ Lessivage</li><li>■ Rinçage</li></ul>    | 1 couche de MATCH ACRYL IMPRESSION ou de MATCH GLYCERO IMPRESSION  | 1 à 2 couches d'ECO MAT |

**Précautions d'emploi :**

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.

**Supports :**

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures ou d'anciens papiers peints.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression éventuelle.

**Travaux préparatoires :**

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Protéger les métaux avec un primaire approprié (FREITAMÉTAL EXPERT).