


Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

VERNIS AQUA SATIN



Définition

Vernis satiné transparent à base de résines acryliques et polyuréthanes en phase aqueuse.

Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Destiné aux boiseries, menuiseries, meubles ou autres objets en bois.

Propriétés

- Conserve la structure naturelle du bois.
- Séchage rapide.
- Absence de jaunissement.
- Protège des chocs domestiques.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Fluide.

Aspect du feuil sec

Satiné.

Brillant spéculaire

45 % sous 60°.

Teintes

Incolore & teintes transparentes du nuancier CHROMATIC[®] Bois.

Masse volumique

(En incolore : g/cm³)

- 1,02 ± 0,05

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 22 ± 2 %.

En volume (théorique) : 20 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec au toucher : 1 h.
- Recouvrable : 4 h.

Rendement

11 à 13 m²/L environ.

Conditionnement

1 L - 5 L

Conservation

18 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau microfibres polyester 6 mm.

Dilution

Ne pas diluer.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

VERNIS AQUA SATIN

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/L ■ Ce produit contient au maximum 130 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ VERNIS AQUA SATIN est éligible aux certifications LEED[®], HQE[™], BREEAM[®] ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
■ NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2.	■ Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage. ■ Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

VERNIS AQUA SATIN

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bois neufs*	■ Ponçage, époussetage, dégraissage. ■ Gratter puis isoler les nœuds et poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté.	1 couche de VERNIS AQUA SATIN	2 couches de VERNIS AQUA SATIN
Boiseries lasurées ou vernis en bon état	■ Nettoyage ■ Brossage ■ Ponçage ■ Époussetage		
Boiseries lasurées ou vernis dégradés	■ Décapage ■ Lessivage ■ Rinçage si nécessaire ■ Séchage ■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage selon bois*	1 couche de VERNIS AQUA SATIN puis ponçage & époussetage	1 couche de VERNIS AQUA SATIN

Supports :

- Tous bois bruts, lasurés, vernis, en bon état, suivant préparation de surface conformément aux spécifications de la norme NF DTU 59.1.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer sur support condensant ou humide.
- Les rendements pratiqués sur chantier dépendent de la nature et du degré d'absorption du support.
- Sur bois tannique, si utilisation du VERNIS AQUA MAT teinté, mettre en 1^{re} couche du LISWOOD MAT. Pas de précaution nécessaire si utilisation du VERNIS AQUA MAT non teinté.
- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.
- Mélanger avant emploi.

