

VENKOVNÍ LAK

EXTERIÉROVÝ LAK NA DREVO



ATEST NA DETSKÉ
HRAČKY



ODOLNOSŤ PROTI
POVETERNOSTI



UV FILTER

VLASTNOSTI

- Vodu odpudzujúci a mimoriadne pružný povrch
- Dokonalý lesklý alebo polomatný vzhľad
- Dlhoročná ochrana
- Rýchloschnúci a bez zápachu



POUŽITIE

Vodou riediteľný hrubovrstvý akrylátový lak na bezfarebné nátery všetkých druhov dreva a podobných materiálov v exteriéri, ale aj v interiéri. Je určený na nové a renovačné nátery štítov, dverí, okenných rámov, záhradného nábytku, pergol, drevených podkladov, plotov a pod. najmä v exteriéri, ale aj v interiéri. Balakryl Venkovní lak je možné použiť aj ako ochranný lak na zvýšenie odolnosti a zlepšenie údržby náterov prevedených vodou riediteľnými farbami z rady Balakryl UNI. Náter je trvale pružný, rýchlo schne a má výbornú príľnavosť k podkladu. Ľahko sa aplikuje a obsahuje vysoko účinný UV filter, ktorý chráni drevo pred účinkami slnečného žiarenia a poveternostnými vplyvmi a tak zabraňuje jeho žltnutiu. Receptúra je vhodná aj na nátery hračiek a detského nábytku.



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť suché, hladké, čisté, zbavené vosku, masťnôt a silikónu.

Drevo: Odstráňte živicu z dreva omytím vhodným rozpúšťadlom a vybrúsením brúsnym papierom č. 80 - 120.

Tmavšie (šedé) miesta dreva musia byť pred náterom odstránené vybrúsením, najmä drevo, ktoré bolo dlhšiu dobu vystavené poveternostným vplyvom. Vlhkosť dreva max. 12 %.

Staré nátery: Dobré príľnavý náter očistite a vybrúste brúsnym papierom č. 80 - 120. Poškodené miesta a zvetrané drevo (vrátane húb a rias) odstráňte až na zdravé drevo.

Na drevo zbavené všetkých náterov alebo nové, doposiaľ nenatreté drevo aplikujte prípravok BALAKRYL Napúšťadlo - fungicídne napúšťadlo na drevo podľa návodu na použitie na etikete prípravku.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTREDKY

Obsah pred a počas aplikácie dôkladne rozmiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Neriedený lak aplikujte na pripravený podklad štetcom alebo valčekom v 2 - 3 vrstvách v intervale 4 - 6 hodín. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je vhodné náter prebrúsiť jemným brúsnym papierom č. 240 - 280. Vo vonkajšom prostredí sa aplikujú najmenej 3 vrstvy náteru. U niektorých drevín s vyšším

obsahom trieslovín (napr. dub) sa odporúča vykonať skúšobný náter (môže vzniknúť tmavšie zafarbenie dreva).

Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia než 75 %. Aplikčné zariadenie, náradie a pomôcky je potrebné po skončení práce ihneď umyť vodou.

Náradie pre aplikáciu: štetec so zmesou prírodných a syntetických štetín, valček flock/velur, pneumatické striekanie.

Pneumatické striekanie: Riedenie do 5 % vody
Tryska 1,4 - 1,8 mm
Tlak vzduchu 0,25 - 0,30 MPa



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %.

Suchý na dotyk: po 1 hodine

Pretierateľný: po 4 - 6 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Uchovávať mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Zneškodnite obsah nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Neoplachujte maliarske náradie ani nevyliavajte farbu do drezu alebo odtoku.

Obsahuje 1,2-benzizotia- zol-3(2H)-ón a reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotia- zol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť Kartu bezpečnostných údajov.

Obsahuje biocídny výrobok; C(M)IT/MIT (3:1), BIT

Obsah VOC: A/e, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je **130g/l** (2010.). Tento výrobok obsahuje maximálne **130 g/l** VOC v stave pripravenom na použitie.

Podrobnejšie informácie nájdete v Karte Bezpečnostných údajov k výrobku, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie na www.balakryl.sk.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu: 1,03 - 1,04 g.cm⁻³
Obsah neprchavých látok – sušiny: max. 39 % obj.
Obsah organických rozpúšťadiel: 0,03 kg/kg produktu

INFORMÁCIA O PRODUKTE

Balenie: 0,7 kg; 2,5 kg
Farebné odtiene: bezfarebný
Konečný vzhľad: lesklý, polomatný
Výdatnosť: 6 - 9 m²/kg v 1 vrstve v závislosti na druhu, štruktúre a hustote dreva.
Doba spotreby: 2,5 roka



Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** Zmiešané obaly. **Obal je úplne recyklovateľný.** Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35 °C. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte. Prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale **minimálne do dátumu uvedeného na obale.**

Chráňte pred mrazom!



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.balakryl.sk.

Dátum poslednej revízie 9/2026