

Dernière mise à jour : 03/02/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# PREMIOR BRILLANT



## Définition

- Peinture-laque tendue aux résines acryliques polyuréthane et matériaux recyclés, pour une finition brillante de haute qualité et d'une excellente résistance aux chocs et à la salissure.

## Destination

- Intérieur.
- Neuf/Entretien.

## Propriétés

- Grande dureté, résiste aux chocs et aux rayures.
- Absence de reprise.
- Haute lessivabilité.
- Protection renforcée contre toute dégradation par la salissure et les traces de mains.

## Données Environnementales et Sanitaires

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)       |                                                                                                                                                  |
| ■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)              | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/L</li><li>■ Ce produit contient au maximum 100 g/L de COV</li><li>■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants</li></ul> |
| ■ Certification de Construction, Qualité et Environnement | ■ PREMIOR BRILLANT est certifié M1 et est éligible aux chantiers : LEED®, HQE™, BREEAM®                                                                                                                                              |
| ■ Production                                              | ■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001                                                                                                                                                                             |
| ■ Fiche de Données de Sécurité                            | Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>                                                                                            |

## Caractéristiques générales

**Aspect en pot**  
Peinture fluide.

**Aspect du feuil sec**  
Brillant.

**Brillant spéculaire**  
<65 % ± 5 % sous 60° d'angle.

**Teintes**  
Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.

**Masse volumique**  
(en blanc) : kg/dm<sup>3</sup>

- 1,26 ± 0,05 (norme EUR PL004).

**Extrait Sec**  
34 ± 2 %.

**Temps de séchage**  
Sec au toucher : 1 h

**Temps de recouvrement**  
Recouvrable : 5 h

**Rendement**  
12 à 14 m²/L

**Conditionnement**  
1 L - 3 L

**Conservation**  
24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

**Résistance à l'abrasion humide**  
Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 cycles).

Dernière mise à jour : 03/02/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# PREMIOR BRILLANT

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

| Support                                     | Préparation                                                                                                                                                                      | Impression                           | Finition                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Ancienne peinture ou lasure en bon état     | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Grattage</li><li>■ Ponçage</li><li>■ Époussetage</li></ul>                                                                               | 1 couche de MUROPRI                  | 2 couches de PREMIOR BRILLANT |
| Ancienne peinture ou lasure en mauvais état | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Décapage</li><li>■ Lessivage</li><li>■ Rinçage</li><li>■ Séchage</li><li>■ Ponçage</li><li>■ Époussetage</li><li>■ Dégraissage</li></ul> |                                      |                               |
| Bois neufs                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ponçage</li><li>■ Époussetage</li><li>■ Dégraissage</li></ul>                                                                            |                                      |                               |
| Métaux ferreux                              | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Grattage</li><li>■ Brossage</li><li>■ Dégraissage</li></ul>                                                                              | 1 couche de FREITAMÉTAL EXPERT       |                               |
| Métaux non ferreux                          | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Dégraissage</li><li>■ Dérochage à l'acidephosphorique dilué</li><li>■ Rinçage</li><li>■ Séchage</li></ul>                                | 1 couche de FREITACCROCH dilué à 5 % |                               |

#### Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- En particulier, travailler au-dessus de 8 °C en intérieur, et entre 5 °C et 35 °C à l'extérieur.
- PREMIOR BRILLANT doit être déposé, ne pas tirer.
- Ne pas appliquer à l'extérieur par temps de gel ou d'averse menaçante.

# PREMIOR BRILLANT

---

## Application

---

### Matériel d'application

Brosse, rouleau 8 mm, rouleau 10 mm, pistolet, spalter.

---

## Caractéristiques réglementaires

---

### Classification

NF T 36-005 Famille I - Classe 4a/6a.

### Informations consommateurs

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.