

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

ENDUIT INITEX FH



Définition

Enduit en pâte prête à l'emploi à base de copolymères acryliques.

Destination

- Extérieur : collage/calage des masses isolantes des systèmes I.T.E.
- Couche de base des systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieure : REVITHERMONO INITEX et REVITHERMONO INITEX COB.

Propriétés

- Enduit prêt à l'emploi à utiliser en période froide : humidité élevée et/ou température basse.
- Formulation spécifique formant une peau de surface rapide, permettant la mise hors d'eau du revêtement.
- Permet de coller les masses isolantes sur des supports bruts ou neufs (collage en plein).
- Permet de caler les masses isolantes sur des supports anciens et non bruts (calage en plein).

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Pâte onctueuse fibrée.

Aspect du feuil sec

Enduit finement granité.

Teintes

Blanc naturel.

Masse volumique

(norme NF EN ISO 2811-1) :

- 1,83 ± 0,1 kg/dm³.

Extrait sec

En poids (norme EUR PL005) : 85,5 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR) :

- 24 à 48 h minimum entre 2 passes puis avant le revêtement de finition.

Rendement

- Couche de base : environ 5 kg/m² (en 2 passes). L'épaisseur de la couche de base sèche devra être supérieure ou égale à 2 mm.

Conditionnement

Seau de 25 kg net.

Conservation

24 mois en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

Application

Matériel d'application

Taloche crantée, lisseuse inox, matériel de projection basse pression.

Dilution

Pâte prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel

Produit humide : à l'eau. Produit sec : décapant.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

ENDUIT INITEX FH

Données Environnementales et Sanitaires

■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	Non concerné
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
NF T 36-005 : Famille IV - Classe 4b.	Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

ENDUIT INITEX FH

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
ITE : supports neufs ou bruts (COB) conformes à la norme NF DTU 31.2	■ Bien dépoussiérer le support ■ Collage : application en plein à la taloche crantée d'environ 5,4 kg/m² de produit	-	-
ITE : supports neufs ou anciens en béton ou maçonnerie	■ Bien dépoussiérer le support ■ Collage/calage : application en plein à la taloche crantée ou par plots d'au moins 2 kg/m² de produit		
ITE : panneaux en polystyrène expansé + bandes filantes laine de roche	■ Enduit de base : application en 2 passes d'environ 5,2 kg/m² de produit ■ Marouflage de l'armature entre 2 passes ■ Laisser sécher au moins 16 h ■ Bien dépoussiérer le support avant mise en œuvre de la finition		1 couche de CRÉPI INITEX 2.0 FH à raison de 2 kg/m² ou 1 couche de CRÉPI INITEX 2.5 FH à raison de 2,5 kg/m²
			Application en 2 passes de MINERSTYL, à raison d'environ 1 à 1,5 kg/m² pour la 1 ^{re} passe et de 2,5 à 3,5 kg/m² pour la 2 ^e passe
Façade	■ 2 couches d'ENDUIT INITEX FH à 5,2 kg/m² ■ Marouflage de l'armature entre 2 passes		-

Mise en oeuvre :

- Homogénéiser le produit avant application, manuellement ou à l'aide d'un mélangeur lent (max 300 trs/mn).
- Enduit de base :
 - 1^{re} couche : application de 2,7 kg/m² de produit prêt à l'emploi à la lisseuse inox ou crantée.
 - Marouflage de l'armature.
 - 2^e couche : application de 2,5 kg/m² après 24 h de séchage minimum.

Précautions d'emploi :

- Conditions climatiques d'application conformes à la norme NF DTU 59.1 et au DTA en vigueur.
- Appliquer par une température comprise entre + 1 °C et + 15 °C et un taux d'humidité relative de 90 % maximum.
- Ne pas appliquer par temps de gel et d'averse menaçante.
- Par temps froid et humide, le séchage peut nécessiter plusieurs jours. Il doit être complet avant application du revêtement prévu.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou sur un support gorgé d'eau, sur support gelé, par grand vent.
- Éviter tout risque de gel 24 heures après application du produit.