SUPER DULPRIM SR

Impression universelle microporeuse concentrée

LES PEINTURES INTÉRIEURES

DESTINATION	• Pour l'impression de tous les supports, intérieurs et extérieurs.
QUALITÉS DOMINANTES	• S'applique sur tous types de supports • Imprègne et nourrit parfaitement les supports très absorbants • Procure une grande résistance aux fonds friables • Ne réagit pas à l'alcalinité des supports • Ne coule pas et masque très bien les teintes des anciennes peintures • Sert d'impression et de sous-couche • Séchage rapide
TEINTES	Blanc
DEGRÉ DE BRILLANCE	5 % sous 85 °

Caractéristiques techniques

ASPECT	Mat semi-tendu
RENDEMENT	8 à 10 m²/L
CONDITIONNEMENT	1 L - 3 L - 15 L
DENSITÉ MOYENNE	1,49 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	62 % (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	80 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	• Hors poussière : 2 h, selon le support • Hors pluie : 2 h, selon le support • Sec au toucher : 2 h, selon le support • Recouvrable : 5 h, selon le support

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet
DILUTION	5 à 10 % en volume de white-spirit
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com

Guittet

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

NOTA : En extérieur : impression pour bois. Lorsque l'impression de boiseries est assurée à l'intérieur à l'aide de SUPER DULPRIM SR, la continuité peut être assurée à l'extérieur. Sinon préférer EUROPAN SR.

SUPER DULPRIM SR doit être dilué de 5 à 10 % avant utilisation.

Les temps de séchage indiqués correspondent à une température de 23 °C et une humidité relative de 50 %. Ils peuvent varier en fonction des conditions climatiques et de la teinte effectuée.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Plâtres et dérivés neufs Bétons et dérivés neufs	• Égrenage • Brossage • Époussetage		2 couches de finition
Bois et dérivés neufs en intérieur	• Nettoyage • Dégraissage (si nécessaire) • Ponçage • Époussetage	1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 %	2 couches d'ORION SOLEIL SR, OREA, HORUS ou ORION SOLEIL BRILLANT
Bois et dérivés neufs en extérieur			2 couches d'EUROPAN SR, EUROPAN HYDRO+ ou ORION SOLEIL BRILLANT
Anciennes peintures adhérentes	• Lessivage / Rinçage • Brossage • Époussetage	1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué à 10%	
Anciennes peintures peu adhérentes	• Grattage • Lessivage	1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 %	

Observations

NOTA

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I, classe 4a.

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/L (2010). Ce produit contient maximum 350 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe C

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

POINT ÉCLAIR

47 °C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com ou www.guittet.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

• Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
• Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
• Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
• Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
• Ne jetez pas le produit à l'égout.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com

Guittet