

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PRIMWOOD MAT



CHROMATIC[®]



Définition

Peinture mate, impression et finition microporeuse, pour bois aux résines alkydes en phase solvant.

Destination

- Intérieur/Extérieur : neuf/entretien.
- Protection et décoration de tous les subjectiles bois usuels du bâtiment en impression et/ou finition.

Propriétés

- Microporeuse, laisse respirer le bois.
- Très bonne résistance aux intempéries.
- Monoproduit : système impression et finition haute performance.
- Forts pouvoirs garnissant et opacifiant.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Gel thixotrope.

Aspect du feuil sec

Mat.

Brillant spéculaire

- 5 % ± 2 % sous 60° d'angle et
- 10 % ± 2 % sous 85° d'angle à 30 jours

Teintes

Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC[®].

Masse volumique

- Blanc : 1,47 ± 0,03 kg/dm³ (norme EUR PL 004).

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 77 ± 2 %
En volume (théorique) : 63 ± 2 %

Temps de recouvrement

16 à 24 h (à 23 °C - 50 % HR)

Rendement

11 à 14 m²/L environ par couche.

Conditionnement

1 L - 5 L - 15 L selon bases

Point éclair

48° C.

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 8 mm, rouleau polyester tissé 5 mm, pistolet.

Dilution

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Nettoyage du matériel

Au solvant.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PRIMWOOD MAT

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d : 300 g/L) ■ Ce produit contient au maximum 300 g/L de COV ■ Les valeurs indiquées tiennent compte de nos colorants et diluants éventuels préconisés
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
■ NF T 36-005 Famille I - Classe 4a	■ Inflammable. ■ Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. ■ Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PRIMWOOD MAT

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bois neufs*	■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage	1 couche de PRIMWOOD MAT ou PRIMWOOD AQUA ADR dilué à 5 %	2 couches de PRIMWOOD MAT
Ancienne peinture ou lasure en bon état	■ Grattage ■ Ponçage ■ Époussetage		
Ancienne peinture ou lasure en mauvais état	■ Décapage ■ Lessivage ■ Rinçage ■ Séchage ■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage	1 couche de PRIMWOOD MAT ou PRIMWOOD AQUA ADR dilué à 5 %	
Métaux ferreux	■ Grattage ■ Brossage ■ Dégraissage	1 couche de FREITAMÉTAL EXPERT dilué à 5 %	
Métaux non ferreux	■ Dégraissage ■ Dérochage à l'acide phosphorique dilué ■ Rinçage ■ Séchage	1 couche de FREITACCROCH dilué à 5 %	
PVC	■ Dégraissage ■ Ponçage		

*Pour les bois neufs, type Tropicaux et Résineux, ajouter un dégraissage au Xylène aux travaux préparatoires.

*Pour les bois neufs, type Iroko, ajouter un dégraissage au diluant Epoxy n°1Bis aux travaux préparatoires.

Mode d'application :

- Appliquer de préférence la 1re couche à la brosse.
- Casser les arêtes vives et enrober complètement le bois avec le système de peinture.

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Ne pas appliquer en présence d'exsudations d'huiles antisiccatives, appliquer alors PRIMWOOD AQUA ROBUST.
- Ne pas appliquer en présence de résines, d'essences ou d'humidité. Les fendillements, les défauts d'assemblage, les dégradations ponctuelles pourront être repris à l'aide de mastics spécifiques pour bois (en intérieur).
- Les peintures à base de résines alkydes ou glycérophthaliques en phase solvant, du fait de leur mode de séchage par oxydation, ont une tendance naturelle au jaunissement, particulièrement en absence de lumière du jour. Ce phénomène peut être accéléré par la présence de vapeurs d'ammoniaque issues de certains produits tels que certains nettoyeurs, colles, enduits, peintures acryliques ...
- En extérieur, le PRIMWOOD MAT en couche d'impression doit être recouvert dans les trois mois qui suivent sa mise en oeuvre.
- Les teintes de coefficient d'absorption solaire supérieur à 0,7 (teintes soutenues) en extérieur sont déconseillées sur surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques.
- Le temps de séchage peut varier selon les conditions de température et d'humidité ainsi que selon la teinte choisie.

