



CHROMATIC®



DESTINATION

Murs, plafonds, menuiseries, DEP et appuis de fenêtres. Intérieur/Extérieur. Neuf et entretien. Toutes pièces.

Adhérence directe sur : fer, alu, acier, zinc, inox, cuivre, galva, plastique, PVC, caoutchouc, carrelage mural, verre, mélaminé, béton, ciment, toutes les essences de bois (hors Red Cedar et bois tanniques) et anciennes peintures, lasures ou vernis acryliques ou glycéro.

QUALITÉS DOMINANTES

- Monoproduit : impression/finition
- Multi-suppots, excellente adhérence sur la plupart des suppots
- Antirouille, applicable directement sur métaux ferreux sains
- Pouvoir opacifiant élevé
- Lessivable

TEINTES

Blanc et toutes teintes du nuancier Chromatic® et RAL

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat-velouté 10% sous 60°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Mat Velouté
RENDEMENT	10 à 12 m²/L
CONDITIONNEMENT	1 L - 3 L - 10 L
DENSITÉ MOYENNE	1,34 ± 0,05 g/cm³
EXTRAIT SEC EN VOLUME	61 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE [23 °C et 50% Humidité Relative]	Sec au toucher : 2h Redoublable : 4h
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 cycles)

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau polyamide texturé 8 mm (boiseries, métaux, galva, plastique, PVC), rouleau polyamide texturé 12 mm (murs et plafonds), rouleau polyamide texturé 14-18 mm (toiles de verres), pistolet.
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	À l'eau ou au solvant si le produit a séché



Mise en œuvre

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guiffet.com



Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Alliages légers et dérivés zingués	- Dégraissage - Dérochage à l'acide phosphorique ou chlorhydrique dilué - Rinçage soigné - Séchage complet	1 couche de CAMELEON	2 couches de CAMELEON
PVC rigide	- Dégraissage - Ponçage léger - Époussetage		
Carrelage mural, pâtes de verre et grès céramique	- Sonder le support, - Dépolir (pour pâte de verre) - Époussetage		
Métaux ferreux bruts	- Élimination de la rouille/calamine par projection d'abrasif Sa 2 1/2 - Dépoussiérage Ou - Élimination de la rouille/calamine par Grattage/brossage St 3 - Dépoussiérage		
Bois (hors bois tanniques et Western Red Cedar)	- Nettoyage - Ponçage et dépoussiérage - Époussetage - Gratter puis isoler les nœuds et les poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté (gomme laque).		
Anciennes peintures compatibles	- Lavage à la pompe HP - Brossage - Grattage St 3 des zones oxydés - Séchage		
Béton et dérivés	- Egrenage - Ponçage - Époussetage		
Brique et Ciment	- Brossage - Époussetage - Lavage haute pression		
Anciennes peintures, lasures et vernis peu adhérents	- Lessivage - Rinçage - Ponçage - Élimination de toutes les parties mal-adhérente par grattage, époussetage, après ponçage, et pochonnage des zones remises à nu avec CAMELEON		
Anciennes peintures, lasures et vernis adhérents	- Lessivage - Rinçage - Grattage - Ponçage léger - Époussetage		



Observations

NOTA	• Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1. • Température d'application du produit et du support supérieure à 8 °C, humidité relative inférieure à 65 %. • Sur métaux ferreux, il est recommandé d'appliquer 3 couches minimum pour avoir une protection anti-corrosion durable. • Ce produit peut être utilisé comme impression et être recouvert par n'importe quelle finition GUITTET. • Ce produit n'est pas applicable sur le Western Red Cedar et n'isole pas des tannins. Pour les bois tanniques, il est conseillé d'appliquer un primaire adapté. • Ce produit peut être utilisé en façade sur des petites surfaces mais il ne doit pas remplacer les produits de façade traditionnels (D2) et n'est pas adapté pour les façades structurées (D3). • Ce produit est adapté à une application bardage "de petite surface". Dans le cas de surface importante, utiliser un produit spécialement adapté aux bardages, GUIBARDAGE+. • Il est déconseillé d'utiliser des teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) sur des surfaces pouvant être exposées au soleil. • Ce produit n'est pas recommandé pour des surfaces horizontales soumises à circulation.
NORMALISATION	NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2
CLASSIFICATION COV	• Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/L (2010). • Ce produit contient maximum 50 g/L de COV. • Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A+
CONSERVATION	12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.guittet.com
INFORMATION CONSOMMATEURS	Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne jetez pas le produit à l'égout.