


Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# NÉOMAT ISOL



## Définition

Peinture mate isolante des taches aux résines acryliques en phase aqueuse.

## Destination

- Intérieur : rénovation.
- Isolation des taches sur murs et plafonds.
- Pièces sèches.
- État de finition A ou B (selon préparation des supports).

## Propriétés

- Isole et masque les taches en 2 couches sans impression.
- Sans tension, convient à tous les projets de rénovation.
- Adhérence multi-supports (PVC, bois verni, métaux non ferreux...).
- Grande blancheur durable.
- Taux de COV < 2 g/L.

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Onctueux fluide. À l'ouverture du pot, NÉOMAT ISOL peut présenter des remontées grises en surface. Ce phénomène, dû à des matières premières spécifiques à fonction isolante, disparaît après mélange du produit et n'a aucune incidence sur les performances.

### Aspect du feuil sec

Mat poché fin.

### Brillant spéculaire

< 3 % sous 85°

### Teintes

Blanc. Teintes pastel du nuancier CHROMATIC®.

### Masse volumique

(en kg/dm<sup>3</sup>)

- 1,46 ± 0,03 (norme EUR PL 004).

### Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 61 ± 2 %  
En volume (théorique) : 43 ± 2 %

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec hors-poussière : 1 h
- Recouvrable : 4 h

Afin de garantir un résultat optimal, il est recommandé d'attendre 12 h pour des surfaces fortement exposées en lumière rasante ou des supports très fortement tachés.

### Rendement

8 à 10 m<sup>2</sup>/L

### Conditionnement

3 L - 15 L

### Conservation

24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

### Résistance à l'abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 cycles).

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

### Dilution

Brosse, rouleau, pistolet : prêts à l'emploi.


### Nettoyage du matériel

À l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# NÉOMAT ISOL

## Données Environnementales et Sanitaires

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)       |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)              | <div>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L</div> <div>■ Ce produit contient au maximum 2 g/L de COV</div> <div>■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels</div>                                                                                                             |
| ■ Certification de Construction, Qualité et Environnement | <div>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></div> <div>■ Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.enviroennementale.gouv.fr">www.declaration.enviroennementale.gouv.fr</a></div> |
| ■ Production                                              | ■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ■ Fiche de Données de Sécurité                            | Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>                                                                                                                                                                                |

## Caractéristiques réglementaires

| Classification                       | Hygiène et sécurité                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2 | <div>■ Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.</div> <div>■ Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).</div> |

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# NÉOMAT ISOL

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

| Support                            | Préparation                                                                                      | Impression          | Finition                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Anciens fonds adhérents tachés     | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lessivage</li><li>■ Ponçage</li></ul>                    |                     | 2 couches de NÉOMAT ISOL |
| Anciens fonds non adhérents tachés | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Grattage</li><li>■ Lessivage</li><li>■ Rinçage</li></ul> | 1 couche de MUOPRIM |                          |

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

