


Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

CRÉPI INITEX MOD NPS



Définition

Revêtement de Peinture Epais aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

Destination

- Extérieur : supports neufs et anciens.
- Finition des procédés d'Isolation Thermique par l'Extérieur : REVITHERM EP, REVITHERM EP LM, REVITHERMONO INITEX, REVITHERMONO INITEX COB, REVITHERM EP Bois.
- Décoration et/ou protection des façades.

Propriétés

- Haut pouvoir garnissant pour masquer les défauts du support.
- Excellente résistance à la salissure, aux micro-organismes et à la pollution.
- Protection du support contre les intempéries.
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Pâte épaisse.

Aspect du feuil sec

Aspect taloché très fin ou brut de projection.

Teintes

En stock : blanc. Sur commande : toutes teintes du nuancier CHROMATIC[®] Façade.

Masse volumique

En blanc : (norme EUR PL005) :

- 1,83 ± 0,10 kg/dm³

Extrait sec

En blanc : en poids (norme EUR PL005) : 84 ± 2%

Temps de séchage

(à 15 °C - 60 % HR)

- Sec au toucher : 2 h.
- Hors pluie : 3 à 4 h. Variable selon les conditions climatiques.
- Le revêtement acquiert toutes ses propriétés après 3 à 4 semaines.

Rendement

CRÉPI INITEX Système Lisse 2.0 : environ 1,5 kg/m² (2^e passe).

Produit appliqué seul :

- Effet brut de couteau : environ 3,5 kg/m².
- Effet épongé moyen : environ 2,8 kg/m².
- Effet épongé doux : environ 2 kg/m².
- Effet écrasé : environ 2 kg/m².

Variable en fonction du support et du mode d'application

Conditionnement

Seau de 25 kg net.

Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Application

Matériel d'application

Lisseuse inox, lisseuse plastique, matériel de projection basse pression.

Dilution

Produit prêt à l'emploi. Homogénéiser le produit avant application, manuellement ou à l'aide d'un mélangeur lent (max. 300 trs/min).

Nettoyage du matériel

Produit humide : à l'eau. Produit sec : au décapant.

CRÉPI INITEX MOD NPS

Données Environnementales et Sanitaires

■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L ■ Ce produit contient au maximum 40 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et diluants éventuels préconisés
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
Classification AFNOR ■ NF T 36005 : Famille II - Classe 2b. ■ EN 1062-1 : E5, S3, V2, W2, A0.	■ Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

CRÉPI INITEX MOD NPS

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
ENDUIT INITEX	■ Bien dépoussiérer le support		1 couche de CRÉPI INITEX 2.0 à 2 kg/m² + 1 couche de CRÉPI INITEX MODELABLE NPS à raison de 1,5 kg/m²
ENDUIT EP THERM		1 couche de REVITHERM PRIM	
Bétons et enduits à base de liants hydrauliques visés par la norme NF DTU 59.1, neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état	■ Bien dépoussiérer le support ■ Si nécessaire assainissement préalable fongicide et algicide avec le LIQUIDE AL (consulter la fiche technique). ■ Séchage	IMPRITEX, PANTIPRIM TT, PRIMAIRE 872, IMPRIDERM (en fausse teinte)	
Anciens fonds peints non adhérents	■ Décapage ■ Lessivage ■ Rinçage ■ Séchage ■ Ponçage ■ Bien dépoussiérer le support		

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Appliquer par une température comprise entre +5 °C et +35 °C, et un taux d'humidité relative inférieure à 80 % maximum.
- Ne pas appliquer par temps de gel et d'averses menaçantes. Par temps froid et humide, le séchage peut nécessiter plusieurs jours.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou sur un support gorgé d'eau, sur support gelé, par grand vent.
- Teintes à coefficient d'absorption > à 0,7 déconseillées en système décoratif et proscrites en finition des systèmes d'ITE. Elles sont repérées sur le nuancier CHROMATIC[®] Façade par le pictogramme du soleil barré.
- Toutefois, ces teintes foncées peuvent bénéficier de la technologie SEIGNEURIE Outside Unlimited Colors[®], pour devenir applicables en extérieur. En effet, cette technologie permet, par une formulation spécifique des teintes, d'obtenir un coefficient d'absorption <0,7, et ainsi rester dans le domaine d'acceptation de la norme NF DTU 59.1 et du cahier 3035 V3 de septembre 2018.
- Par façade, appliquer des produits provenant d'un même lot et d'une même opération de mise à la teinte. Néanmoins, il peut subsister une légère différence de teinte par rapport au nuancier.
- Éviter tous risques de gel 24 h après application du produit.