


Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

CRÉPI INITEX 2.5 FH



Définition	Destination	Propriétés
Revêtement de peinture épais à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.	■ Extérieur : supports neufs et anciens. ■ Finition des systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur : REVITHERMONO INITEX, REVITHERM EP, REVITHERM EP LM, REVITHERM EP RESOL, REVITHERM EP BOIS et REVITHERMONO INITEX COB. ■ Décoration et/ou protection des façades.	■ Haut pouvoir garnissant pour masquer les défauts du support. ■ Bonne résistance à la salissure, aux micro-organismes et à la pollution. ■ Protection du support contre les intempéries. ■ Bonne perméabilité à la vapeur d'eau.

Caractéristiques générales

Aspect en pot Pâte épaisse.	Extrait sec En poids (norme EUR PL005) : 85 % ± 2 % (en blanc).	Rendement Environ 2,5 kg/m² selon le support et le mode d'application.
Aspect du feuil sec Aspect taloché moyen ou brut de projection.	Temps de séchage (à 15 °C - 60 % HR) : ■ Sec au toucher : 2 h. ■ Hors pluie : 3 à 4 h, variable selon les conditions climatiques. ■ Le revêtement acquiert toutes ses propriétés après 3 à 4 semaines.	Conditionnement Seau de 25 kg net.
Teintes Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC® Façade.		Conservation 12 mois en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.
Masse volumique (norme NF EN ISO 2811-1) en blanc : ■ 1,84 ± 0,10 kg/dm³		

Application

Matériel d'application Taloche inox, lisseuse inox et plastique, matériel de projection basse pression.	Dilution Produit prêt à l'emploi. Homogénéiser le produit avant application, manuellement ou à l'aide d'un mélangeur lent (max. 300 tr/min).	Nettoyage du matériel Produit humide : à l'eau. Produit sec : au décapant.
---	--	--

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

CRÉPI INITEX 2.5 FH

Données Environnementales et Sanitaires

Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L - Ce produit contient au maximum 40 g/L de COV - Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et diluants éventuels préconisés
Certification de Construction, Qualité et Environnement	- Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com - Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
Production	Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
- NF T 36005 : Famille II - Classe 2b. - EN 1062-1 : E5, S3, V2, W2, A0.	Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.



Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

CRÉPI INITEX 2.5 FH

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Enduit INITEX FH	■ Bien dépoussiérer le support	-	1 couche de CRÉPI INITEX 2.5 FH à 2,5 kg/m²
Enduit EP THERM		1 couche de REVITHERM PRIM	
Bétons et enduits à base de liants hydrauliques visés par la norme NF DTU 59.1, neufs ou anciens, recouverts ou non d’anciennes peintures en bon état	■ Bien dépoussiérer le support ■ Si nécessaire, assainissement préalable fongicide et algicide avec le LIQUIDE AL (consulter la fiche technique) ■ Séchage	IMPRITEX, PANTIPRIM TT, PRIMAIRE 872, IMPRIDERM (en fausse teinte)	
Anciens fonds peints non adhérents	■ Décapage ■ Lessivage ■ Rinçage ■ Séchage ■ Ponçage ■ Bien dépoussiérer le support		

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Appliquer par une température comprise entre + 1 °C et + 15 °C et un taux d'humidité relative de 90 % maximum.
- Ne pas appliquer par temps de gel, d'averses menaçantes. Par temps froid et humide, le séchage peut nécessiter plusieurs jours.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou sur un support gorgé d'eau, sur support gelé, par grand vent.
- Teintes à coefficient d'absorption > à 0,7 déconseillées en système décoratif et proscrites en finition des systèmes d'I.T.E. Elles sont repérées sur le nuancier CHROMATIC® Façade par le pictogramme du soleil barré.
- Toutefois, ces teintes foncées peuvent bénéficier de la technologie SEIGNEURIE®, Outside Unlimited Colors®, pour devenir applicables en extérieur. En effet, cette technologie permet, par une formulation spécifique des teintes, d'obtenir un coefficient d'absorption < 0,7, et ainsi rester dans le domaine d'acceptation de la norme NF DTU 59.1 et du cahier 3035 V3 de septembre 2018.
- Par façade, appliquer des produits provenant d'un même lot et d'une même opération de mise à la teinte. Néanmoins, il peut subsister une légère différence de teinte par rapport au nuancier.
- CRÉPI INITEX 2.5 FH forme un film de surface accélérant la mise hors pluie, par conséquent le séchage à coeur peut nécessiter plusieurs jours.
- Éviter tout risque de gel 24 heures après application du produit.