



CHROMATIC®



DESTINATION

Pour la décoration et la protection durable des bois et métaux en intérieur.

QUALITÉS DOMINANTES

- Aspect satin
- Excellent rendu
- Haute résistance à la saleté et aux traces de mains
- Très bonne résistance aux petits chocs et aux rayures du film sec à cœur
- Excellente résistance à l'abrasion humide
- Grande facilité d'entretien
- Séchage rapide
- Sans odeur pour une occupation rapide des locaux

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

Satin <30% ± 5 % sous 60° d'angle

Caractéristiques techniques

ASPECT	Aspect tendu
RENDEMENT	12 à 14 m ² /L
CONDITIONNEMENT	1L-3L-10L
DENSITÉ MOYENNE	1,26 ± 0,02
EXTRAIT SEC EN VOLUME	37 ± 2 % (en blanc)
EXTRAIT SEC EN POIDS	52 ± 2 % (en blanc)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	Sec au toucher : 1 heure Redoublable : 5 heures
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 cycles).

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau polyamide texturé 8mm, rouleau microfibre polyester 10 mm, pistolet, spalter
DILUTION	0 à 5% (pistolet)
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guiffet.com

Mise en œuvre			
Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Lessivage • Rinçage • Ponçage 	1 couche d'ODYSSÉE PRIM ou DULIPRIM HYDRO+ ou DULIPRIM ou SUPER DULPRIM SR dilué entre 5 et 10 % de white-spirit	2 couches de HORUS+ SATIN
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Lessivage • Rinçage • Graffage • Ponçage • 1 couche d'impression adaptée • Révision à l'enduit sur les parties remises à nu 	Pochonnage des parties enduites avec ODYSÉE PRIM ou DULIPRIM HYDRO+ ou DULIPRIM ou SUPER DULPRIM SR dilué à de 5 % à 10 % de white-spirit	
Métaux ferreux	<ul style="list-style-type: none"> • Élimination de la rouille par brossage, graffage, meulage • Époussetage • Dégraissage • 1 couche d'impression adaptée sur les parties remises à nu 	1 couche de de GUIFER PRIM dilué à 5% de white-spirit	
Métaux non ferreux	<ul style="list-style-type: none"> • Dégraissage • Dérochage • Rinçage soigné • Séchage 	1 couche de GUIT'ACCROCH TS dilué à 5 % d'eau	

Observations

NOTA

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

NORMALISATION

NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2 - 6a

*L'empreinte carbone est réduite de 8% selon la norme ISO 14025:2006 sur la formule du HORUS+ SAT par rapport à la formule précédente HORUS SAT vendue jusqu'alors.

Données environnementales:

- Empreinte carbone (delon unité fonctionnelle) : 0,31 kg CO2eq/m²/couche sur 10 ans.
- Empreinte carbone (calcul RE 2020) : 1,550 kg eq/m²/couche sur 50 ans
- Consulter l'EPD sur : <https://www.environdec.com/> ou www.guiffet.com
- Déclaration environnementale : www.declaration.environmentale.

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010)

Ce produit contient maximum 100 g/l COV

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de l'ajout éventuel de nos colorants

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.

POINT ÉCLAIR

Non Applicable

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

**INFORMATION
CONSOmmATEURS**

Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.

- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte
- Ne jetez pas le produit à l'égout