

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

SOLWOOD FONDUR AQUA



Définition

Fondur : primaire pour système de vitrification, à base de résines acryliques en phase aqueuse.

Destination

- Intérieur : neuf/entretien, après ponçage complet jusqu'à remise à nu du bois.
- Protection des parquets bois soigneusement préparés.
- Première couche à recouvrir par SOLWOOD INTENSE ou SOLWOOD TRAFIC selon l'usage du parquet.

Propriétés

- Bouche les pores du bois pour un aspect régulier du parquet vitrifié.
- Produit fluide, favorise l'imprégnation du système SOLWOOD INTENSE ou TRAFIC.
- Évite les remontées de tanins.
- Format 1 L teintable en teintes transparentes du nuancier CHROMATIC[®] Bois.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Fluide, légèrement laiteux.

Aspect du feuil sec

Mat à satiné.

Teintes

Incolore et teintes du nuancier CHROMATIC[®] Bois.

Masse volumique

(Incolore : kg/dm³)

- 1,032

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 29 %

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Recouvrable : 2 à 3 h.

Rendement

12 m²/L, variable selon l'essence du bois.

Conditionnement

1 L - 5 L

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Application

Matériel d'application

Brosse, spalter soie, spalter à poils mixtes, rouleau microfibres 10 mm.

Dilution

Pas de dilution.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou au White-Spirit si le produit a séché.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

SOLWOOD FONDUR AQUA

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/j) : 140 g/L ■ Ce produit contient au maximum 140 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et diluants éventuels préconisés
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
■ NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2.	■ Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

SOLWOOD FONDUR AQUA

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Parquets neufs ou poncés à nu	1 - Ponçage au grain 80 2 - Ponçage au grain 100 3 - Ponçage au grain 120 4 - Aspiration* 5 - Balayage 6 - Nettoyage	1 couche de SOLWOOD FONDUR AQUA puis ponçage au grain 180**	1 couche de SOLWOOD INTENSE ou SOLWOOD TRAFIC puis ponçage au grain 150** puis 1 couche de SOLWOOD INTENSE ou SOLWOOD TRAFIC

Supports :

- Bois aplani et mis à nu par ponçage,dépoussiéré, dénué de toute trace d'ancien fond type vitrificateurs, huiles ou cires, sans trace de détergent.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des fonds et préparations.

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF P 63-201-1, 202-1, 203-1-1, 204-1 (DTU 51-1, 51-2, 51-3, 51-11).
- Ne pas appliquer en cas de remontées de résines, de fendillement et déformations du bois, de défauts d'assemblage,de dégradation ou d'humidité.
- La mise à la teinte du fondur est réalisable uniquement en 1 L.
- Bien mélanger le produit avant et pendant l'application.
- Ne jamais appliquer directement sur anciens fonds.
- Le séchage varie en fonction de la nature du bois et de l'humidité relative.
- Un ponçage soigneux est nécessaire avant l'application de la finition et entre chaque couche.
- Appliquer dans le sens des fibres du bois et dans le sens de la lumière.
- Température ambiante : entre 12 et 25 °C.
- Hygrométrie inférieureà 65 %.
- Se référer au document particulier du marché.
- Filtrer le produit avant application.

