


Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

LISWOOD GEL SATIN



Définition

Lasure gélifiée satinée à base de résine glycérophtalique.

Destination

- Extérieur : neuf/entretien.
- Décoration et protection de tous les subjectiles bois usuels du bâtiment.

Propriétés

- Protège le bois des intempéries.
- Très bon pouvoir garnissant.
- Microporeuse : laisse respirer le bois.
- Excellente résistance aux U.V.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Gélifié.

Aspect du feuil sec

Satiné.

Brillant spéculaire

37 % sous 60°.

Teintes

Nuancier CHROMATIC[®] Bois.

Masse volumique

(En incolore : kg/dm³)

- 0,93 ± 0,05 (norme EUR PL 004).

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 58 ± 2 %
(Incolore).

En volume (théorique) : 51 ± 2 %
(Incolore).

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 6 h.
- Recouvrable : 16 à 24 h.

Rendement

12 à 15 m²/L par couche selon les bois.

Conditionnement

1 L - 5 L - 15 L selon teintes.

Conservation

18 mois en emballage d'origine non entamé.

Point éclair

48 °C.

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau microfibres polyester 6 mm.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

White-spirit.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

LISWOOD GEL SATIN

Données Environnementales et Sanitaires

■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/L ■ Ce produit contient au maximum 400 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et diluants éventuels préconisés
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ LISWOOD GEL SATIN est éligible aux certifications : LEED[®], HQE[™], BREEAM[®] ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
■ NF T 36-005 : Famille I - Classe 4a	■ Inflammable. ■ Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.



Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

LISWOOD GEL SATIN

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bois neufs*	Nettoyage Brossage	1 couche de LISWOOD MAT ou de LISWOOD GEL	2 couches de LISWOOD GEL
Ancienne peinture ou lasure en bon état	Ponçage Époussetage	1 couche de LISWOOD GEL	
Ancienne peinture ou lasure en mauvais état	Décapage Lessivage Rinçage Séchage Ponçage Époussetage Dégraissage selon bois	1 couche de LISWOOD MAT ou de LISWOOD GEL	

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Ne pas appliquer sur bois exsudant des huiles antisiccatives. Appliquer alors LISWOOD AQUA TT.
- Ne pas appliquer en présence de résines de fendillements et déformations du bois, de défauts d'assemblage, de dégradations ou d'humidité.
- Ne jamais appliquer directement sur peinture et vernis, même après ponçage.
- La teinte finale obtenue dépend de la nature du bois, de sa préparation et du nombre de couches appliquées et peut donc présenter des écarts avec le nuancier.
- Les lasures incolores traditionnelles en système complet sont à proscrire en extérieur sur bois bruts.
- En extérieur, le LISWOOD GEL SATIN en couche d'imprégnation doit être recouvert dans les trois mois qui suivent sa mise en œuvre.

