

DULIVELOURS

Peinture de finition veloutée en dispersion aqueuse

LES PEINTURES

INTÉRIEURES



DESTINATION

Pour la décoration de tous les fonds usuels du bâtiment (murs et plafonds) en pièces sèches en travaux neufs ou d'entretien.
État de finition B ou C.

QUALITÉS DOMINANTES

- Bonne applicabilité
- Blancheur durable dans le temps
- Facile d'entretien
- Lessivable

TEINTES

Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

3% sous 60° - 12% sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Poché arrondi
RENDEMENT	8 à 10 m²/L
CONDITIONNEMENT	3 L - 15 L
DENSITÉ MOYENNE	1,57
EXTRAIT SEC EN VOLUME	41%
EXTRAIT SEC EN POIDS	63%
TEMPS DE SÉCHAGE [23 °C et 50% Humidité Relative]	• Hors-poussière : 2 h. • Recouvrable : 6 h
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13 300 : Classe 2

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm ou polyester tissé 13 mm, pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	A l'eau (solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

DULIVELOURS

Peinture de finition veloutée en dispersion aqueuse



Mise en œuvre			
Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Plâtres et dérivés neufs	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de DULIPRIM HYDRO+ ou 1 couche de SUPER DULPRIM SR diluée de 5 à 10%	2 couches de DULIVELOURS
Bétons et dérivés neufs	- Egrenage - Brossage - Epoussetage		
Bois et dérivés neufs	- Nettoyage - Ponçage - Epoussetage - Dégraissage si nécessaire	1 couche de SUPER DULPRIM SR diluée de 5 à 10%	
Anciennes peintures adhérentes	- Lessivage - Ponçage si nécessaire		
Anciennes peintures peu adhérentes	- Grattage - Lessivage	1 couche de DULIPRIM HYDRO+ ou 1 couche de SUPER DULPRIM SR diluée de 5 à 10%	

Observations	
NOTA	Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 70%.
NORMALISATION	NF T 36-005 : Famille I - Classe 7a2
CLASSIFICATION COV	- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). - Ce produit contient maximum 1g/L COV. - Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A+
CONSERVATION	12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com .
INFORMATION CONSOMMATEURS	- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. - Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. - Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. - Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. - Ne jetez pas le produit à l'égout.

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com