

- ✓ Vysoká odolnosť proti UV žiareniu
- ✓ Rýchloschnúci
- ✓ Farebná stálosť

VLASTNOSTI

Sigma Torno Aqua Satin je vysoko odolný rýchloschnúci náter na vodnej báze vhodný pre drevené, kovové, minerálne povrchy aj betón. Náter sa vyznačuje vynikajúcou farebnou stálosťou, dlhou životnosťou, pružnosťou a dobrou roztierateľnosťou.



POUŽITIE

Finálny náter na ochranu a dekoráciu dreva - dvere, okenné rámy a fasádne stolárske prvky, ale je vhodný aj pre riadne pripravenú oceľ a neželezné kovy.

Náter odoláva vlhkosti, nečistotám a mechanickému namáhaniu, a pritom si zachováva svoju farbu a lesk, a to aj pri vystavení poveternostným vplyvom alebo intenzívnemu používaniu.

Odporúčaná hrúbka: 30 µm suchej hrúbky (= cca 75 µm mokrej hrúbky) na vrstvu.

Riedenie:

Pripravená k okamžitému použitiu (bez riedenia).

V prípade potreby je možné farbu riediť demineralizovanou vodou do max. 5%



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, čistý, suchý, odmastený, zbavený prachu a iných nečistôt. Staré, zle priľnavé nátery musia byť odstránené až na podklad a ten sa následne upraví podľa nižšie uvedených pokynov. Neporušené pôvodné priľnavé nátery musia byť ľahko prebrúsené, odmastené a očistené.

Drevo – povrch dreva musí byť dokonale obrúsený brúsnym papierom, zbavený živice, nečistôt a prachu vzniknutého pri brúsení. Vlhkosť dreva môže byť najviac 12%.

Nové drevo je vhodné opatriť základným vodou riediteľným náterom napr. **Balakryl UNI ZÁKLAD** alebo **Balakryl ZÁKLAD** na drevo podľa návodu na etikete.

Pre vonkajšie, viac namáhané nátery použite **Balakryl Napúšťadlo** podľa návodu na etikete.

Kov – povrch treba očistiť od hrdze, mastnoty a starých nepriľnavých náterov a následne ošetriť vhodným vodou riediteľným antikoróznym náterom napr. **Balakryl UNI ZÁKLAD**.



ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Štetec z umelých štetín alebo zmes prírodných a umelých štetín.

Valček (napr. Progold Magic Felt, FLOCK), striekanie.

Na väčšie rovné plochy použite lakovací valček, vytvoríte tým rovnomerný povrch s jemnou štruktúrou.

Aplikačné zariadenie, náradie a pomôcky je nutné po skončení prác ihneď umýť vodou a mydlom.



APLIKÁCIA

Obsah pred aplikáciou dôkladne premiešajte. Neriedenú farbu nanášajte štetcom alebo valčekom v 2 vrstvách v intervale 5 hod.

Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 7 °C a relatívna vlhkosť vzduchu musí byť v rozmedzí 60 — 85 %.



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 23 °C a relatívnej vlhkosti 50 %

Suchý na dotyk	30 min
Povrchovo zaschnutý	1,5 hod.
Pretierateľný	po 5 hodinách



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota (g/cm ³)	1,22
Obsah neprchavých látok — sušiny (hm. %)	48,57
Obsah organických rozpúšťadiel (kg/kg produktu)	0,071
Konečný vzhľad	Satin

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Balenie	1 l; 2,5 l; 5 l
Výdatnosť (m ² / l) *	12 — 14
Farebnosť	Bázy W, Z - možnosť miešať do odtieňov RAL, NCS a PPG Voice of Colour

* pri 30 µm suchého filmu v jednej vrstve v závislosti od nasiakavosti a stavu podkladu



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote **+5 až +25 °C**.

NEPOŽÍVATEĽNÉ!

NESMIE ZMRZNÚŤ!

Tento výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale uchováva úžitkové vlastnosti minimálne 2 roky od dátumu výroby uvedeného na obale.



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností tak, aby pri použití výrobku boli dosahované čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku alebo jeho nevhodným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto užívateľovi odporúčame naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne a remeselne správne vyskúšať, či sú vhodné na predpokladané použitie za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním novelizácie. Výrobca si vyhradzuje právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie: **04/2026**



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávať mimo dosahu detí.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Neoplachujte maliarske náradie ani nevyliievajte farbu do drezu alebo odtoku.

Obsahuje 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylovaný a 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.

Môže vyvolať alergickú reakciu.

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

VOC:

IIA/d. Interiérové/exteriérové farby na armatúry a nosné obvodové konštrukcie z dreva a kovu. Limitné hodnoty EU: 130 g/l (2010.) Tento produkt obsahuje maximálne 70 g/l VOC.

Zvyšky výrobku: 0 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11.

Obaly čisté: 0 15 01 06 Zmiešané obaly.

Obaly znečistené: Nespotrebovanú náterovú hmotu je možné po zaschnutí likvidovať ako bežný komunálny odpad. Obal je úplne recyklovateľný. Použitý a riadne vyprázdnžený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.