

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

ELYOPUR MAT



CHROMATIC[®]



Définition

Peinture mate aux copolymères vinyliques en dispersion aqueuse, dotée de la technologie "Air Purifying*".

* Purification de l'air.

Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Décoration des fonds usuels du bâtiment, murs et plafonds des pièces sèches.
- État de finition A ou B (selon préparation des supports).

Propriétés

- Bonne opacité.
- Facilité d'application.
- RAH Classe 2 : lessivable.
- Idéale pour les chantiers HQE[™], LEED[®] et BREEAM[®].
- Taux de COV < 1 g/L.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Fluide, légèrement gélifié.

Aspect du feuil sec

Mat poché léger.

Brillant spéculaire

< 3 % sous 85°.

Teintes

En stock : blanc. En machine à teinter : teintes pastel du nuancier CHROMATIC[®].

Masse volumique

(mesurée en blanc : kg/dm³) :
1,50 ± 0,05 (norme EUR PL 004).

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 62 ± 2 % (en blanc).

En volume (théorique) : 43 ± 2 % (en blanc).

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR) :

- Sec : 1 h.
- Recouvrable : 6 h.

Rendement

9 à 12 m²/L

Conditionnement

1 L - 3 L - 15 L selon teintes.

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Résistance à l'abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles).

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.

Dilution

Brosse, rouleau, pistolet : une dilution de 5 % d'eau peut être envisagée sur fonds absorbants.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

ELYOPUR MAT

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010) ■ Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV ■ Les valeurs indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Empreinte carbone (selon unité fonctionnelle) : 0,370 kg CO2eq/m²/couche sur 10 ans ■ Empreinte carbone (calcul RE2020) : 1,585 kg CO2eq/m²/couche sur 50 ans ■ Possède un certificat M1, éligible aux chantiers LEED[®], HQE[™], BREEAM[®] ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Informations consommateurs
NF T 36-005 : Famille I - Classe 7a2	
Hygiène et sécurité	
■ Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage. ■ Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).	■ Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. ■ Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. ■ Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. ■ Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. ■ Ne jetez pas le produit à l'égout.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

ELYOPUR MAT

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	Révision des joints Époussetage	1 couche d'ELYOPUR IMPRESSION	2 couches d'ELYOPUR MAT
Plâtre et dérivés	Brossage Égrenage Époussetage	1 couche de PRINTOPRIM ou IMPRIMA RAPID diluée à 5 % (si pulvérulent)	
Mortier de ciment et dérivés		1 couche de PRINTOPRIM ou IMPRIMA RAPID diluée à 5 %	
Anciens fonds adhérents	Lessivage Ponçage		
Anciens fonds non adhérents	Grattage Lessivage Rinçage	1 couche d'ELYOPUR IMPRESSION	

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

