

lazura

3v1

- **hluboká impregnace**
- **komplexní ochrana**
- **dekorativní vzhled**

VLASTNOSTI

Primalex Lazura 3v1 je hybridní tenkovrstvá lazura na dřevo s impregnační, ochrannou a dekorativní funkcí. Přináší efektivní systém, ve kterém není potřeba použít základní nátěr. Hluboce proniká do vrchních vrstev dřeva, má vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a paropropustný film chrání před plísněmi a houbami.



CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Vynikající vodoodpudivost zajišťuje přidáný obsah vosku, který chrání dřevo před vlhkostí. Účinný UV filtr zároveň zpomaluje jeho přirozené žloutnutí. Jemný hedvábně matný efekt nakonec krásně zvýrazní přirozenou kresbu dřeva. Použití: na venkovní dřevěné povrchy (ploty, dřevěné obložení fasád, štíty, podhledy, okapové desky, pergoly, dveře, zahradní nábytek atd.)



PŘÍPRAVA PODKLADU

Všechny povrchy musí být pevné, suché, čisté a zbavené prachu, mastnoty, vosků a zbytků pryskyřice. Kvalitní příprava je základem dlouhé životnosti nátěru.

Dřevo — Nenatíraný nový povrch jemně zbruste brusným papírem P80 — P100 ve směru vláken dřeva.

Zašedlé nebo degradované dřevo je třeba obrousit až na zdravou vrstvu. Takto připravený podklad doporučujeme natřít co nejdříve, aby nedošlo k jeho opětovnému stárnutí.

Maximální vlhkost dřeva by neměla přesáhnout 15%.

Staré nátěry — Povrch musí být zbaven prachu, odlupujících se vrstev a všech nečistot. Nepřetíratelná nebo degradovaná místa přebrouste brusným papírem se zrnitostí P100 — P120 až na zdravé dřevo.



PŘÍPRAVA NÁTĚROVÉ HMOTY

Lazura je připravená k okamžitému použití, neředěte.

Před použitím i během natírání lazuru důkladně promíchejte.

Výsledný vzhled a barevnost odstínu závisí na druhu dřeviny. Před celoplošnou aplikací vyzkoušejte barevnost zkušebním nátěrem.



APLIKACE

Doporučené aplikační nástroje: štětec s přírodními či syntetickými štětinami, případně jejich kombinací; možnost aplikace stříkáním.

Na připravený povrch naneste 2 — 3 vrstvy v minimálním intervalu 2 hodiny.

Při renovačních nátěrech zpravidla postačí 1 — 2 vrstvy.

Mezi jednotlivými vrstvami doporučujeme povrch jemně přebrousit (zrnitost P180 — P220) pro hladší vzhled a lepší přilnavost. Při vyšších nárocích na vzhled je mezibrus nezbytný zejména u měkkých dřevin, jako je borovice, smrk či jedle.

Minimální teplota podkladu i okolí: +10 °C.

Doporučená relativní vlhkost vzduchu: do 75 %

Povrch nesmí být mokrá ani namrzlý!

Neaplikujte na přímém slunci, za deště, při vysoké pravděpodobnosti srážek, mlze nebo silném větru.

Nářadí po ukončení práce ihned omyjte vodou.

Důležitá doporučení:

Při aplikaci válečkem věnujte pozornost důkladnému rozpracování nátěru, čímž předejdete shlukování pigmentů.

Pro exteriér používejte výhradně pigmentované odstíny.

Bezbarvá varianta je určena pouze do interiéru.

Nátěr nezabraňuje vyluhování přirozených tříslovin a pryskyřic ze dřeva.

Výrobek není vhodný pro použití na exotické dřeviny ani na pochozí plochy.



DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %

Suchý na dotek (hodin)	1
Přetíratelný (hodin)	2
Úplné zaschnutí (hodin)	24



TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová hmotnost (g / cm ³)	1,15
Obsah netěkavých látek - sušiny (hm. %)	cca. 25
Obsah organických rozpouštědel: (kg/kg produktu)	cca. 0,007
Konečný vzhled	matný

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	0,75l; 2,5l; 5l
Barevnost*	cedr; lískový ořech; tis; třešeň; dub šedý; ořech; dub světlý; palisandr
Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /l)	13 — 17

*Konečný barevný odstín a jeho sytost se mohou odchýlovat od vzorníku v závislosti na typu a vlastnostech dřeva, od počtu vrstev a způsobu aplikace.

lazura 3v1



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Neoplachujte malířské nářadí ani nevylévejte barvu do dřezu nebo odtoku.

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on a reakční směs:

5-chlor-2-methylisothiazol--3(2H)-on

a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).

Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje biocidní přípravek; BIT, C(M)IT/MIT (3:1).

VOC:

IIA/f. Vnitřní/venkovní nefilmotvorná mořidla. Limitní hodnoty EU: 130 g/l (2010).

Tento výrobek obsahuje maximálně 10 g/l VOC.

Likvidace obalů a odpadů:

Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly.

Je zakázáno likvidovat s domácím odpadem.

Zbytky přípravku a nebo kontaminované obaly odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Případné další podrobnější informace je možné nalézt v Bezpečnostním listu k výrobku na www.primalex.cz.



SKLADOVÁNÍ

SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ +5 °C až +25 °C.

NEPOŽIVATELNÉ !

NESMÍ ZMRZNOUT !

Tento výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu uchovává užité vlastnosti minimálně do data uvedeného na obalu.



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností tak, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto uživatelé doporučujeme naše materiály na vlastní zodpovědnost odborně a řemeslně správně vyzkoušet, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu. Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Datum poslední revize: **06/2026**