

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# IMPRITEX



## Définition

Impression pigmentée à base de résines Hydro Pliolite<sup>®</sup> en dispersion aqueuse.

## Destination

- Extérieur : supports neufs/façades en service.
- Impression de supports neufs ou anciens du type béton et enduits de liants hydrauliques, bruts ou peintures ou revêtements en bon état avant mise en œuvre d'une peinture ou d'un revêtement.

## Propriétés

- Très bonne résistance à l'alcalinité et aux efflorescences.
- Remarquable perméabilité à la vapeur d'eau.
- Excellent séchage en période hivernale.
- Excellente adhérence sur tous types de supports usuels du bâtiment.

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Peinture fluide.

### Aspect du feuil sec

Mat-velouté.

### Teintes

En stock : blanc cassé. Teintes pastels du nuancier CHROMATIC<sup>®</sup> Façade (fausses teintes).

### Masse volumique

(mesurée) : kg/dm<sup>3</sup>

- 1,18 ± 0,10

### Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 42 ± 2 % (en blanc).

En volume (théorique) : 30 ± 2 % (en blanc).

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec hors poussière : 1 h.
- Recouvrable : 24 h.

### Rendement

- 2 à 10 m<sup>2</sup>/L selon la nature, la porosité et le relief des fonds.
- 2 à 3 m<sup>2</sup>/L sur fonds structurés et poreux.

### Conditionnement

5 L - 15 L

### Conservation

24 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, de la chaleur.

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet.

### Dilution

Prêt à l'emploi.

### Nettoyage du matériel

Aux solvants aromatiques si produit sec.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# IMPRITEX

## Données Environnementales et Sanitaires

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)              | <div>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 30 g/L</div> <div>■ Ce produit contient au maximum 20 g/L de COV</div> <div>■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants</div>                                                                                                                      |
| ■ Certification de Construction, Qualité et Environnement | <div>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></div> <div>■ Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.enviroennementale.gouv.fr">www.declaration.enviroennementale.gouv.fr</a></div> |
| ■ Production                                              | ■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ■ Fiche de Données de Sécurité                            | Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>                                                                                                                                                                                |

## Caractéristiques réglementaires

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Classification</b>                | <b>Hygiène et sécurité</b>                 |
| NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2 | Consulter la fiche de données de sécurité. |

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# IMPRITEX

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

| Support                                                                                          | Préparation                                                                                                                                                            | Impression                               | Finition                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques sains                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Égrenage</li><li>■ Brossage</li><li>■ Dépoussiérage</li><li>■ Lavage machine sous pression</li><li>■ Séchage complet</li></ul> | 1 couche d'IMPRITEX à 0,100 à 0,125 L/m² | <b>Finition de Classe D2 (A0) :</b><br>Film décoratif<br>PERLANE, PANCRYTEX TT, PANCRYTEX D2 AÉRO, PERLOXANE TT                                                 |
| Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques poreux ou pulvérulents                     |                                                                                                                                                                        |                                          | <b>Finition de Classe D3 (A1) :</b><br>Masque le faïençage<br>GARNYTEX MAT AÉRO, GARNYTEX, PANCRYTEX D3, GARNOTEC MAT, GARNOXANE AÉRO, CRÉPITEX et CRÉPI INITEX |
| Anciens fonds de peinture parfaitement adhérents et non farinants (films minces, R.S.E., R.P.E.) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lavage</li><li>■ Grattage</li><li>■ Séchage complet</li></ul>                                                                  |                                          | <b>Finition de Classe I1 à I4 (A2 à A5) :</b><br>Revêtement d'imperméabilité<br>Gamme GARNOTEC ou PANTIFILM OS                                                  |

Précautions d'emploi :

- Conditions climatiques d'application conformes aux normes NF DTU 59.1 ou NF DTU 42.1.

